



مواصفات المواد والإعمال الانشائية



- ١١٥ الفصل الثاني عشر : حديد التسليح
١١٦ ١- قضبان حديد التسليح بموجب ASTM A615/A615M-01b
١١٩ ٢- قضبان حديد التسليح للخرسانة بموجب B.S 4449-1988

- ١٢٢ الفصل الثالث عشر : أعمال الطرق بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور (العراقية)
١٢٣ ١- الإعمال الترابية (SORB/R5)
١٢٦ ٢- تثبيت التربة وطبقات تحت الأساس والأساس بالسمنت (SORB/R6E)
١٢٩ ٣- تثبيت التربة وتحت الأساس بالكلس (الجير) (SORB/R6F)
١٣١ ٤- تثبيت التربة وتحت الأساس بالإسفلت (SORB/R6G)
١٣٤ ٥- طبقة تحت الأساس من الرمل والحصى (SORB/R6)
١٣٦ ٦- طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر وحجر المكادام المحدول بالاهتزاز (SORB/R7)
أ- طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر
ب- طبقة الأساس من حجر المكادام المحدول بالاهتزاز
١٤٠ ٧- طبقة البرام القيرية بموجب (SORB-R8A)
١٤٢ ٨- طبقة التاك كوت القيرية (SORB-R8B)
١٤٤ ٩- التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة (SORB-R9)

- ١٥٥ ملحق الفصل الثالث عشر : إعمال الطرق
١٥٦ Cut Back Asphalt (Rapid-Curing Type) AASHTO M82-2004
١٥٧ Cut Back Asphalt (Medium-Curing Type) AASHTO M81-2004
١٥٨ Cationic Emulsified Asphalt / AASHTO M208-2005

- ١٥٩ الفصل الرابع عشر : Some Geotechnical Properties of soils:
1- Soil Particle Size Limits
2- Specific Gravity of Some Soils
3- Typical Void Ratio , Moisture Content and Dry Unit Weight for Some Soils
4- Denseness of a Granular Soil
5- Typical Liquid & Plastic Limits for Clay Minerals
6- Unified Soil Classification System (USCS)
7- Hydraulic for Various Soils
8- Consistency of Clay
9- Correction for Standard Penetration Number ,N
10- Relation between the Corrected N-Values and the Relative Density in Sands
11- Correlation between $N_f \bar{O}_v$ and ϕ for Granular Soils
12- Correlation of Cone Resistance with ϕ and D_r for N.C \bar{O}_v ϕ Sand,



المقدمة

يهدف المركز الوطني للمختبرات والبحوث الإنشائية إلى نشر الثقافة الهندسية الصحيحة في تنفيذ الأبنية والمنشآت والمشاريع المختلفة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

ان المواصفات القياسية العراقية (م.ق.ع) كانت المادة الأساس للكراس ولكونها ملزمة التطبيق في القطر وتليها بالدرجة الثانية المواصفات العالمية الأخرى مثل البريطانية B.S والأمريكية ASTM و AASHTO عند عدم توفر المواصفة العراقية أو الحاقاً بالمواصفة العراقية احياناً .

إن مركزنا يرحب بأي فكرة جديدة ، بهدف تطوير هذا الكراس لغرض الاستفادة منها في الطبقات المقبلة والتي سيستمر المركز أن شاء الله بإصدارها ليكون مواكباً للتغيرات الجارية على المواصفات أولاً بأول .

ويأمل المركز الوطني للمختبرات والبحوث الإنشائية إن يكون هذا الكراس خير دليل للجهات العاملة في تنفيذ المشاريع الإنشائية للتعرف على مواصفات المواد المستخدمة في حقل الطرق والبناء لتحقيق المستوى الأمثل للنوعية .

..... والله ولي التوفيق

ليث سليم الأمير
المدير العام



فريق العمل / لعام ٢٠٠١

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| المدير العام / الإشراف العام | - د. عصام حميد نشأت |
| مدير البحوث والشؤون الفنية | - بريئة محمد عبد اللطيف |
| استشاري / عضو | - عبد النافع عبد الموجود |
| استشاري / عضو | - عبد الستار زكريا |
| استشاري / عضو | - غازي فيصل |
| استشاري / عضو | - نائل كامل |
| استشاري / عضو | - عبد الأحد فريد |
| مهندس مقرر | - أرياح منصوري |

فريق التحديث / لعام ٢٠٠٩

- خبير مهندس / بريئة محمد عبد اللطيف
- ر. مهندسين / سلام جاسم محمد
- كيمياوي أقدم / سناء سلمان
- مهندس أقدم / غادة جرجيس
- مهندس / سحر اسامة
- ملاحظ فني / حسناء جاسم



الفهرس

- ١ **الفصل الأول : الجص والجبس والجير**
- ٢ ١- الجص للإغراض البنائية بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/٢٨
- ٤ ٢- الطابوق والكتل الرملية والجيري بموجب م.ق.ع ١٩٨٩/٥٤٨
- ٥ **الفصل الثاني : الركام**
- ٦ ١- ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء بموجب م.ق.ع ١٩٨٤/٤٥
- ١٠ ٢- ركام المصادر الطبيعية المستخدم في الخرسانة بموجب B.S882/1992
- ١٤ ٣- ركام الخرسانة بموجب ASTM C33/2003
- ١٨ ٤- الرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه بموجب م.ق.ع ٢٠٠٠/١٥٥٥
- ٢٠ **الفصل الثالث : السمنت والخرسانة**
- ٢١ ١- السمنت البورتلاندي بموجب م.ق.ع ١٩٨٤/٥
- ٢٣ ٢- الكاشي الموزانيك بموجب م.ق.ع ١٩٨٤ /١٠٤٢
- ٢٤ ٣- الكاشي العادي بموجب م.ق.ع ١٩٨٤ /١٠٤٣
- ٢٥ ٤- كتل البناء الخرسانية المحملة بموجب م.ق.ع ١٩٨٧/١٠٧٧
- ٢٧ ٥- حافات الأرصفة والسواقي الخرسانية السابقة الصب بموجب م.ق.ع ١٩٨٧/١١٠٦
- ٢٩ ٦- البلاطات الخرسانية المسبقة الصب بموجب م.ق.ع ٢٠٠٢/١١٠٧
- ٣٠ ٧- كتل البناء الخرسانية غير المحملة بموجب م.ق.ع ١٠٨٨ /١١٢٩
- ٣٢ ٨- درجات السلم الخرسانية المسلحة النائنة بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/١٣٨١
- ٣٤ ٩- الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط عالي بموجب م.ق.ع ١٩٨٩/١٤٣٢
- ٤٠ ١٠- الكتل الخرسانية الخلوية (الترمستون) بموجب م.ق.ع ٢٠٠٠/١٤٤١
- ٤١ ١١- طابوق الرصف الخرساني بموجب م.ق.ع ١٩٩٠/١٦٠٦
- ٤٣ ١٢- الأعمدة الخرسانية المسلحة المستعملة للاسجة بموجب م.ق.ع ١٩٩٢/١٦٨٧
- ٤٥ ١٣- المياه المستعملة في الخرسانة بموجب م.ق.ع ١٩٩٢ /١٧٠٣
- ٤٦ **الفصل الرابع : السيراميك**
- ٤٧ ١- البلاطات السيراميكية المزججة للجدران الداخلية بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/ ١٣٩٢
- ٤٨ ٢- البلاط السيراميكي غير المزجج المقاوم للأحماض بموجب م.ق.ع ١٩٩١/١٦٢٧
- ٤٩ ٣- البلاط السيراميكي المستخدم للأرضيات والجدران (متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء
ص $\geq 3\%$ المجموعة أ) بموجب م.ق.ع ١٩٩٢/١٧٠٤
- ٥١ ٤- البلاط السيراميكي المستخدم للأرضيات والجدران ($3\% \leq$ ص $\geq 6\%$ المجموعة أ (٢-١))
بموجب م.ق.ع ١٩٩٢/١٧٠٤
- ٥٤ ٥- البلاط السيراميكي المستخدم للأرضيات والجدران (متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء
 $6\% >$ ص $\geq 10\%$ المجموعة أ (٢-٢)) بموجب م.ق.ع ١٩٩٢/١٧٠٤
- ٥٧ **الفصل الخامس : المنتجات الطينية**
- ٥٨ ١- الطابوق المصنوع من الطين (الأجر) بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/٢٥



٥٩

الفصل السادس : الصخور والأحجار

٦٠

١- الحجر الطبيعي لاستخدام البناء بموجب م.ق.ع ١٣٨٧/١٩٨٩

أ- الرخام

ب- الحجر الجيري

ج- الكرانيت

٦٤

الفصل السابع : المواد المانعة للرطوبة

٦٥

١- اللباد القيري المانع للرطوبة والماء بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/٤

٦٧

٢- المعجون القيري المرن لإحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/١١١٠

٦٨

٣- مادة أحكام فواصل التبليط الخرساني والإسفلتي للاستعمال على الحار بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/١١٣٦

٦٩

٤- المعجون القيري المرن المقاوم لوقود الطائرات المستعمل لإحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال

على الحار بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/١١٧٢

٧١

٥- المستحلب القيري المستخدم كطلاء واق في السقوف بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/١١٧٣

٧٢

٦- القير المستعمل في التسطیح بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/ ١١٩٦

٧٣

٧- الحشوات الجاهزة لفواصل التمدد في خرسانة التبليط والهياكل الإنشائية (النوع القيري غير القابل

للانقباض المرن) بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/١٢٨٠

٧٤

٨- المعجون القيري لإحكام الفواصل الخرسانية في أعمال التبليط والجسور والإنشاءات الأخرى

للاستعمال على البارد بموجب م.ق.ع ١٩٨٩/١٢٨٨

٧٥

الفصل الثامن : السمنت الاسبستي

٧٦

١- ألواح السمنت الاسبستي المسطحة بموجب م.ق.ع ١٩٩٩/٨٣

٧٧

٢- ألواح السمنت الاسبستي المموجة وملحقاتها للتسقيف والتكسية بموجب م.ق.ع ١٩٩٩/٧٩

٧٩

٣- أنابيب ووصلات الضغط المصنوعة من السمنت الاسبستي بموجب م.ق.ع ١٩٩٠/١٤٣

٨١

الفصل التاسع : الایبوكسي

٨٢

١- الایبوكسي : الرابطة للخرسانة بموجب ASTM C881-2002

٨٤

الفصل العاشر : المواد المضافة للخرسانة

٨٥

١- مضافات الخرسانة بموجب م.ق.ع ١٩٨٩/١٤٣١

٩٠

الفصل الحادي عشر : الطلاء والوارنيش

٩١

١- معجون تثبيت زجاج النوافذ بموجب م.ق.ع ١٩٨٧ /٤٧٧

٩٣

٢- طلاء أساس أكسيد الحديد الاحمر- زيت بذر الكتان بموجب م.ق.ع ١٩٩٠/٨٧١

٩٤

٣- طلاء أساس أكسيد الحديد الاحمر - أصفر الزنك بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/٨٧٧

٩٨

٤- طلاء الكيدي لماع للسطوح الداخلية والخارجية بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/٩٦٠

١٠٠

٥- طلاء مستحلب راتنج اصطناعية بموجب م.ق.ع ١٩٩٤/٩٨٥

١٠١

٦- طلاء الألمنيوم المحبب للسطوح المعدنية بموجب م.ق.ع ١٩٨٤/١٠٤٧

١٠٢

٧- طلاء أكسيد الحديد الاحمر- أساس الكيدي بموجب م.ق.ع ١٩٨٤/١٠٥٦

١٠٤

٨- طلاء الكيدي مطفا لللمعة الاستعمال الداخلي بموجب م.ق.ع ١٩٨٤/١٠٥٧

١٠٨

٩- طلاء تخطيط الطرق الأبيض والأصفر بموجب م.ق.ع ١٩٨٤/١١٠١

١١٠

١٠- الطلاء القيري الأسود للاستعمال على البارد بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/١٢٥٧

١١٢

١١- طلاء الكيدي شبه لماع بموجب م.ق.ع ١٩٨٩/١٥٠٦

١١٤

١٢- مواد تخطيط الطرق المستخدمة بالحرارة (ثرموبلاستيك)



الفصل (١) الجبص والجبس والجير ومنتجاتها

المواصفة
م.ق.ع ١٩٨٨/٢٨
م.ق.ع ١٩٨٩/٥٤٨

العنوان
الجبص للإغراض البنائية
الطابوق والكتل الرملية الجيري



الجص للإغراض البنائية
Gypsum for Building
(م.ق.ع ٢٨ لسنة ١٩٨٨)

أولاً: الأصناف

- أ- الجص الاعتيادي
- ب- البورك
- ج- الجص الفني

ثانياً: المتطلبات الفيزيائية
بموجب جدول (١)

جدول (١) المتطلبات الفيزيائية

ت	الخاصية	الجص الاعتيادي	البورك	الجص الفني
١	النعومة (%): لايزيد المتبقي على منخل رقم (١٦) على	٨	صفر	٥
٢	وقت التماسك (دقيقة): لا يقل عن لايزيد عن	*٨ ٢٥	٨ ٢٥	١٢ ٢٠
٣	قوة تحمل الضغط (نيوتن/مم ^٢): لا تقل عن	٣	٥	٦
٤	معايير الكسر (نيوتن/مم ^٢): لا يقل عن	-	١,٥	٢
٥	قوة الصلادة (مم): لايزيد قطر التلمة للكرة الساقطة على	-	٥	٥

* يجب أن لا يزيد وقت التماسك على ١٥ دقيقة عند استخدام الجص للعقادة



الجص للإغراض البنائية
Gypsum for Building
(م.ق.ع ٢٨ لسنة ١٩٨٨)

ثالثاً:- المتطلبات الكيميائية
بموجب الجدول (٢)

جدول (٢) : المتطلبات الكيميائية

ت	الخاصية	الجص الاعتيادي	البورك	الجص الفني
١	نسبة SO_3 (%): لا تقل عن	٣٥	٤٥	٤٠
٢	نسبة CaO (%): لا تقل عن	٢٥	٣٠	٢٧
٣	الأملاح الذائبة وأملاح المغنيسيوم (%): لا تزيد على	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥
٤	الماء المتحد (%)	لا يزيد عن ٩	لا يقل عن ٤ ولا يزيد عن ٩	لا يزيد عن ٩
٥	الفقدان عند الحرق (%): لا يزيد على	لا يزيد عن ٩	-	٩
٦	نسبة الشوائب (%): لا تتجاوز	-	٥	-



الطابوق والكتل الرملي والجيري
Sand- Lime Bricks and Blocks
(م.ق.ع ٥٤٨ لسنة ١٩٨٩)

أولاً: الأبعاد القياسية

النوع	الطول (مم)	العرض (مم)	الارتفاع (مم)
الطابوق	٢٤٠	١١٥	٧٥
الكتل	٢٤٠	٢٤٠	١٦٠

ثانياً: التفاوتات

- الطابوق
٣ ± مم للفينة الفردية
٢ ± مم لمعدل الوحدات
- الكتل المجوفة و المصمتة ٤ ± مم للقيمة الفردية
٣ ± مم لمعدل الوحدات

ثالثاً: تحمل الضغط

للنماذج الجافة: الحد الأدنى لقيم تحمل الضغط كما في الجدول الآتي :

النوع	الحد الأدنى لتحمل الضغط نيوتن/م ^٢		الكثافة الإجمالية غم/سم ^٣	
	وحدة واحدة	معدل الوحدات	وحدة الوحدة	معدل الوحدات
الطابوق	١٤	١٧	١,٧ كحد أدنى	١,٨ - ٢,٠
الكتل	٧	٩	١,٣ كحد أدنى	١,٤ - ١,٦

للنماذج الرطبة: لا يقل الحد الأدنى لتحمل الضغط للنماذج المنمورة بالماء عن ٨٥% عن القيم الواردة في الجدول أعلاه .

رابعاً: الكثافة الإجمالية
لاحظ الجدول السابق

خامساً: الحد الأقصى لانكماش الجفاف
لا يزيد الحد الأقصى لانكماش الجفاف على ٠,٠٤ %

سادساً: امتصاص الماء
لا يزيد نسبة امتصاص الماء على ١٢ %



الفصل ٢ الركام

المواصفة

م.ق.ع ١٩٨٤/٤٥
بريطانية B.S 882\1992
أمريكية ASTM C33\2003
م.ق.ع ٢٠٠٠/١٥٥٥

العنوان

ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء
ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء
ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء
الرمال والحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه



ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء

Aggregate From Natural Sources for Concrete and building construction

م.ق.ع رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٤

أولاً : المواد الضارة

- ١-١ المواد العضوية : يجب أن لا يحتوي الركام على مواد عضوية ضارة بدرجة تؤثر على تحمل الخرسانة ودوامها عند إجراء فحص المواد العضوية حسب الدليل الاسترشادي المرجعي رقم (٥٠٠) لسنة ١٩٩٤ الخاص بفحص المواد الضارة في الركام .
- ٢-١ الأملاح الكبريتية : لا تزيد نسبة ثالث اوكسيد الكبريت على ما هو مثبت في الجدول (١)

جدول (١) نسب الأملاح الكبريتية المسموح بها في الركام الناعم* و المزجات السمنتية

الحد الأعلى لنسبة SO_3		جزء المنشأ
في الخلطات السمنتية (مجموع محتوى الأملاح لكافة المكونات)	في الركام الناعم	
٤٪ من وزن السمنت* للخلطات ذات محتوى سمنت ٣٠٠ كغم ^٣ أو أكثر أو ٤,٥٪ إذا كان محتوى السمنت في الخلطة ٢٥٠ كغم ^٣ م ^٣ وأقل من ٣٠٠ كغم ^٣ أو ٥٪ إذا كان محتوى السمنت في الخلطة أقل من ٢٥٠ كغم ^٣	٠,٥٪	١- المجموعة الأولى: أ- الخرسانة المسلحة للأسس . ب- أجزاء المنشأ التي لها تماس مع المياه. ج- الخرسانة مسبقة الجهد عدا الواردة في الفقرة (٢-ج)
٤,٥٪ من وزن السمنت* ذات محتوى سمنت ٣٠٠ كغم ^٣ *** أو أكثر أو ٥٪ إذا كان محتوى السمنت في الخلطة ٢٥٠ كغم ^٣ م ^٣ أو أكثر أو أقل من ٣٠٠ كغم ^٣ م ^٣ أو ٥,٥ كغم ^٣ م ^٣ إذا كان محتوى السمنت في الخلطة أقل من ٢٥٠ كغم ^٣	٠,٧٥٪	٢- المجموعة الثانية : أ- كافة أنواع الخرسانة المسلحة وغير المسلحة عدا الواردة في (١ ، ٤) ب- البلاطات الخرسانية والكاشي ج- الخرسانة مسبقة الجهد المنضجة بالبخار والتي ليس لها تماس مع الماء
٦٪ من وزن السمنت*	٠,٧٥٪	٣- المجموعة الثالثة: مونة السمنت : ركام ناعم
٦٪ من وزن السمنت*	١٪	٤- المجموعة الرابعة: أ-خرسانة الأبنية الوقتية التي لايزيد عمرها على ١٠ سنوات ب- الكتل الخرسانية

* لا تزيد نسبة SO_3 في الركام الخشن على ٠,١٪ وزناً

** لأنواع السمنت البورتلاندي على أن يستعمل البورتلاندي المقاوم للأملاح أو السمنت البورتلاندي المعتدل

لمقاومة تأثير الأملاح الخارجية التي تتعرض لها الخرسانة .

*** تتبع المعادلة التالية لاحتساب النسبة الكلية للأملاح كنسبة مئوية من وزن السمنت اذا كانت الخلطة

بنسب من ص:ع وزناً (سمنت ركام وركام خشن)



ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء
Aggregates from Natural Sources for concrete and Building Construction
م.ق.ع رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٤

ثانياً : المقاومة الكامنة ضد القلويات
الركام الذي أثبت باستخدامه السابق أو بتجارب مختبرية حسب (م.ق.ع ٤٢) بأنه مقاوم للقلويات الموجودة في السمنت يعتبر مطابقاً ، وإذا كان الركام لا يملك هذه المقاومة فلا يستعمل أو يستعمل مع سمنت واطئ القلويات .

ثالثاً : المواد الخفيفة
لاتزيد على الحدود المبينة في جدول (٢)

رابعاً : المواد القابلة للتفتت
لاتزيد على الحدود المبينة في جدول (٢)

خامساً : المواد المارة من منخل ٧٥ مايكرون
لاتزيد على الحدود المبينة في جدول (٢)

جدول (٢) : النسب المسموح بها من المواد الضارة في الركام الناعم والخشن

الحد الأعلى المسموح به % بالوزن				المواد الضارة
ركام ناعم		ركام خشن		
رمل الحجر المكسر	رمل طبيعي	حجر مكسر	حصي طبيعي	
١	١	١	١	المواد الخفيفة
١	١	٢	٢	نسبة الطين (المواد القابلة للتفتت)
١٥	٥	٣	٣	المواد المارة من منخل ٧٥ مايكرون



ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء
Aggregates from Natural Sources for concrete and Building Construction
م.ق.ع رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٤

سادساً : الصفات الآلية

١-٦- قيمة الحمل المطلوب لإنتاج ١٠٪ مواد ناعمة : لا تقل قيمة الحمل المطلوب عن ٥ طن بالنسبة للركام المستخدم في الخرسانة الاعتيادية و ١٠ طن بالنسبة للركام الذي يستخدم للخرسانة المعرضة للبلي . مثل المدرجات والطرق والأرصفة

٢-٦- مقاومة التصادم : لزيادة قيمة مقاومة التصادم عند إجرائها عن ٤٥٪ للركام المستخدم في الخرسانة الاعتيادية و ٣٠٪ للركام الذي يستخدم للخرسانة المعرضة للبلي مثل المدرجات والطرق والأرصفة.

٣-٦- قيمة السحج : لايزيد حد الفقدان بالوزن على ٣٥٪ في حالة الحصى المكسر والحصى أو الحجر المكسر.

سابعاً : الثبات

لايزيد الفقدان عند إجراء ٥ دورات على ١٢٪ في محلول كبريتات الصوديوم و ١٨٪ في محلول كبريتات المغنيسيوم بالنسبة للركام الخشن و ١٠٪ في محلول كبريتات الصوديوم و ١٥٪ في محلول كبريتات المغنيسيوم بالنسبة للركام الناعم حسب (م.ق.ع ١٤٤ / ١٩٨٤) .

ثامناً : التدرج

١-٨- الركام الخشن : يكون الركام الخشن ذو مقاسات مدرجة أو ذو مقاس مفرد وكما مبين في الجدول (٣)

٢-٨- الركام الناعم : يكون الركام الناعم مدرج كما مبين في جدول (٤) وان لا يزيد مجموع الاختلاف المسموح به على ٥٪ ويشمل هذا الاختلاف النسب المرسوم تحتها خطوط فقط ويمكن تقسيم هذا الاختلاف على عدد من هذه المناخل. كما ويجوز زيادة نسبة المواد المارة من منخل ١٥٠ مايكرون في حالة رمل الحجر المكسر الى ٢٠٪ .

٣-٨- الركام الشامل: يكون الركام الشامل ذا مقاسات مدرجة حسب جدول رقم (٥)



ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء
Aggregates from Natural Sources for concrete and Building Construction
م.ق.ع رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٤

جدول (٣) : حدود التدرج للركام الخشن

النسبة المئوية للمواد المارة من المناخل								مقاس المنخل م.ق.ع ٢٣
المقاس الاسمي للركام ذا مقاس واحد(مم)				المقاس الاسمي للركام المدرج				
١٠م	٤م	٢٠م	٤٠م	٦٣م	١٤-٥٠م	٢٠-٥٠م	٤٠-٥٠م	
-	-	-	-	١٠٠	-	-	١٠٠	٧٥ مم
-	-	-	١٠٠	١٠٠-٨٥	-	-	-	٦٣ مم
-	-	١٠٠	١٠٠-٨٥	٣٠-صفر	-	١٠٠	١٠٠-٩٥	٣٧,٥ مم
-	١٠٠	١٠٠-٨٥	٢٥-صفر	٥-صفر	١٠٠	١٠٠-٩٥	٧٠-٣٥	٢٠ مم
١٠٠	١٠٠-٨٥	-	-	-	١٠٠-٩٠	-	-	١٤ مم
١٠٠-٨٥	٢٥-صفر	٢٥-صفر	٥-صفر	-	٨٥-٥٠	٦٠-٣٠	٤٠-١٠	١٠ مم
٢٥-صفر	١٠-صفر	٥-صفر	-	-	١٠-صفر	١٠-صفر	٥-صفر	٥ مم
٥-صفر	-	-	-	-	-	-	-	٢,٣٦ مم

جدول (٤) : الركام الناعم

النسبة المئوية للمواد المارة من المناخل				رقم المنخل م.ق.ع ٢٣
منطقة تدرج رقم ٤	منطقة تدرج رقم ٣	منطقة تدرج رقم ٢	منطقة تدرج رقم ١	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠ مم
١٠٠-٩٥	١٠٠-٩٠	١٠٠-٩٠	١٠٠-٩٠	٤,٧٥ مم
١٠٠-٩٥	١٠٠-٨٥	١٠٠-٧٥	٩٥-٦٠	٢,٣٦ مم
١٠٠-٩٠	١٠٠-٧٥	٩٠-٥٥	٧٠-٣٠	١,١٨ مم
١٠٠-٨٠	٧٩-٦٠	٥٩-٣٥	٣٤-١٥	٦٠٠ مايكرون
٥٠-١٥	٤٠-١٢	٣٠-٨	٢٠-٥	٣٠٠ مايكرون
١٥-صفر	١٠-صفر	١٠-صفر	١٠-صفر	١٥٠ مايكرون

جدول (٥) : الركام الشامل

النسبة المئوية للمواد المارة من المناخل		رقم المنخل
المقاس الاسمي ٢٠ مم	المقاس الاسمي ٤٠ مم	
-	١٠٠	٧٥ مم
١٠٠	١٠٠-٩٥	٣٧,٥ مم
١٠٠-٩٥	٨٠-٤٥	٢٠ مم
٥٥-٣٥	٥٠-٢٥	٤,٧٥ مم
٣٥-١٠	٣٠-٨	٦٠٠ مايكرون
٦-صفر	٦-صفر	١٥٠ مايكرون



ركام المصادر الطبيعية المستخدم في الخرسانة
Aggregates from Natural Sources for concrete
(B.S 882\1992 بريطانية)

أولاً: معامل الترقق
لاتزيد قيمته على ٥٠ بالنسبة للركام الطبيعي وعلى ٤٠ بالنسبة للركام المكسر أو الحجر المكسر.

ثانياً : الأكساعات
كما مبين في جدول رقم (١)

جدول (١) : حدود الأكساعات في الركام

المقاس	حدود الأكساعات (%)
مقاسات الركام بين ١٠ مم و ٥ مم بالنسبة للركام أحادي القياس أو للركام الشامل	٢٠
مقاسات الركام الأكبر من ١٠ مم بالنسبة للركام أحادي القياس أو الركام الشامل	٨
الركام الناعم (ذو المقاس أقل من ٥ مم)	لا توجد متطلبات

ثالثاً : الخواص الميكانيكية
تحدد كما هو وارد في الجدول رقم (٢) أما بطريقة قيمة الحمل المطلوب لإنتاج ١٠٪ مواد ناعمة أو بطريقة مقاومة التصادم .

جدول (٢) حدود الخواص الميكانيكية للركام المستخدم لإنتاج أنواع مختلفة من الخرسانة

نوع الخرسانة	الحمل المطلوب لإنتاج ١٠٪ مواد ناعمة (kN) (حد أدنى)	مقاومة التصادم (%) (حد أعلى)
خرسانة الأرضيات المعرضة للبري الشديد	١٥٠	٢٥
خرسانة الطرق المعرضة للبري	١٠٠	٣٠
أنواع الخرسانة الأخرى	٥٠	٤٥

رابعاً : الأملاح الكبريتية الذائبة في العماض
بموجب B.S 5328 Part 1\1997 & B.S8110 Part 1\1997



ركام المصادر الطبيعية المستخدم في الخرسانة
Aggregates from Natural Sources for concrete
(بريطانية 882/1992 B.S)

خامساً: التدرج

١-٥- تدرج الركام الخشن: كما مبين في جدول رقم (٣)

جدول (٣) حدود التدرج للركام الخشن

النسبة المئوية المارة من المنخل								مقاس المنخل (مم)
ركام أحادي المقاس				مدرج				
٥مم	١٠مم	١٤مم	٢٠مم	٤٠مم	٥-١٤مم	٥-٢٠مم	٥-٤٠مم	
-	-	-	-	١٠٠	-	-	١٠٠	٥٠
-	-	-	١٠٠	١٠٠-٨٥	-	١٠٠	١٠٠-٩٠	٣٧,٥
-	-	١٠٠	١٠٠-٨٥	صفر-٢٥	١٠٠	١٠٠-٩٠	٧٠-٣٥	٢٠
-	١٠٠	١٠٠-٨٥	صفر-٧٠	-	١٠٠-٩٠	٨٠-٤٠	٥٥-٢٥	١٤
١٠٠	١٠٠-٨٥	صفر-٥٠	صفر-٢٥	صفر-٥	٨٥-٥٠	٦٠-٣٠	٤٠-١٠	١٠
١٠٠-٤٥	صفر-٢٥	صفر-١٠	صفر-٥	-	صفر-١٠	صفر-١٠	صفر-٥	٥
صفر-٣٠	صفر-٥	-	-	-	-	-	-	٢,٣٦

٢-٥- تدرج الركام الناعم:

أ- يكون تدرج الركام الناعم كما مبين في جدول (٤) إضافة لذلك فإنه لايسمح إلا لنموذج واحد من كل ١٠ نماذج بأن يكون تدرجه خارج حدود التدرج المبينة لأي من المناطق M, C أو F الواردة في جدول (٤) .

جدول (٤) تدرج الركام الناعم

النسبة المئوية المارة			الحدود الكلية	مقاس المنخل (مم)
حدود مناطق التدرج				
ناعم F	متوسط M	خشن C		
-	-	-	١٠٠	١٠
-	-	-	١٠٠-٨٩	٥
١٠٠-٨٠	١٠٠-٦٥	١٠٠-٦٠	١٠٠-٦٠	٢,٣٦
١٠٠-٧٠	١٠٠-٥٤	٩٠-٣٠	١٠٠-٣٠	١,١٨
١٠٠-٥٥	٨٠-٢٥	٥٤-١٥	١٠٠-١٥	٠,٦
٧٠-٥	٤٨-٥	٤٠-٥	٧٠-٥	٠,٣
-	-	-	صفر-١٥*	٠,١٥

* يمكن زيادة هذه النسبة لغاية ٢٠٪ بالنسبة للركام الناعم المكسر عند استخدامه للأرضيات

المعرضة للبري

ب- تدرج الركام الناعم للأرضيات المعرضة للبري : يجب أن يطابق تدرجه حدود التدرج الواردة لإحدى المنطقتين C أو M في جدول (٤) .



ركام المصادر الطبيعية المستخدم في الخرسانة
Aggregates from Natural Sources for concrete
(بريطانية 882\1992)

٥-٣- الركام الشامل : يكون تدرجه كما مبين في جدول (٥)

جدول (٥) : تدرج الركام الشامل

النسبة المئوية المارة للمقاس الاسمي				مقاس المنخل (مم)
٥ مم *	١٠ مم	٢٠ مم	٤٠ مم	
-	-	-	١٠٠	٥٠
-	-	١٠٠	١٠٠-٩٥	٣٧,٥
-	-	١٠٠-٩٥	٨٠-٤٥	٢٠
-	١٠٠	-	-	١٤
١٠٠	١٠٠-٩٥	-	-	١٠
١٠٠-٧٠	٦٥-٣٠	٥٥-٣٥	٥٠-٢٥	٥
١٠٠-٢٥	٥٠-٢٠	-	-	٢,٣٦
٤٥-١٥	٤٠-١٥	-	-	١,١٨
٢٥-٥	٣٠-١٠	٣٥-١٠	٣٠-٨	٠,٦
٢٠-٣	١٥-٥	-	-	٠,٣
١٥- صفر	صفر-٨***	صفر-٨***	صفر-٨***	٠,١٥

* يستخدم عادة في الخرسانة مسبقة الصب

** تزداد لغاية ١٠٪ بالنسبة للركام المكسر



ركام المصادر الطبيعية المستخدم في الخرسانة
Aggregates from Natural Sources for concrete
(بريطانية 1992\882 B.S)

سادساً : المواد الناعمة
إن نسبة المواد الناعمة المارة من منخل ٧٥ مايكرون يجب أن لا تتجاوز الحدود الواردة في
الجدول رقم (٦)

جدول (٦) : المواد الناعمة

النسبة المئوية المارة من منخل ٧٥ مايكرون (الحد الأعلى)	نوع الركام
٢	حصى غير مكسر أو مكسر جزئياً أو مكسر كلياً
٤	حجر مكسر
٤	ركام ناعم طبيعي أو ركام ناعم يحوي حصى مكسر جزئياً أو كلياً
١٦ (٩ بالنسبة للأرضيات المعرضة للبري)	ركام الحجر المكسر الناعم
٣	الركام الشامل غير المكسر
١١	الركام الشامل من الحجر المكسر



ركام الخرسانة
Concrete Aggregates
(أمريكية ASTM C33\03)

الركام الناعم :
أولاً : تدرج الركام الناعم
يكون التدرج كما مبين في الجدول رقم (١)

جدول (١) : تدرج الركام الناعم

النسبة التراكمية المارة %	فتحة المنخل (مم)
١٠٠	٩,٥
١٠٠ - ٩٥	٤,٧٥
١٠٠ - ٨٠	٢,٣٦
٨٥ - ٥٠	١,١٨
٦٠ - ٢٥	٠,٦
٣٠ - ٥	٠,٣
١٠ - صفر	٠,١٥

- ١-١- الخرسانة ذات تدرجات الركام الناعم القريبة من الحد الأدنى للنسبة المارة من منخل (٠,٣ مم) و (٠,١٥ مم) أحيانا تواجه صعوبات في قابلية التشغيل الضخ أو النضح المفرط . إن الهواء الإضافي ، السمنت الإضافي أو زيادة خليط معدنية مقبول ليجهزنا بالنعومة المطلوبة ، هذه الطرق تستعمل لتجاوز بعض الصعوبات المذكورة .
- ٢-١- الركام الناعم يجب أن تزيد نسبة الركام الناعم المتبقية على أي منخل على ٤٥% ومعامل النعومة يجب أن لا يقل عن ٢,٣ ولا يزيد على ٣,١ .
- ٣-١- يمكن قبول الركام الناعم غير المطابق للمتطلبات الواردة أنفا شرط أن تفي الخرسانة المنتجة منه بكافة المتطلبات .
- ٤-١- التفاوت في معامل النعومة بين الوجبات المجهزة من الركام الناعم يجب أن لا يتجاوز ٠,٢ .



ركام الخرسانة
Concrete Aggregates
(أمريكية ASTM C33\03)

ثانياً : المواد الضارة في الركام الناعم
يجب أن لا تتجاوز نسبتها عما هو محدد في الجدول رقم (٢)

جدول (٢) : نسبة المواد الضارة

النسبة المئوية الوزنية	المادة
٣	كتل الطين والمواد الهشة
*٣	المواد المار من منخل (٠,٠٧٥ مم)
*٥	أ- الخرسانة المعرضة للاحتكاك ب- الخرسانة الأخرى
٠,٥	الفحم
١,٠	أ- عندما يكون لون ومظهر الخرسانة مهماً ب- الخرسانة الأخرى

* يمكن زيادة النسب إلى ٥% و ٧% على التوالي في حالة كون الركام منتج من تكسير الحجر وخال من الطين والطفل .

ثالثاً : المواد العضوية في الركام الناعم

- ١-٣- يجب أن يكون الركام الناعم خالياً من المواد العضوية عدا تلك التي تنجح بالفحص إلا أنها تسبب إعطاء الخرسانة اللون الغامق فيجب رفضها .
- ٢-٣- يمكن استخدام الركام الناعم الذي يفشل في فحص المواد العضوية إذا كان التغيير باللون ناجم عن وجود نسبة قليلة من الفحم أو الفحم الحجري أو مواد مشابهة لذلك .
- ٣-٣- يمكن استخدام الركام الناعم الذي يفشل في فحص المواد العضوية إذا كانت مقاومة الانضغاط للمونة ٩٥% أو أكثر بعمر ٧ أيام وكما محدد في المواصفة ASTM C87 .
- ٤-٣- الركام الناعم المستخدم في الخرسانة المعرضة للترطيب أو الأجواء الرطبة أو بتماس مباشر مع التربة يجب أن لا يحتوي على مواد ضارة تتفاعل مع القلويات في السمنت والتي تسبب تفاعلات تمددية تتلف الخرسانة ، يمكن استخدام مثل هذا النوع من الركام إذا كان محتوى القلويات في السمنت لا يتجاوز ٠,٦% محسوباً على أساس نسبة Na_2O المكافئة $(Na_2O + 0.658 K_2O)$

رابعاً : الشببات للركام الناعم

يجب أن لا يتجاوز الفقدان في الوزن بعد خمسة دورات على ١٠% عند استخدام محلول كبريتات الصوديوم وعلى ١٥% عند استخدام محلول كبريتات المغنيسيوم .



ركام الخرسانة
Concrete Aggregates
(أمريكية ASTM C33\03)

الركام الخشن
أولاً : تدرج الركام الخشن
يكون التدرج كما مبين في الجدول رقم (٣)

جدول (٣) : تدرج الركام الخشن

النسبة التراكمية المارة %											فتحة المنخل (مم)
٢.٣٦-٩.٥ مم	٤.٧٥-١٢.٥ مم	٤.٧٥-١٩ مم	٩.٥-١٩ مم	٤.٧٥-٢٥ مم	٩.٥-٢٥ مم	١٢.٥-٢٥ مم	٤.٧٥-٣٧.٥ مم	١٩-٣٧.٥ مم	٤.٧٥-٥٠ مم	٢٥.٥٠ مم	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٠٠	١٠٠	٦٣
-	-	-	-	-	-	-	١٠٠	١٠٠	١٠٠-٩٥	١٠٠-٩٠	٥٠
-	-	-	-	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠-٩٥	١٠٠-٩٠	-	٧٠-٣٥	٣٧.٥
-	-	١٠٠	١٠٠	١٠٠-٩٥	١٠٠-٩٥	١٠٠-٩٠	-	٥٥-٢٠	٧٠-٣٥	١٥٠	٢٥
-	١٠٠	١٠٠-٩٠	١٠٠-٩٠	-	٨٥-٤٠	٥٥-٢٠	٧٠-٣٥	١٥٠	-	-	١٩
١٠٠	١٠٠-٩٠	-	٥٥-٢٠	٦٠-٢٥	٤٠-١٠	١٠٠	-	-	٣٥-١٠	٥٠	١٢.٥
٩٠-٨٥	٧٠-٤٠	٥٥-٢٠	١٥٠	-	١٥٠	٥٠	٣٠-١٠	٥٠	-	-	٩.٥
٣٠-١٠	١٥٠	١٠٠	٥٠	١٠٠	٥٠	-	٥٠	-	٥٠	-	٤.٧٥
١٠٠	٥٠	٥٠	-	٥٠	-	-	-	-	-	-	٢.٣٦
٥٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١.١٨



ركام الخرسانة
Concrete Aggregates
(أمريكية ASTM C33\03)

ثانياً : المواد الضارة في الركام الخشن
تكون المتطلبات كما مبين في الجدول رقم (٤)

جدول (٤) حدود المواد الضارة في الركام الخشن

الحد الأقصى (%)							نوع المنشأ
القياسات في كبريتات المغنيسيوم (٥ دورات)	التآكل	الفحم	المواد المارة من منخل رقم ٢٠٠	مجموع الطين والمواد المتفتتة والصوان	الصوان	الطين والمواد المتفتتة	
درجة التعرض (شديد)							
-	٥٠	١	١	-	-	١٠	الأساسات والأعمدة والأعتاب غير المعرضة للجو والأرضيات الداخلية المحمية
-	٥٠	٠,٥	١	-	-	٥	الأرضيات الداخلية غير المحمية
١٨	٥٠	٠,٥	١	٧	٥	٥	جدران الأساسات فوق التربة ، الجدران الساندة ، الدعامات والأعتاب المعرضة للجو
١٨	٥٠	٠,٥	١	٥	٥	٣	أرضيات الطرق والجسور ، المماشي والخرسانة المعرضة للمياه الجارية
١٨	٥٠	٠,٥	١	٣	٣	٢	الخرسانة المعمارية المعرضة للجو
درجة التعرض (متوسط)							
-	٥٠	١,٠	١	-	-	١٠	الأساسات والأعمدة والأعتاب غير المعرضة للجو والأرضيات الداخلية المحمية
-	٥٠	٠,٥	١	-	-	٥	الأرضيات الداخلية غير المحمية
١٨	٥٠	٠,٥	١	١٠	٨	٥	جدران الأساسات فوق التربة ، الجدران الساندة ، الدعامات والأعتاب المعرضة للجو
١٨	٥٠	٠,٥	١	٧	٥	٥	أرضيات الطرق والجسور ، المماشي والخرسانة المعرضة للمياه الجارية
١٨	٥٠	٠,٥	١	٥	٣	٣	الخرسانة المعمارية المعرضة للجو
درجة التعرض (خفيف أو معدوم)							
-	٥٠	٠,٥	١	-	-	٥	الأرضيات المعرضة للتآكل ، أرضيات الجسور والمماشي
-	٥٠	١,٠	١	-	-	١٠	أنواع الخرسانة الأخرى



الرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه
Filter Sands and filter Gravels for Water Purification Filters
(م.ق.ع ١٥٥٥ لسنة ٢٠٠٠) والتعديل الأول لسنة ٢٠٠٢

أولاً : المظهر

تكون حبيبات الرمل صلدة ومتينة ومكونة من السليكا وذات شكل كروي تقريباً

ثانياً : الكثافة الحبيبية

تتراوح قيمتها بين ٢٥٠٠-٢٦٧٠ كغم / م^٣

ثالثاً : معامل الانتظام

لا يزيد معامل انتظام الرمل على ١,٥

رابعاً : نسبة السليكا

٤-١- لا تقل عن ٩٠٪ من الكتلة بالنسبة للرمل

٤-٢- لا تقل عن ٨٠٪ من الكتلة بالنسبة للحصى

خامساً : الشوائب

٥-١- عدم احتوائه على مواد عضوية يمكن تشخيصها بالنسبة للرمل وحصى الترشيح ذي المقاس لغاية ٨ مم .

٥-٢- لا تزيد نسبة المواد القابلة للذوبان في الماء (للكبريتات) على (١٪) والتي يمكن ان تضر بصحة الإنسان .

سادساً : المقاسات

كما في جدول (١)

سابعاً : نسبة المواد المارة من منخل ٧٥ مايكرون

لا تزيد على (٢٪) من الكتلة للرمل والحصى

ثامناً : نسبة الذوبان في حامض الهيدروكلوريك

لا تزيد على (٢٪) من الكتلة (للرمل والحصى)

لا تزيد على (٥٪) من الكتلة بالنسبة للحصى ذو المقاس الأصغر من (١٠) مم

لا تزيد على (١٠٪) من الكتلة بالنسبة للحصى ذو المقاس (١٠ مم) أو أكبر



الرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه
Filter Sands and filter Gravels for Water Purification Filters
(م.ق.ع ١٥٥٥ السنة ٢٠٠٠) والتعديل الأول لسنة ٢٠٠٢

جدول (١)

كتلة النموذج المحضر (نموذج اولي) (كغم)	النسبة المئوية المسموح بها		المقاس الفعال (مم)	حدود تدرج المقاس الحبيبي (مم)	
	المتبقي على المنخل الأعلى (حد أعلى)	المار من المنخل الأدنى (حد أعلى)			
٣	٥	٥	٠,٤٥ - ٠,٤	٠,٦ - ٤,٢٥	الرمل المستخدم لمرشحات تصفية المياه
			٠,٥ - ٠,٤	٠,٨ - ٠,٤٢٥	
			٠,٦٥ - ٠,٦	٠,٨ - ٠,٦	
			٠,٦٥ - ٠,٦	١,٠ - ٠,٦	
			٠,٧٥ - ٠,٧	١,١٨ - ٠,٧١	
			١,١ - ١,٠	١,١٨ - ١,٠	
			١,١ - ١,٠	١,٤ - ١,٠	
			١,٢ - ١,١	٢,٠ - ١,٠	
			١,٣ - ١,٢	١,٧ - ١,١٨	
			١,٥ - ١,٤	٢,٠ - ١,٤	
٥			١,٦ - ١,٤	٢,٣٦ - ١,٤	الحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه
				٣,٠ - ١,٧	
				٣,٣٥ - ٢,٠	
				٦,٥ - ٢,٥	
				٥,٦ - ٣,٣٥	
				٨,٠ - ٥,٦	
				٩,٥ - ٦,٥	
				١٢,٥ - ٨,٠	
				١٦,٠ - ٨,٠	
				١٣,٥ - ٩,٥	
٢٠				١٦,٠ - ١٢,٥	
				٣٨,٠ - ١٣,٥	
				٢٥,٠٠ - ١٦,٠	
				٣١,٥ - ١٦,٠	
				٣٢,٠ - ٢٤,٠	
٤٠				٤٠,٠ - ٢٥,٠	
				٥٠,٠ - ٣٨,٠	
				٨٠,٠ - ٦٠,٠	



الفصل (٣) السمنت والخرسانة

<u>المواصفة</u>	<u>العنوان</u>
م.ق.ع ١٩٨٤/٥	السمنت البورتلاندي
م.ق.ع ١٩٨٤/١٠٤٢	الكاشي الموزانيك
م.ق.ع ١٩٨٤/١٠٤٣	الكاشي العادي
م.ق.ع ١٩٨٧/١٠٧٧	كتل البناء الخرسانية المحملة
م.ق.ع ١٩٨٧/١١٠٦	حافات الأرصفة والسواقي الخرسانية المسبقة الصب
م.ق.ع ٢٠٠٢/١١٠٧	البلاطات الخرسانية مسبقة الصب
م.ق.ع ١٩٨٨/١١٢٩	كتل البناء الخرسانية غير المحملة
م.ق.ع ١٩٨٨/١٣٨١	درجات السلم الخرسانية المسلحة الناتئة
م.ق.ع ١٩٨٩/١٤٣٢	الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة (بدون ضغط عالي)
م.ق.ع ٢٠٠٠/١٤٤١	الكتل الخرسانية الخلوية (الثرمستون)
م.ق.ع ١٩٩٠/١٦٠٦	طابوق الرصف الخرساني
م.ق.ع ١٩٩٢/١٦٨٧	الأعمدة الخرسانية المسلحة المستعملة للاسيجة
م.ق.ع ١٩٩٢/١٧٠٣	المياه المستعملة في الخرسانة



السمنت البورتلاندي
Portland Cement
(م.ق. ع ٥ لسنة ١٩٨٤)

أولاً: المتطلبات الفيزيائية
بموجب جدول (١)

جدول (١) : المتطلبات الفيزيائية

ت	الفحص	نوع السمنت					
		اعتيادي	معتدل المقاومة للالأملاح	سريع التصلد	واطن الحرارة	مقاوم	ابيض
١	النعمة بطريقة بلين لا تقل عن (٢م كغم)	٢٣٠	٢٥٠	٣٢٠	٣٢٠	٢٥٠	٢٣٠
٢	وقت التماسك * الابتدائي لا يقل عن (دقيقة) * النهائي لا يزيد على (ساعة)	٤٥	٤٥	٤٥	٤٥	٤٥	٤٥
		١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠
٣	السلامة: الثبات لا يزيد عن (%)	٠,٨	٠,٨	٠,٨	٠,٨	٠,٨	٠,٨
٤	تحمل الضغط* لا يقل عن ميكانيوتن ^٢ م * بعمر يوم واحد * بعمر ثلاثة أيام * بعمر سبعة أيام * بعمر ٢٨ يوم	-	-	١١	-	-	-
		١٥	١٥	٢١	١٥	١٥	١٥
		٢٣	٢٣	-	٢٨	٢٣	٢٣
		-	-	٢٨	-	-	-
٥	تحمل الشد (اختياري)(ميكانيوتن ^٢ م) بعمر يوم واحد	-	-	٢,١	-	-	-
٦	درجة البياض %	-	-	-	-	-	٧٨

* يجب أن تكون قوة تحمل الانضغاط عند أي عمر لاحق أعلى من قوة التحمل المستحصلة
عند الفحص بعمر أقل



السمنت البورتلاندي
Portland Cement
(م.ق. ع ٥ لسنة ١٩٨٤)

ثانياً : المتطلبات الكيميائية
بموجب الجدول (٢)

جدول (٢) : المتطلبات الكيميائية

ت	نوع السمنت	الفحص	اعتيادي	معدل	سريع التصلد	واطن الحرارة	مقاوم	ابيض
١		SiO ₂ لا يقل عن (%)	-	٢١	-	-	-	-
٢		Al ₂ O ₃ لا يقل عن (%)	-	٦	-	-	-	-
٣		Fe ₂ O ₃ لا يقل عن (%)	-	٦	-	٦,٥	-	-
٤		عامل الإشباع الجيري	١,٠٢-٠,٦٦	١,٠٢-٠,٦٦		٠,٨٨-٠,٦٦	١,٠٢-٠,٦٦	
٥		MgO لا يزيد على (%)	٥	٥	٥	٥	٥	٥
٦		محتوى SO ₃ لا يزيد على عندما تكون نسبة C ₃ A - اقل من (٥%) - أكثر من (٥%)	٢,٥	٢,٥	٣	٢,٥	٢,٥	٢,٥
			٢,٨	٢,٨	٣,٥	٣	٢,٥	٣
٧		الفقدان عند الحرق لا يزيد على %	٤	٤	٤	٤	٤	٤
٨		المواد غير القابلة لذوبان لا تزيد على (%)	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥
٩		C ₃ S لا يزيد على (%)	-	-	-	٣٥	-	-
١٠		C ₂ S لا يزيد على (%)	-	-	-	٤٠	-	-
١١		C ₃ A لا يزيد على (%)	-	٨	١٥	٧	٣,٥	-
١٢		نسبة Fe ₂ O ₃ \ AL ₂ O ₃ لا تقل عن	-	-	-	-	-	٨

الرفض : يمكن رفض العبوات التي تختلف وزنها بنسبة تزيد على ٣% من الوزن المؤشر عليها وفي حالة كون معدل وزن (٥٠) عبوة منتقاة بصورة عشوائية من إرسالية أقل من الوزن المؤشر على العبوات فيمكن رفض الإرسالية .



الكاشي الموزائيك
Terrazzo Tiles
(م.ق.ع ١٠٤٢ السنة ١٩٨٤)

أولاً: الشكل والأبعاد
تكون الكاشية مربعة الشكل وسطحها العلوي مستويًا والمقطع مستطيلًا وأبعادها كما مبين في الجدول اللاحق ويمكن إنتاج كاشي بأشكال أخرى وحسب الاتفاق

السمك (مم)	طول الضلع (مم)
٣ ± ٢٠	١ ± ١٥٠
٣ ± ٢٠	١ ± ٢٠٠
٣ ± ٢٥	١ ± ٢٥٠
٣ ± ٣٠	١ ± ٣٠٠
٣ ± ٣٥	١ ± ٤٠٠
٣ ± ٤٠	١ ± ٥٠٠

ثانياً : الإنهاء والمظهر
يكون الوجه منعماً وخالياً من العيوب والتصدع والرخام موزع بشكل متجانس وحافات الكاشية عمودية على الوجه . كما ان جميع الحافات يجب أن تكون حادة وسليمة يجب أن يكون اللون متجانس .

ثالثاً : امتصاص الماء الكلي
لا تزيد أية نتيجة على ٨٪

رابعاً : امتصاص وجه الكاشية
لا تزيد أية نتيجة على ٠,٤ غم/سم^٢

خامساً : مقاومة الكسر
لا تقل أية نتيجة لمقاومة الكسر عن ٣ نيوتن/مم^٢

سادساً : معدل التآكل للنماذج المفحوصة
لا يتجاوز على ٢ مم ولا تتجاوز أية نتيجة فردية على ٢,٥ مم



الكاشي العادي
Ordinary Tiles
(م.ق.ع ١٠٤٣ السنة ١٩٨٤)

أولاً: المواد

- ١-١- السمنت : يستخدم السمنت الاعتيادي أو الأبيض ومطابقاً لمتطلبات م.ق.ع رقم (٥)
- ١-٢- الخضاب: يكون الخضاب الطبيعي والاصطناعي لتلوين الكاشي ذو ألوان ثابتة ولا يحتوي على مواد ضارة بالخرسانة ، لا تزيد نسبة الخضاب الوزنية في طبقة الوجه على ٥٪ من وزن السمنت المستخدم في الخلطة .

ثانياً : الأشكال والأبعاد

- ١-٢- تكون الكاشية مربعة الشكل ويكون السطح العلوي مستويًا والمقطع مستطيلاً ويجوز تجهيز أشكال أخرى حسب الاتفاق.
- ٢-٢- تكون أبعاد الكاشي المربع في الجدول أدناه

السك	طول الضلع
٣ ± ٢٢	١ ± ٢٠٠
٣ ± ٢٥	١ ± ٢٥٠

- ٢-٣- السمك : لا يقل سمك طبقة الوجه عن ٣ ملم أو حسب الاتفاق
- ٢-٤- التفاوتات : يسمح للإرسالية الواحدة بتفاوت مقداره ١ ملم للطول و ٣ ملم للسمك بين كاشية وأخرى

ثالثاً : المظهر

- يكون سطح طبقة الوجه قائم أفقياً مصقولاً وخالياً من العيوب الآتية :
- أ- التتميل : وهي عبارة عن تشريح شعري يظهر في وجه الكاشية من ناحية الحواف .
 - ب- التصديف: تشريح شعري، شبكي الشكل يظهر في جزء من وجه الكاشية أوفي الوجه بأكمله
 - ج- التشقق: تشريح شعري يظهر في وجه الكاشية ويبدأ من الحافة متجهاً نحو الداخل بضع سنتمترات
 - د- التتقير : ظهور نقر صغيرة في وجه الكاشية
 - هـ- التقشير : انفصال قشري يحدث في وجه الكاشية
 - و- التزهر : ظهور أملاح على سطحي الكاشية
 - ز- التفليق : تشريح ذو اتجاه مستوي يبدأ في الوجه ويميل نحو القاعدة (الظهر) ويقطع غالباً ضمن سمك الكاشي كله
 - ي- الانفصال: انفلاق يحدث بين طبقتي الوجه والقاعدة

رابعاً : اللون

يكون متجانساً وبصورة خاصة للإرسالية الواحدة

خامساً : المقطع

يكون مقطع الكاشية خالي من أي انفصال جزئي أو كلي بين طبقتي الوجه والقاعدة وان تكون كل طبقة منهما متجانسة وخالية من أي فجوات أو عيوب وتكون جميع الحافات حادة وسليمة .



كتل البناء الخرسانية المحملة
Load-Bearing Concrete Masonry Units
(م.ق.ع ١٠٧٧ لسنة ١٩٨٧)

أولاً : الأبعاد

١-١- الأبعاد الخارجية: الأبعاد الخارجية لكتلة البناء الخرسانية القياسية كما مبين في الجدول أدناه

الارتفاع (مم)	العرض (مم)	الطول (مم)
٢٠٠	٢٠٠	٤٠٠
١٥٠	٢٠٠	٤٠٠
١٥٠	٢٠٠	٣٠٠
١٥٠	١٥٠	٣٠٠
١٠٠	٢٠٠	٣٠٠
١٠٠	١٥٠	٣٠٠

- ٢-١- لا يجوز أن يقل سمك الوتر والقشرة عن ٢٠ مم
٣-١- يمكن إنتاج كتل خرسانية محملة بأبعاد غير قياسية على أن لا يزيد ارتفاع الكتلة عن طولها أو عن ستة أمثال عرضها

ثانياً : التباين في الأبعاد

لا يزيد التباين في أي بعد على ٣ مم

ثالثاً : التصنيف

- ٣-١- درجة (أ) : للاستخدام العام في الجدران الداخلية أو الخارجية المعرضة للرطوبة أو التأثيرات المناخية تحت أو فوق منسوب الأرض .
٣-٢- درجة (ب) : للاستخدام فوق منسوب الأرضية في الجدران الداخلية أو الخارجية المحمية من وصول الرطوبة أو التأثيرات المناخية

رابعاً : المتطلبات الفيزيائية

تكون كتل البناء الخرسانية المحملة مطابقة للمتطلبات المبينة في الجدول اللاحق ولا يجوز استخدام الكتل قبل مضي ١٤ يوم على إكمال إنتاجها

لا يزيد امتصاص الماء (%)	الحد الأدنى لتحمل الضغوطات ١ مم ^٢ محسوب على معدل المساحة الكلية		الدرجة	نوع الكتلة
	كتلة واحدة	معدل (٣) كتل		
١٠	١١	١٣	أ	مصمتة
١٥	٧	٩	ب	
١٥	٦	٧	أ	مجوفة
٢٠	٤,٥	٥	ب	



كتل البناء الخرسانية المحملة
Load-Bearing Concrete Masonry Units
(م.ق.ع ١٠٧٧ السنة ١٩٨٧)

خامساً : الفحص البصري

- ١-٥- جميع أوجه الكتل خالية من الشقوق أو العيوب التي تتعارض والوضع السليم للكتلة وتقل من تحملها وديمومتها .
- ٢-٥- تكون الأوجه المعدة للاكساء بطبقة واقية كاللبخ أو البياض أو غيرها ذات خشونة كافية لتأمين الالتصاق .
- ٣-٥- يكون الوجه المكشوف من الجدران المشيدة بكتل البناء خالي من التلم أو الشقوق أو العيوب الأخرى . لا تعتبر الشقوق الصغيرة أو التلم التي لا تزيد على ٢٥ مم وبنسبة تقل عن (٥%) من الإرسالية مبرراً للرفض .


سادساً : الرفض

عند فشل أية إرسالية من الكتل بالإيفاء بمتطلبات المواصفة يجري انتقاء عينات جديدة وتفحص على نفقة المنتج ، وترفض الإرسالية بأكملها عند فشل المجموعة الثانية من العينات .

حافات الأرصفة والسواقي الخرسانية المسبقة الصب
Pre-Cast Concrete Kerbs and Channels
(م.ق.ع ١٠٦ لسنة ١٩٨٧)


أولاً: الشكل والأبعاد

١-١- قالب وسطي: بطول ٥٠٠ مم وبالأبعاد المبينة في المقطع الآتي :



شكل رقم (١) : مقطع عرضي لقالب وسطي

٢-١- قالب جانبي: بطول ١٠٠٠ مم وبالأبعاد المبينة في المقطع العرضي الآتي :



الشكل رقم (٢) : مقطع عرضي لقالب جانبي



حافات الأرصفة والسواقي الخرسانية المسبقة الصب
Pre-Cast Concrete Kerbs and Channels
(م.ق.ع ١٠٦ لسنة ١٩٨٧)

ثانياً : التفاوتات المسموحة

الارتفاع	العرض	الطول
$\pm 0,3\%$	$\pm 0,3\%$	$\pm 0,6\%$

ثالثاً : معايير الكسر

لا يقل عن ٣,٥ نيوتن/مم^٢ عند فحصه بالطرق المذكورة في الملحق (أ) من المواصفة

رابعاً : امتصاص الماء

أ- لا يزيد معدل الامتصاص للأجزاء من العينات على ٦٪ في حالة غمرها لمدة (٢٤) ساعة

ب- لا تزيد نسبة الامتصاص لجزء عينة واحدة عن ٧٪.

ج - الفحص يتم بموجب الطريقة المذكورة في الملحق ب- من المواصفة.

خامساً : نسبة الأملاح الكبريتية

بموجب م.ق.ع (٤٥) الجدول ١ (يجري هذا الفحص في حالة كون المواد الأولية غير مفحوصة)



البلاطات الخرسانية المسبقة الصب
Precast concrete Flags
(م.ق.ع ١١٠٧ التعديل الأول لسنة ٢٠٠٢)

أولاً : الأبعاد
تنتج البلاطات بموجب الأبعاد المبينة في الجدول رقم (١) وبموجب أية أبعاد يتفق عليها بين البائع والمشتري

جدول رقم (١)

نوع البلاطة	الطول(مم)	العرض(مم)	السمك(مم)
أ	٢ ± ٥٠٠	٢ ± ٥٠٠	٣ ± ٥٠
ب	٢ ± ٦٠٠	٢ ± ٤٠٠	٣ ± ٥٠
ج	٢ ± ٤٠٠	٢ ± ٢٠٠	٣ ± ٥٠
د	٢ ± ٨٠٠	٢ ± ٨٠٠	٣ ± ٤٢
هـ	٢ ± ٤٠٠	٢ ± ٤٠٠	٣ ± ٥٠
و	٢ ± ٦٠٠	٢ ± ٢٠٠	٣ ± ٥٠

* زوايا الوجه تكون قائمة لحد لا يتجاوز فرق طول قطري الوجه على ٣٠ مم

ثانياً : التحمل المستعرض
تكون متطلبات التحمل المستعرض للبلاطات كما مبين في الجدول رقم (٢)

جدول رقم (٢)

نوع البلاطة	قوة الكسر (كيلو نيوتن)
أ	٨,٣
ب	٥,٣
ج	٤,٤
د	٥,٤
هـ	٨,٩
و	٢,٧

ثالثاً : امتصاص الماء
لا يتجاوز معدل الزيادة في كتلة القطع المفحوصة في حالة غمر النماذج في الماء لمدة ٢\١ ساعة على ٤% أو لمدة ٢٤ ساعة على ١٠%.



كتل البناء الخرسانية غير المحملة
Non-Load Bearing Concrete Masonry Units
(م.ق.ع ١٢٩ لسنة ١٩٨٨)

أولاً : تعاريف

١-١- الكتل البنائية الخرسانية

أ- الطول: لا يقل عن ٣٠٠ مم

العرض: لا يقل عن ٢٠٠ مم

الارتفاع: لا يقل عن ١٠٠ مم

ب- لا يتجاوز ارتفاعها على طولها أو على ستة مرات سمكها

١-٢- الكتل البنائية المصمتة

لا يقل الحجم المصمت فيها عن ٧٥٪ من الحجم الكلي للكتلة محسوباً من أبعادها الكلية

١-٣- الكتل البنائية المجوفة

أ- تحتوي على واحد أو أكثر من الثقوب أو التجاويف التي تخترق الكتلة البنائية

ب- الحجم المصمت للمادة ٥٠-٧٥٪ من الحجم الكلي محسوباً من أبعادها الكلية

١-٤- الكتل البنائية الخلوية

أ- تحتوي على واحد أو أكثر من الثقوب أو التجاويف التي لا تخترق الكتلة البنائية

ب- الحجم المصمت للمادة ٧٥٪ من الحجم الكلي محسوباً من أبعادها الكلية

١-٥- الكتل البنائية المهواة :

تتكون فيها الفقاعات بتوليد غاز أو إدخال هواء في المزيج بمساعدة عامل تفقيع الهواء

ثانياً : تصنيف الكتل البنائية الخرسانية :

١-٢- التصنيف الوزني

التصنيف الوزني	كتلة الخرسانة المجففة بالقرن (كغم م ^٣)
خفيفة	١٦٨٠ حد أعلى
متوسطة	١٦٨٠ حد أعلى
اعتيادية	٢٠٠٠ حد أدنى



كتل البناء الخرسانية غير المحملة
Non-Load Bearing Concrete Masonry Units
(م.ق.ع ١١٢٩ لسنة ١٩٨٨)

- ٢-٢- الأنواع
٢-٢-١- النوع الأول (الكتل ذات محتوى الرطوبة المسيطر عليه) : تطابق جميع متطلبات هذه المواصفة بضمنها متطلبات محتوى الرطوبة (جدول ١)
٢-٢-٢- النوع الثاني (الكتل ذات محتوى الرطوبة غير المسيطر عليه) : تطابق جميع متطلبات هذه المواصفة عدا متطلبات محتوى الرطوبة (جدول ١)

جدول (١) : متطلبات محتوى الرطوبة للكتل من النوع الأول

محتوى الرطوبة (حد أعلى) كنسبة مئوية للامتصاص الكلي			التقلص الطولي %
ظروف الرطوبة في موقع العمل أو محلات الاستعمال			
جاف***	متوسط**	رطب*	
٣٥	٤٠	٤٥	٠,٠٣ أو أقل
٣٠	٣٥	٤٠	من ٠,٠٣ إلى ٠,٠٤٥
٢٥	٣٠	٣٥	من ٠,٠٤٥ إلى ٠,٠٦٥ حد أقصى

- رطب* : معدل الرطوبة النسبية السنوية أكثر من ٧٥ %
متوسط** : معدل الرطوبة النسبية السنوية أكثر من ٥٠ إلى ٧٥ %
جاف*** : معدل الرطوبة النسبية السنوية أقل من ٥٠ %

ثالثاً : فحص التحميل

تحمل الانضغاط محسوباً على معدل صافي المساحة كحد أدنى :
لكتلة واحدة ٣,٤٥ نيوتن/م^٢
معدل ثلاث كتل ٤,١٤ نيوتن/م^٢

رابعاً : الأبعاد والتفاوتات المسموح بها

- ٤-١- سمك القشرة : لا يقل عن ١٣ مم
٤-٢- التفاوت : لا يزيد على ٣ مم من الأبعاد القياسية المحددة للطول والعرض والارتفاع


درجات السلم الخرسانية المسلحة الناتئة
Reinforced-concrete cantilever stair steps
(م.ق. ع ١٣٨١ السنة ١٩٨٨)

أولاً : المواد

- ١-١- السمنت : يكون مطابقاً لـ م.ق.ع رقم (٥) الخاصة بالسمنت البورتلاندي
٢-١- الركام
١-٢-١- ركام الخرسانة الظاهرة: يستعمل الركام الرخامي أو الأحجار الطبيعية الأخرى والتي
تطابق الركام المحدد في م.ق.ع رقم (١٠٤٢) الخاصة
بالكاشي الموزائيك.
٢-٢-١- ركام الخرسانة المسلحة: يكون الركام المستعمل في المواد الطبيعية ومطابقاً
لمتطلبات م.ق.ع رقم (٤٥) .
٣-١- المواد المألثة في الخرسانة الظاهرة: من كسر الحجر الطبيعي الصالح.
٤-١- الخضاب : مطابقاً لمتطلبات م.ق.ع رقم (١٠٤٢) الخاصة بالكاشي الموزائيك .

ثانياً : الأبعاد

- ١-٢- أبعاد الدرجة الواحدة




- ٢-٢- التفاوت المسموح به : ± 5 مم للطول ، ± 3 مم للسماك

درجات السلم الخرسانية المسلحة الناتئة
Reinforced-concrete cantilever stair steps
(م.ق. ع. ١٣٨١ السنة ١٩٨٨)

ثالثاً : المتطلبات :

- ١-٣- سمك الطبقة الظاهرة : لا يقل عن سمك اكبر مقاس للركام المستعمل فيها ولا يقل المعدل عن ٨ مم بعد الجلي والتنعيم .
- ٢-٣- فحص التحميل : لا يقل ارتداد الهبوط عن ٨٥٪ من الهبوط الكلي ولا تظهر التشققات على سطح النموذج عند التحميل الأقصى .
- ٣-٣- تفاصيل تسليح الدرجة الواحدة





الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي
Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without internal Pressure
(م.ق.ع ١٤٣٢ لسنة ١٩٨٩)

أولاً : التصنيف

- أ- الأنابيب غير المسلحة (أ) ، (لاحظ الجدول ١)
ب- الأنابيب المسلحة : تقسم إلى أربع درجات تبعاً لمقدار تحملها تصاعدياً وهي م^١ ، م^٢ ، م^٣ ، م^٤ (لاحظ الجدول ١)

ثانياً : المتطلبات

١-٢- الغطاء الخرساني كما في الجدول اللاحق

الحد الأدنى للغطاء الصافي (مم)	سمك جدران الأنبوب (مم)
٦	٢٥ فما دون
١٠	أكبر من ٢٥
٦	عند تدرجات السدادة

٢-٢- الأبعاد والتفاوتات

١-٢-٢- الأقطار : يوضح الجدول اللاحق التفاوت المسموح في الأقطار

التفاوت المسموح (مم) حد أقصى	القطر الداخلي التصميمي (مم)
٣ ±	٣٠٠ فما دون
٥ ±	٦٠٠-٣٠١
٧ ±	١٢٠٠-٦٠١
١٠ ±	١٢٠١ فما فوق

٢-٢-٢- سمك الجدار : يوضح الجدول أدناه التفاوت المسموح في سمك الجدار

التفاوت المسموح (مم) حد أقصى	سمك الجدار التصميمي (مم)
٢ ±	٣٠ فما دون
٣ ±	٣١ - ٥٠
٤ ±	٥١ - ٦٥
٥ ±	٦٦ - ٧٥
٦ ±	٧٦ - ٩٥
٧ ±	٩٦ فما فوق



الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي
Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without internal Pressure
(م.ق.ع ١٤٣٢ السنة ١٩٨٩)

- ٢-٢-٣- الاستقامة: أ- لا يسمح بانحراف يزيد على ٣ مم لكل متر من طول الأنبوب عند فحصه حسب المواصفة الخاصة بطرق فحص الأنابيب الخرسانية (١٢٣٢) .
ب- لا يسمح بزيادة الانحراف الكلي للطول الكامل للأنبوب على ١٢ مم .
٢-٢-٤- تعامد النهايات: أ- تكون نهايات الأنبوب قائمة ولا يزيد انحرافها على ضلع زاوية الضبط على ١ مم لكل ٢٠٠ مم من القطر التصميمي أو ضمن ١٠ مم أيهما أقل .
ب- في حالة الأنابيب التي يقل قطرها عن ٤٠٠ مم يكون التفاوت الأقصى المسموح به ٢ مم عند فحصه حسب المواصفة الخاصة لفحص الأنابيب الخرسانية (١٢٣٢) .

٢-٣- إتقان الصنع والإنهاء: كما في الجدول اللاحق

لا يزيد عرضها على ٠,١ مم	التصدعات والشقوق
لا يزيد ارتفاعها على ٣ مم	النتوءات
لا يزيد عمقها على ٣ مم	الحفر

ثالثاً : فحص التحميل

يجري فحص التحميل الملائم بإحدى الطرق الواردة في المواصفة الخاصة بفحص الأنابيب الخرسانية (١٢٣٢)

١-٣- الأنابيب غير المسلحة (أ)

المقاس الاسمي * للأنبوب (مم)	حمل الفحص كيلو نيوتن ١ م
١٠٠	١٦
١٥٠	١٦
٢٢٥	١٧
٣٠٠	١٨
٣٧٥	٢٠
٤٥٠	٢٢

* المقاس الاسمي: هو رقم تقريبي مساوي تقريباً إلى قطر الأنبوب

٢-٣- الأنابيب المسلحة (م^١، م^٢، م^٣): لاحظ الجدول الخاص بأحمال الفحص لأصناف الأنابيب المسلحة (الجدول ٢)



الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي
Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without internal Pressure
(م.ق.ع ٤٣٢ لسنة ١٩٨٩)

رابعاً : فحص ضغط الماء الساكن

- أ- يشترط بالأنابيب أن تقاوم ضغط مائي ساكن مقداره (٩٠) كيلو باسكال دون ظهور علامة للنضوح أو أي عيب آخر .
ب- إجراء الفحص بموجب (م.ق.ع ١٢٣٢)

خامساً : فحص الامتصاص

- أ- يشترط إن لا تزيد نسبة الامتصاص لكل عينة حصراً عنها كنسبة مئوية للكتلة الجافة للعينة :

٦,٥ %	أنابيب تصريف مياه المجاري
٨ %	أنابيب لإغراض أخرى

- ب- إذا كان عدد العينات لا يقل عن ٨٠ % مطابقة لمتطلبات الفحص فتقطع بدل عينة فاشلة عينة أخرى من نفس الأنبوب وتفحص وتستبدل النتيجة بالنتيجة الجديدة.
ج- إذا زاد بعد ذلك عدد العينات المطابقة لمتطلبات الفحص على ٨٠ % فتعتبر الأنابيب الممثلة بهذه العينات مطابقة للفحص.

سادساً : المفاصل

- ١-٦- المفاصل الجاسنة (لاحظ الشكل ١)
٢-٦- مفاصل الكم والسداة (لاحظ الشكل ١)



الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي
Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without internal Pressure
(م.ق.ع ١٤٣٢ السنة ١٩٨٩)

الجدول (١) : الأقطار الداخلية الحقيقية للأنابيب المنتجة

القطر الداخلي للأنبوب (مم) حد أدنى					القطر الداخلي الأقصى لجميع أصناف الأنابيب (مم)	المقاس الاسمي للأنبوب (مم)
صنف م ^٤	صنف م ^٣	صنف م ^٢	صنف م ^١	الأنابيب غير المسلحة أ		
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٥	١٠٠
١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٥	١٥٠
٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٣٠	٢٢٥
٢٩٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣١٠	٣٠٠
٣٦٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٨٥	٢٧٥
٤٤٠	٤٤٥	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٦٠	٤٥٠
٥١٠	٥٢٠	٥٢٥	٥٢٥	-	٥٤٠	٥٢٥
٥٨٠	٥٩٠	٦٠٠	٦٠٠	-	٦١٥	٦٠٠
٧٢٠	٧٤٠	٧٥٠	٧٥٠	-	٧٧٠	٧٥٠
٨٦٥	٨٨٥	٩٠٠	٩٠٠	-	٩٢٠	٩٠٠
١٠٠٠	١٠٣٠	١٠٥٠	١٠٥٠	-	١٠٨٠	١٠٥٠
١١٤٥	١١٧٥	١٢٠٠	١٢٠٠	-	١٢٣٠	١٢٠٠
١٢٩٠	١٣٢٠	١٣٥٠	١٣٥٠	-	١٣٨٠	١٣٥٠
١٤٤٠	١٤٧٠	١٥٠٠	١٥٠٠	-	١٥٣٠	١٥٠٠
١٥٨٠	١٦١٠	١٦٥٠	١٦٥٠	-	١٦٨٠	١٦٥٠
١٧٣٠	١٧٦٠	١٨٠٠	١٨٠٠	-	١٨٣٠	١٨٠٠
١٨٧٠	١٩٠٠	١٩٥٠	١٩٥٠	-	١٩٩٠	١٩٥٠
٢٠١٠	٢٠٥٠	٢١٠٠	٢١٠٠	-	٢١٤٠	٢١٠٠

ملاحظة : على المنتج عند الطلب أن يعلم المشتري بالقطر التصميمي الحقيقي للأنبوب الذي
يمكن تجهيزه لأي قطر داخلي اسمي في طلب ما بشرط إن يكون ضمن مدى
الأقطار المبينة في الجدول أعلاه .

الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي
Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without internal Pressure
(م.ق.ع ٤٣٢ لسنة ١٩٨٩)

الجدول (٢) : أحمال الفحص لأصناف الأنابيب م^١ ، م^٢ ، م^٣ ، م^٤

حمل الفحص (ملاحظة ١) كيلونيوتن/متر								المقاس الاسمي (ملاحظ ٢) مم
أنابيب صنف م ^٤		أنابيب صنف م ^٣		أنابيب صنف م ^٢		أنابيب صنف م ^١		
الحمل	حمل التشقق	الحمل	حمل التشقق	الحمل	حمل التشقق	الحمل	حمل التشقق	
٣٩,٠	٢٦,٠	٢٩,٥	١٩,٥	١٩,٥	١٣,٠	١٥,٠	١٠,٠	١٠٠
٣٩,٠	٢٦,٠	٢٩,٥	١٩,٥	١٩,٥	١٣,٠	١٥,٠	١٠,٠	١٥٠
٤٢,٠	٢٨,٠	٧١,٥	٢١,٠	٢٢,٥	١٤,٠	١٦,٥	١١,٠	٢٢٥
٤٥,٠	٣٠,٠	٣٤,٥	٢٢,٥	٢٢,٥	١٥,٠	١٨,٠	١٢,٠	٣٠٠
٥١,٠	٣٤,٠	٣٨,٥	٢٥,٥	٢٥,٥	١٧,٠	١٩,٥	١٣,٠	٣٧٥
٦٠,٠	٤٠,٠	٤٥,٠	٣٠,٠	٣٠,٠	٢٠,٠	٢٢,٥	١٥,٠	٤٥٠
٦٩,٠	٤٦,٠	٥٢,٠	٣٤,٥	٣٤,٥	٢٣,٠	٢٥,٥	١٧,٠	٥٢٥
٧٨,٠	٥٢,٠	٥٨,٥	٣٩,٠	٣٩,٠	٢٦,٠	٢٨,٥	١٩,٠	٦٠٠
٩٦,٠	٦٤,٠	٧٢,٠	٤٨,٠	٤٨,٠	٣٢,٠	٣١,٥	٢١,٠	٧٥٠
١١١,٠	٧٤,٠	٨٣,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٣٧,٠	٣٤,٥	٢٢,٠	٩٠٠
١٢٦,٠	٨٤,٠	٩٤,٥	٦٣,٠	٦٣,٠	٤٢,٠	٣٧,٥	٢٥,٠	١٠٥٠
١٣٨,٠	٩٢,٠	١٠٣,٥	٦٩,٠	٦٩,٠	٤٦,٠	٤٠,٥	٢٧,٠	١٢٠٠
١٥٠,٠	١٠٠,٠	١١٢,٥	٧٥,٠	٧٥,٠	٥٠,٠	٤٣,٥	٢٩,٠	١٣٥٠
١١٢,٠	١٠٨,٠	١٢١,٥	٨١,٠	٨١,٠	٥٤,٠	٤٦,٥	٣١,٠	١٥٠٠
١٤,٠	١١٦,٠	١٣٠,٥	٨٧,٠	٨٧,٠	٥٨,٠	٤٩,٥	٣٣,٠	١٦٥٠
٨٦,٠	١١٤,٠	١٣٩,٥	٩٣,٠	٩٣,٠	٦٣,٠	٥٢,٥	٣٥,٠	١٨٠٠
١٩٨,٠	١٢٢,٠	١٤٨,٥	٩٩,٠	٩٩,٠	٦٦,٠	٥٥,٥	٣٧,٠	١٩٥٠
٢١,٠	١٤٠,٠	١٥٧,٥	١٠٥,٠	١٠٥,٠	٧٠,٠	٥٨,٥	٣٩,٠	٢١٠٠

المقاس الاسمي : هو رقم تقريبي مساوي تقريباً إلى قطر الأنبوب
ملاحظات :

١- يمكن تحديد حمل فحص الأنابيب ذو المقاس المتوسط باتباع طريقة التقريب الخطي
المستقيم بين القيمتين .

٢- يتضمن الجدول (١) الأقطار الداخلية الحقيقية للأنابيب ذات المقاسات الاسمية الواردة
في الجدول أنفا .

٣- الحد الأدنى للغطاء الصافي (مم) سمك مقياس الشق (مم)

٠,١٥

١٠

٠,٢٠

أكثر من ١٠-٢٠ داخل


٠,٢٥

أكثر من ٢٠

٤- عند إجراء الفحص يقتضي عدم نشوء شق في أي أنبوب أكبر مما محدد أعلاه وفي حالة
رفع الحمل عن الأنبوب يشترط أن لا يتبقى أي شق مسموح به في (٢-٣) .

الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي
Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without internal Pressure
(م.ق.ع ٤٣٢ لسنة ١٩٨٩)

شكل (١) : النسب الموصى بها للأكام



النسب الموصى بها للأكام

الطول الأدنى (ل)	القطر الاسمي للأنبوب (مم)
٤٥	١٠٠
٥٠	١٥٠
٥٥	٢٢٥
٦٠	٣٠٠
٦٥	٣٧٥
٦٥	٤٥٠
٧٠	٥٢٥
٧٠	٦٠٠
٨٠	٧٥٠
٩٠	٩٠٠
٩٥	١٠٥٠
١٠٠	١٢٠٠ فما فوق



الكتل الخرسانية الخلوية (الثرمستون)
Cellular Concrete Block
(م.ق.ع ٤٤١ لسنة ٢٠٠٠)

أولاً : الأوجه
تكون الأوجه المتقابلة متوازية وخالية من العيوب التي تؤثر على أدائها وتكون الزوايا قائمة والحافات حادة .

ثانياً : الأبعاد
تكون أبعاد الكتل كما مبين في الجدول

الطول (مم)	الارتفاع (مم)	السمك (مم)
٤٩٠	٢٤٠	٦٠
٤٩٠	٢٤٠	١٢٠
٤٩٠	٢٤٠	١٨٠
٤٩٠	٢٤٠	٢٤٠
٥٩٠	٢٤٠	٦٠
٥٩٠	٢٤٠	١٢٠
٥٩٠	٢٤٠	١٨٠
٥٩٠	٢٤٠	٢٤٠

ثالثاً : التفاوتات بالأبعاد
الحد الأعلى ± 3 مم لأي بعد .

رابعاً : الخواص الفيزيائية
تكون الخواص الفيزيائية للكتل كما مبين في الجدول

الانكماش البعدي (حد أقصى % لكل بعد)	قوة تحمل الضغط (نيوتن/م ^٢)		الكثافة (كغم/م ^٣)	الصف
	كتلة بسمك ٢٤٠ مم	مكعب (١٠٠×١٠٠×١٠٠) مم		
٠,١	٠,٧	١,٠٠	٤٥٠-٣٥١	٠,٤
٠,١	١,٤	٢,٠٠	٥٥٠-٤٥١	٠,٥
٠,١	٢,١	٣,٠٠	٦٥٠-٥٥١	٠,٦
٠,١	٢,٨	٤,٠٠	٧٥٠-٦٥١	٠,٧
٠,١	٤,٢	٦,٠٠	٨٥٠-٧٥١	٠,٨

خامساً : الامتصاص (استرشادي)

- ١-٥ الكلي لا يزيد على ٤٥% لكافة الأصناف
- ٢-٥ الشعري لا يزيد على ١٢٠ مم لكافة الأصناف



طابوق الرصف الخرساني

Concrete Pavement Bricks

(م.ق.ع ٦٠٦ لسنة ١٩٩٠) التحديث الأول لسنة ٢٠٠٦

أولاً : عام

يكون الطابوق مطابقاً للمتطلبات المحددة عند التسليم أو بعمر ٢٨ يوم كحد أعلى

ثانياً : المظهر

يكون ذا بنية كثيفة خالية من التشوهات وحافته متوازية ومستقيمة وتكون حافات الطبقات المقاومة للتآكل بالحك مشطوبة أو غير مشطوبة عند تلبس طابوق الرصف بطبقة مقاومة للتآكل بالحك .

ثالثاً : الأبعاد

١-٣- يكون الطابوق بأشكال مختلفة وكالاتي: ٦٠مم ، ٨٠مم ، ١٠٠مم ، ١٢٠مم ، ١٤٠مم وبطول لا يزيد على ٢٨٠مم . أما البعد الآخر فيعتمد على طريقة الرصف وأبعاد شبكة الربط ويفضل أن تكون بأبعاد متراً واحداً على أن تحدد لأقرب ملتر .

٢-٣- تفاوتات الأبعاد

- التفاوت في الطول والعرض ± 3 مم
- التفاوت في السمك ± 5 مم
- لايسمح بوجود نتوء يزيد على ٢ مم للطابوق الذي لايزيد سمكه على ٨٠مم و ٣مم للطابوق الذي يزيد سمكه على ٨٠مم .

رابعاً : مقاومة الانضغاط

لا يقل معدل مقاومة انضغاط ٥ طابوقات عن ٦٠ نيوتن/مم^٢ ولا تقل أية نتيجة عن ٥٠ نيوتن/مم^٢

خامساً : التصنيف

١- الأبعاد

تكون أبعاد طابوق الرصف الخرساني كما مبينة في الجدول رقم (١)

جدول رقم (١) الأبعاد

السمك (مم)	الطول (مم) كحد أعلى	المساحة السطحية (مم ^٢)		المنف حسب نوع درجة التحميل
		كحد أعلى	كحد أدنى	
كحد أعلى	كحد أدنى	٢٩٠	٥٠٠٠	نوع ذو درجة تحميل عالية
١٤٠	٨٠	٢٩٠	٦٠٠٠٠	نوع ذو درجة تحميل متوسطة
١٤٠	٦٠	٢٩٠	-	نوع ذو درجة تحميل خفيفة

طابوق الرصف الخرساني

Concrete Pavement Bricks

(م.ق.ع ١٦٠٦ لسنة ١٩٩٠) التحديث الأول لسنة ٢٠٠٦

٢- امتصاص الماء

يكون امتصاص الماء لطابوق الرصف الخرساني كنسبة مئوية من الوزن الجاف كما مبين في الجدول رقم (٢)

الجدول رقم (٢) امتصاص الماء

نسبة امتصاص الماء (%) كحد أعلى		الصنف حسب نوع درجة التحميل
لوحة واحدة	المعدل	
٨	٦	نوع ذو درجة تحميل عالية
٩	٧	نوع ذو درجة تحميل متوسطة
١٢	١٠	نوع ذو درجة تحميل خفيفة

٣- مقاومة الانضغاط

تكون مقاومة انضغاط طابوق الرصف الخرساني كما مبين في الجدول رقم (٣)

جدول رقم (٣) مقاومة الانضغاط

مقاومة الانضغاط (نيوتن/مم ^٢) كحد أدنى		التصنيف حسب درجة التحميل
لوحة واحدة	المعدل	
٥٠	٥٥	درجة تحميل عالية
٣٠	٣٥	درجة تحميل متوسطة
٢٥	٣٠	درجة تحميل خفيفة

٤- مقاومة البري

لا يزيد معدل فقدان في السمك على (٣) مم

٥- تفاوت الأبعاد

- ١- يكون التفاوت في الطول أو العرض (±٢) مم .
- ٢- يكون التفاوت في السمك (±٣) مم .
- ٣- يكون التفاوت المسموح به عند وجود نتوء أو بروز جانبي (±١,٥) مم .



الأعمدة الخرسانية المسلحة المستعملة للاسيجة
Reinforced Concrete Fence Posts
(م.ق.ع ١٦٧٨ السنة ١٩٩٢)

أولاً : التصنيف

- ١-١- الأعمدة الوسطية : لحمل أسلاك التسليح ما بين أعمدة الشد .
- ٢-١- أعمدة الشد: كوسائل شد في الزوايا أو في النهايات أو في مواضع وسطية على طول السياج .
- ٣-١- أعمدة الإسناد: تثبت بوضع مائل لإسناد أعمدة الشد.
- ٤-١- أعمدة ومساند البوابات : أبعادها تتناسب مع أطوال البوابات .

ثانياً : التسليح

- ١-٢- تفاصيل التسليح: يكون مطابقاً لـ م. ق.ع (٥٧٣) ويكون على شكل قفص من ربط (٤) قضبان فولاذية مثبتة بواسطة أطواق من الفولاذ المطاوع لا يقل قطرها عن (٢,٦٥) مم ولا تزيد المسافة بين مراكزها على (٤٠) سم .
- ٢-٢- مقاسات قضبان التسليح : أنظر الجدول رقم (١)

ثالثاً : المتطلبات

- ١-٣- الأبعاد: لاحظ جدول رقم (١)
- ٢-٣- التفاوتات المسموح بها : أ- المقطع العرضي -٤مم + ٦مم
ب- الطول -٢٥مم + ٥٠مم
ج- الاستقامة ٠,٥ %

رابعاً : مقاومة انضغاط المكعب

- أ- لا تقل عن (٢٦) نيوتن / مم^٢ بعمر ٢٨ يوم
- ب- لا تقل عن (١٧,٥) نيوتن / مم^٢ بعمر ٧ يوم



الأعمدة الخرسانية المسلحة المستعملة للاسيجة
Reinforced Concrete Fence Posts
(م.ق.ع ١٦٧٨ السنة ١٩٩٢)

الجدول (١) تسليح الأعمدة الخرسانية المستعملة في الاسيجة

المساند	الأعمدة										ارتفاع التسليح السلي	
	الغوابات		الشد		الوسطية		الطول الكلي للعمود م	عدد الثقوب الخاصة بربط الاسلاك	ارتفاع التسليح السلي			
	بداية بطول ٦م	بداية بطول ١م	قطر التسليح حديد مم	أبعاد المقطع مم	قطر التسليح حديد مم	أبعاد المقطع مم						
قطر حديد التسليح مم	طول الممنظ م	أبعاد المقطع مم	١,٥	١,٨	٢,٠٠	٢,٦	٢,٦	١,٨	٣	١,٠٩	١,٨	
												٦
قطر حديد التسليح مم	أبعاد المقطع مم	بداية بطول ٦م	بداية بطول ١م	قطر التسليح حديد مم	أبعاد المقطع مم	قطر التسليح حديد مم	أبعاد المقطع مم	قطر التسليح حديد مم	أبعاد المقطع مم	الطول الكلي للعمود م	عدد الثقوب الخاصة بربط الاسلاك	ارتفاع التسليح السلي

* في حالة استعمال اسلاك شبكة فضفاف (٣) ثلاثة ثقب اخرى في الجزء العلوي المائل للعمود
** ان أطوال المساند المذكورة في الجدول مناسبة عند استخدامها بزوايا ٤٥ ° و عندما تكون هذه الاطوال غير مناسبة لظروف الموقع عند ذلك تخضع للاتفاق بين المشتري والمجهز



المياه المستعملة في الخرسانة
Water Used In Concrete
(م.ق. ع ١٧٠٣ لسنة ١٩٩٢)

أولاً : الفحوص المطلوبة

تكون خواص الماء الصالح للاستخدام في الخرسانة كما مبين في الجدول :

العدد المطلوب	حدود المواصفة ملغم لتر	الفحوص المطلوبة
لكل مصدر عدا المياه الصالحة للشرب	١٠٠٠	الكبريتات SO_3^{-2}
	١٠٠٠	الكاربونات والبيكاربونات
	٥٠٠	الكلوريدات *
	مجموع الايونات لا يتجاوز ٣٠٠٠ مغم لتر	الشوائب غير العضوية
	يجري فحص المياه التي لها لون ورائحة ملحوظة	الشوائب العضوية

* لإغراض حماية حديد الخرسانة من التآكل تكون حدود الكلوريدات في الخرسانة محسوبة من وزن السمنت كما في الجدول ادناه :

النوع	الحد الأعلى لايون الكلوريد الذائب في الماء محسوباً من وزن السمنت
خرسانة مسبقة الجهد	٪ ٠,٠٦
خرسانة مسلحة معرضة للكلوريدات	٪ ٠,١٥
خرسانة مسلحة جافة ومحمية من الرطوبة	٪ ١,٠٠
تراكيب خرسانية مسلحة أخرى	٪ ٠,٣

الفصل (٤) السيراميك

<u>المواصفة</u>	<u>العنوان</u>
م.ق.ع ١٦٢٧/١/١٩٩١	البلاط السيراميكي غير المزجج المقاوم للأحماض
م.ق.ع ١٧٠٤/١/١٩٩٢	البلاط السيراميكي المستخدم للأرضيات والجدران * متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء ص \geq ٣٪ المجموعة أ
م.ق.ع ١٧٠٤/٢/١٩٩٢	* متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء ٣٪ > ص \geq ٦٪ المجموعة أ (٢-١)
م.ق.ع ١٧٠٤/٣/١٩٩٢	* متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء ٦٪ > ص \geq ١٠٪ المجموعة أ (٢-٢)



البلاط السيراميكي غير المزجج المقاوم للأحماض
Ceramic Unglazed Acid Resisting Tiles
م.ق.ع ١٦٢٧ السنة ١٩٩١

أولاً : المظهر

١-١- يكون البلاط خالياً من المواد الضارة وعند كسر البلاطة يجب أن يظهر مقطعها بشكل حبيبات ناعمة كثيفة ومتجانسة ، البلاط يجب أن يكون متيناً وشكله منتظم ، مسطح وخالياً من الشقوق وعيوب التصنيع .

ثانياً : الأبعاد والتفاوتات

١-٢- الطول × العرض

أ- ١٠٠×١٠٠ مم

ب- ١٥٠×١٥٠ مم

ج- ٢٠٠×٢٠٠ مم

د- ٢٠٠×١٠٠ مم

٢-٢- السمك : يكون السمك (٢٥ ، ٢٠ ، ١٢ ، ١٠ ، و ٨) مم

٢-٣- التفاوتات : التفاوتات في الطول والعرض والسمك لا تتجاوز $\pm 2,5\%$

البلاط السيراميكي غير المزجج المقاوم للأحماض
Ceramic Unglazed Acid Resisting Tiles
م.ق.ع ١٦٢٧ السنة ١٩٩١

ثالثاً : المتطلبات

يطابق البلاط المتطلبات المبينة في الجدول أدناه

المتطلبات	الخاصية
لا يتجاوز الفراغ بين الحافة الداخلية للمربع والجانب المجاور لها من البلاطة على امم لكل ١٠٠ مم طول من خلال فحصها بزاوية التعامد الفولاذية	١- التعامد
± ١,٥ مم ± ٢,٠ مم ± ٢,٥ مم ± ١,٥ مم × ٢,٥ مم	٢- التقوس للأبعاد (أ) (ب) (ج) (د)
٢ % كحد أقصى	٣- امتصاص الماء
٧٠ نيوتن امم ^٢ كحد أدنى	٤- مقاومة الانضغاط
٢٠ نيوتن امم ^٢ كحد أدنى	٥- مقاومة الكسر
لا يتجاوز الفقدان بالكتلة على ١,٥ %	٦- مقاومة الأحماض
- معدل التآكل بالحك ٢ مم كحد أقصى - التآكل للبلاطة الواحدة ٢,٥ مم كحد أقصى	٧- مقاومة التآكل بالحك



البلاط السيراميكي المستخدم للأرضيات والجدران
متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء $\leq 3\%$ المجموعة أ

Ceramic Floor and Wall Tiles

%Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Absorption $E \leq 3$

Group A₁

م.ق.ع ١٧٠٤/١/السنة ١٩٩٢

أولاً : الأبعاد ونوعية السطح

يطابق بلاط البثق السيراميكي المتطلبات الفيزيائية والكيميائية الواردة في الجدول لاحقاً

جدول (١) : التفاوت في الأبعاد ونوعية السطح

ت	الخاصية	البلاط المغلوق	بلاط الأجر
١	الطول والعرض - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة (جهتان أو أربع جهات) عن المقاس العملي (%) - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة (جهتان أو أربع جهات) عن معدل المقاس لعشرة عينات فحص (عشرين أو أربعين جهة) (%)	± ١,٢٥ ± ١,٢٥	± ٢ ± ١,٥
٢	السّمك : انحراف معدل السمك لكل بلاطة عن مقاس السمك العملي (%)	± ١٠	± ١٠
٣	استقامة الجوانب : أكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (%)	± ٠,٥	± ٠,٦
٤	التعامد : أكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (%)	± ١,٥	± ١,٠
٥	استواء السطح أ- تقوس مركز البلاطة : يعبر عنها كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية (%) ب- تقوس الحافة : يعبر عنها كنسبة مئوية لطول المقاس العملي (%) ج- الالتواء يعبر عنه كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية (%)	± ٠,٥ ± ٠,٥ ± ٠,٨	± ١,٥ ± ١,٥ ± ١,٥
٦	نوعية السطح	تكون ٩٥% من البلاطات على الأقل خالية من العيوب الواضحة والمنظورة والتي تؤدي الى تشوه مظهر مساحة كبيرة من البلاطات	

* لا يمكن تطبيق هذا الفحص على البلاطات ذات الأشكال المنحنية

** لا يمكن تجنب التغييرات الطفيفة في لون البلاط نتيجة الحرق و يطبق هذا على تغييرات

لون سطح بلاط البثق (المزجج أو غير المزجج أو المزجج جزئياً) غير المنتظم

، وكذلك على تغييرات لون المساحة الكلية للبلاطة والذي يكون تغير اللون فيها صفة مميزة ومرغوبة .

البلاط السيراميكي المستخدم للأرضيات والجدران
متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء $\leq 3\%$ المجموعة أ

Ceramic Floor and Wall Tiles

%Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Absorption $E \leq 3$

Group A₁

م.ق.ع ١٧٠٤/السنة ١٩٩٢

ثانياً : الخواص الفيزيائية

الخواص الفيزيائية لبلاط البثق بنوعيه المغلوق والأجر كما في الجدول (٢)

جدول (٢) : الخواص الفيزيائية

ت	الخاصية	البلاط المغلوق	بلاط الأجر
١	امتصاص الماء (% بالكتلة)	لا يزيد على ٣ كمعدل ولا يزيد على ٣,٣ كنتيجة فردية	لا يزيد على ٣ كمعدل ولا يزيد على ٣,٣ كنتيجة فردية
٢	معامل الكسر (نيوتن/مم ^٢)	لا يزيد على ٢٠ كمعدل ولا يقل عن ١٨ كنتيجة فردية	لا يزيد على ٢٠ كمعدل ولا يقل عن ١٨ كنتيجة فردية
٣	صلادة السطح للخدش (موهو) أ- بلاطات مزججة ب- بلاطات غير مزججة	لا تقل عن ٥ لا تقل عن ٦	لا تقل عن ٥ لا تقل عن ٦
٤	مقاومة التآكل بالحك (البلي) : مقاومة البلاط غير المزجج للتآكل العميق (الحجم المزال بالمم ^٣)	لا يزيد عن ٣٠٠	لا يزيد عن ٣٠٠
٥	معامل التمدد الحراري الخطي عند ارتفاع درجة حرارة المحيط إلى ١٠٠س (ك ^{-١})	٦-١٠×٤ إلى ٦-١٠×٨	٦-١٠×٥ إلى ٦-١٠×١٣



البلاط السيراميكي المستخدم للأرضيات والجدران
متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء $3\% > ص \geq 6\%$ المجموعة أ(٢-١)

Ceramic Floor and Wall Tiles

%Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Absorption of 3

Group A(II a) $E \leq 6$

م.ق.ع ١٧٠٤/٢ لسنة ١٩٩٢

أولاً : الأبعاد ونوعية السطح

يطابق بلاط البثق السيراميكي المتطلبات الواردة في الجدول لاحقاً

جدول (١) : التفاوت في الأبعاد ونوعية السطح

ت	الخاصية	البلاط المغلوق	بلاط الأجر
١	الطول والعرض - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة (جهتان أو أربع جهات) عن المقاس العملي (%) - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة (جهتان أو أربع جهات) عن معدل المقاس لعشرة عينات فحص (عشرين أو أربعين جهة) (%)	$1,25 \pm$ $1,0 \pm$	$2 \pm$ $1,5 \pm$
٢	السمك : انحراف معدل السمك لكل بلاطة عن مقاس السمك العملي (%)	$10 \pm$	$10 \pm$
٣	استقامة الجوانب **: أكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (%)	$0,5 \pm$	$0,6 \pm$
٤	التعامد **: أكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (%)	$1,5 \pm$	$1,0 \pm$
٥	استواء السطح أ- تقوس مركز البلاطة : يعبر عنها كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية (%) ب- تقوس الحافة : يعبر عنها كنسبة مئوية لطول المقاس العملي (%) ج- الالتواء يعبر عنه كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية (%)	$0,5 \pm$ $0,5 \pm$ $0,8 \pm$	$1,5 \pm$ $1,5 \pm$ $1,5 \pm$
٦	نوعية السطح ***		تكون ٩٥% من البلاطات على الأقل خالية من العيوب الواضحة والمنظورة والتي تؤدي الى تشوه مظهر مساحة كبيرة من البلاطات

** لا يمكن تطبيق هذا الفحص على البلاطات ذات الأشكال المنحنية

*** لا يمكن تجنب التغييرات الطفيفة في لون البلاط نتيجة الحرق و يطبق هذا على تغييرات

لون سطح بلاط البثق (المزجج أو غير المزجج أو المزجج جزئياً) غير المنتظم والمقصود، وكذلك على تغييرات لون المساحة الكلية للبلاطة والذي يكون تغير اللون فيها صفة مميزة ومرغوبة .



البلاط السيراميكي المستخدم للأرضيات والجدران
متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء $3\% > \text{ص} \geq 6\%$ المجموعة أ (٢-١)

Ceramic Floor and Wall Tiles

%Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Absorption of 3

Group A(II a) % < E ≤ 6

م.ق.ع ١٧٠٤/١١٧٠٤ لسنة ١٩٩٢

ثانياً : الخواص الفيزيائية

الخواص الفيزيائية لبلاط البثق بنوعيه المغلوق والآجر كما في الجدول (٢)

جدول (٢) : الخواص الفيزيائية

ت	الخاصية	البلاط المغلوق	بلاط الآجر
١	امتصاص الماء (% بالكتلة)	$3\% > \text{ص} \geq 6\%$ كمعدل و ٦,٥ حد أعلى كنتيجة فردية	$3\% > \text{ص} \geq 6\%$ كمعدل و ٦,٥ حد أعلى كنتيجة فردية
٢	معامل الكسر (نيوتن/مم ^٢)	٢٠ كمعدل و ١٨ حد أدنى كنتيجة فردية	٢٠ كمعدل و ١٨ حد أدنى كنتيجة فردية
٣	صلادة السطح للخدش (موه) أ- بلاطات مزججة ب- بلاطات غير مزججة	٥ حد أدنى ٦ حد أدنى	٥ حد أدنى ٦ حد أدنى
٤	مقاومة التآكل بالحك (البلي) : مقاومة البلاط غير المزجج للتآكل العميق (الحجم المزال بالمم ^٣)	٣٩٣ حد أعلى	٣٩٣ حد أعلى
٥	معامل التمدد الحراري الطولي عند ارتفاع درجة حرارة المحيط إلى ١٠٠س (ك ^{-١})	١٠×١٠ ^{-٦} حد أعلى	١٢×١٠ ^{-٦} حد أعلى
٦	مقاومة الصدمة الحرارية	لا تظهر عليه أي عيوب أو تغيرات مرئية عند فحصه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالها	لا تظهر عليه أي عيوب أو تغيرات مرئية عند فحصه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالها
٧	مقاومة البلاط المزجج للتجزع*	لا يحدث به تجزع أي ظهور شقوق شعرية دقيقة	لا يحدث به تجزع أي ظهور شقوق شعرية دقيقة
٨	مقاومة الانجماد	تقاوم الانجماد	تقاوم الانجماد

* لا يمكن تطبيق فحص التجزع على البلاطات المطلوب استخدامها للديكور لان بعض
الفعاليات الزخرفية تؤدي الى حدوث تجزع



البلاط السيراميكي المستخدم للأرضيات والجدران
متطلبات بلاط البتق ذو قابلية امتصاص للماء $3\% > \text{ص} \geq 6\%$ المجموعة أ (١-٢)

Ceramic Floor and Wall Tiles

%Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Absorption of 3

Group A(II a) $\% < E \leq 6$

م.ق.ع ١٧٠٤/٢ لسنة ١٩٩٢

ثالثاً : الخواص الكيماوية

كما في الجدول ادناه :

جدول (٣) : الخواص الكيماوية لبلاط المغلوق وبلاط الأجر

ت	الخاصية	البلاط المغلوق	بلاط الأجر
١	مقاومة التبقع : بلاط مزجج صنف (١ إلى ٣)	يكون على الأقل من صنف ٢ حيث يمكن إزالة البقع باستخدام المنظفات	
٢	مقاومة المواد الكيماوية المنزلية ومنظفات أحواض السباحة ما عدا المنظفات الحاوية على حامض الهيدروفلوريك ومركباته أ- بلاط مزجج صنف أ إلى صنف هـ ب- بلاط غير مزجج *	يتم إجراء هذا الفحص بعد تحديد صنف البلاط المزجج المقاوم للمواد الكيماوية المنزلية لاتظهر أي تغييرات على سطح البلاط عند فحصه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالها	

* في حالة حدوث تدرج خفيف في لون البلاط لا يعني هذا نتيجة تأثرها بالمواد الكيماوية



البلاط السيراميكي المستخدم للأرضيات والجدران
متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء $\geq 6\%$ $< \text{ص} \geq 10\%$ المجموعة أ(٢-٢)

Ceramic Floor and Wall Tiles

%Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Absorption of 6

Group A(II b) % $<E \leq 10$

م.ق.ع ١٧٠٤/٣ لسنة ١٩٩٢

أولاً : الأبعاد ونوعية السطح

يطابق بلاط البثق السيراميكي المتطلبات الواردة في الجدول لاحقاً

جدول (١) : التفاوت في الأبعاد ونوعية السطح

ت	الخاصية	البلاط المغلوق	بلاط الأجر
١	الطول والعرض - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة (جهتان أو أربع جهات) عن المقاس العملي (%) - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة (جهتان أو أربع جهات) عن معدل المقاس لعشرة عينات فحص (عشرين أو أربعين جهة) (%)	$2 \pm$ $1,5 \pm$	$2 \pm$ $1,5 \pm$
٢	السّمك : انحراف معدل السّمك لكل بلاطة عن مقاس السّمك العملي (%)	$10 \pm$	$10 \pm$
٣	استقامة الجوانب * : أكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (%)	$1 \pm$	$1 \pm$
٤	التعامد * : أكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (%)	$1,5 \pm$	$1,0 \pm$
٥	استواء السطح أ- تقوس مركز البلاطة : يعبر عنها كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية (%) ب- تقوس الحافة : يعبر عنها كنسبة مئوية لطول المقاس العملي (%) ج- الالتواء يعبر عنه كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية (%)	$0,7 \pm$ $0,7 \pm$ $1,0 \pm$	$1,5 \pm$ $0,7 \pm$ $1,5 \pm$
٦	نوعية السطح ***	تكون ٩٥% من البلاطات على الأقل خالية من العيوب الواضحة والمنظورة والتي تؤدي الى تشوه مظهر مساحة كبيرة من البلاطات	

* لا يمكن تطبيق هذا الفحص على البلاطات ذات الأشكال المنحنية

*** لا يمكن تجنب التغييرات الطفيفة في لون البلاط نتيجة الحرق ولا يطبق هذا على تغييرات

لون سطح بلاط البثق (المزجج أو غير المزجج أو المزجج جزئياً) غير المنتظم والمقصود، وكذلك على تغييرات لون المساحة الكلية للبلاط والذي يكون تغير اللون فيها صفة مميزة ومرغوبة .



البلاط السيراميكي المستخدم للأرضيات والجدران
متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء $6\% > ص \geq 10\%$ المجموعة أ (٢-٢)
Ceramic Floor and Wall Tiles
%Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Absorption of 6
Group A(II b)% $<E \leq 10$
م.ق.ع ١٧٠٤/٣ لسنة ١٩٩٢

ثانياً : الخواص الفيزيائية
الخواص الفيزيائية لبلاط البثق بنوعيه المغلوق والأجر كما في الجدول (٢)

جدول (٢) : الخواص الفيزيائية

ت	الخاصية	البلاط المغلوق	بلاط الأجر
١	امتصاص الماء (% بالكتلة)	$6 > ص \geq 10$ كمعدل و ولا يزيد على ١١ كنتيجة فردية	$6 > ص \geq 10$ كمعدل و ولا يزيد على ١١ كنتيجة فردية
٢	معامل الكسر (نيوتن/مم ^٢)	١٧,٥ كمعدل ولا يقل عن ١٥ كنتيجة فردية	١٧,٥ كمعدل ولا يقل عن ١٥ كنتيجة فردية
٣	صلادة السطح للخدش (موه) أ- بلاطات مزججة ب- بلاطات غير مزججة	٥ حد أدنى ٦ حد أدنى	٥ حد أدنى ٦ حد أدنى
٤	مقاومة التآكل بالحك (البلي) : مقاومة البلاط غير المزجج للتآكل العميق (الحجم المزال بالمم ^٢)	٦٤٩ حد أعلى	٦٤٩ حد أعلى
٥	معامل التمدد الحراري الطولي عند ارتفاع درجة حرارة المحيط إلى ١٠٠س (ك ^{-١})	١٠×١٠ ^{-٦} حد أقصى	١٠×١٠ ^{-٦} حد أقصى
٦	مقاومة الصدمة الحرارية	لا تظهر عليه أي عيوب أو تغيرات مرئية عند فحصه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالها	لا تظهر عليه أي عيوب أو تغيرات مرئية عند فحصه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالها
٧	مقاومة البلاط المزجج للتجزع**	لا يحدث به تجزع أي ظهور شقوق شعرية دقيقة	لا يحدث به تجزع أي ظهور شقوق شعرية دقيقة
٨	التمدد بالرطوبة : بلاط غير مزجج (مم/م)	٠,٦ حد أقصى	٠,٦ حد أقصى

** لا يمكن تطبيق فحص التجزع على البلاطات المطلوب استخدامها للديكور لأن بعض
التصاميم الزخرفية تؤدي الى حدوث تجزع



البلاط السيراميكي المستخدم للأرضيات والجدران
متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء $6\% > \text{ص} \geq 10\%$ المجموعة أ (٢-٢)

Ceramic Floor and Wall Tiles

Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Absorption of

Group A(II b) $\% < E \leq 10\% 6$

م.ق.ع ٤ / ١٧٠٤ لسنة ١٩٩٢

ثالثاً : الخواص الكيماوية
كما في الجدول ادناه :

جدول (٣) : الخواص الكيماوية لبلاط المغلوق وبلاط الأجر

ت	الخاصية	البلاط المغلوق	بلاط الأجر
١	مقاومة التبقع : بلاط مزجج صنف (١ الى ٣)	يكون على الأقل من صنف ٢ حيث يمكن إزالة البقع باستخدام المنظفات	
٢	مقاومة المواد الكيماوية المنزلية ومنظفات أحواض السباحة ما عدا المنظفات الحاوية على حامض الهيدروفلوريك ومركباته أ- بلاط مزجج صنف أ إلى صنف هـ	صنف ب حد أدنى	صنف ب حد أدنى
	ب- بلاط غير مزجج	يجتاز الفحص	



الفصل (٥) المنتجات الطينية

المواصفة
م.ق.ع ١٩٨٨/٢٥

العنوان
الطابوق المصنوع من الطين الأحمر



الطابوق المصنوع من الطين (الاجر)

Clay Building Bricks

م.ق.ع ٢٥ لسنة ١٩٨٨

أولاً : الأصناف

- صنف أ : يستخدم لأجزاء المنشآت والأسس المحملة بالإتقال والمعرضة للتآكل بفعل العوامل المناخية والجدران الخارجية المعرضة للتآكل .
- صنف ب : يستخدم لأجزاء المنشآت المحملة بالإتقال وغير المعرضة للتآكل أو في الجدران الداخلية المحمية من الرطوبة.
- صنف ج : يستخدم لأجزاء المنشآت التي لا تتعرض للعوامل المناخية وغير المحملة كالقواطع.

ثانياً : المظهر العام

شكل الطابوق منتظم وزواياه قائمة وجوانبه مستقيمة ضمن حدود التفاوتات المسموح بها في حالة وجود تشقق أو تتلم فيجب أن لا تسبب إضعافاً لخواص الطابوق وان لا يزيد التتلم على ١٠٪ من حجم الطابوقة . يكون الطابوق متجانساً جيد الحرق خالي من قطع الحصى والحجر والعقد الجيرية وان لا تقل نسبة الطابوق السليم الخالي من العيوب أعلاه عن ٩٠٪ من الإرسالية .

ثالثاً : أنواع وأبعاد الطابوق

- ١- الطابوق المصمت: خالي من الثقوب والتجاويف بأبعاد (٢٤٠×١١٥×٧٥) مم
- ٢- الطابوق المثقب: لا تزيد نسبة الثقوب فيه على ٢٥٪ حجماً وبأبعاد (٢٤٠×١١٥×٧٥) مم
- ٣- الطابوق المجوف: تزيد نسبة الثقوب فيه على ٢٥٪ حجماً وبأبعاد (٢٤٠×١١٥×٧٥) مم

رابعاً : التفاوتات

الحد الأعلى للتفاوتات

الطول والعرض $\pm ٣\%$

السك $\pm ٤\%$

استواء السطح ٥ مم

خامساً : تحمل الضغط وامتصاص الماء والتزهر

كما مثبت في الجدول لاحقاً

الصف	الحد الأدنى لتحمل الضغط نيوتن/مم ^٢		الحد الأعلى لامتصاص %	
	معدل ١٠ طابوقات	تحمل طابوقة واحدة	معدل ١٠ طابوقات	امتصاص طابوقة واحدة
صنف أ	١٨	١٦	٢٠٪	٢٢٪
صنف ب	١٣	١١	٢٤٪	٢٦٪
صنف ج	٩	٧	٢٦٪	٢٨٪



الفصل (٦) الصخور والأحجار

المواصفة
م.ق.ع ١٣٨٧/١٩٨٩

العنوان
الحجر الطبيعي لاستخدامات البناء



الحجر الطبيعي لاستخدامات البناء
Natural Building Stone
م.ق. ع ٣٨٧ لسنة ١٩٨٩

الرخام:

حجر بلوري يتكون بصورة أساسية من واحد أو أكثر من معادن الكالساييت ، الدولومايت أو السربنتين وقابلاً للتلميع .

أولاً : الأصناف

- أ- كاربونات الكالسيوم (معدن الكالساييت)
- ب- كاربونات الكالسيوم والمغنيسيوم (معدن الدولومايت)
- ج- سيليكات المغنيسيوم (معدن السربنتين)
- د- حجر جيرى من مياه الينابيع (ترافرتين)

ثانياً : المتطلبات الفيزيائية للرخام *

- ١-٢- الامتصاص (%) بالكتلة : لا يتجاوز ٠,٧٥ %
- ٢-٢- الكثافة (كغم/م^٣) : لا تقل عن ٢٦٠٠ صنف أ
- ٢٨٠٠ صنف ب
- ٢٧٠٠ صنف ج
- ٢٣٠٠ صنف د
- ٢-٣- تحمل الضغط (نيوتن/م^٢) : لا يقل عن ٥٢ للأصناف الأربعة
- ٢-٤- معايير الكسر (نيوتن/م^٢) : لا يقل عن ٧ للأصناف الأربعة
- ٢-٥- مقاومة التآكل (مم) : لا تقل عن ١ للأصناف الأربعة

* يكون الرخام خالياً من العيوب من تشظي أو تصدع أو تشقق أو انفصال في خط الالتحام على جانبي العرق أو الندبة أو أي شائبة تؤثر على صلادة ومتانة ومظهر الحجر .



الحجر الطبيعي لاستخدامات البناء

Natural Building Stone

م.ق. ع ٣٨٧ لسنة ١٩٨٩

الحجر الرملي :

رمل متصلد تتكون حبيباته بصورة أساسية من الكوارتز أو من الكوارتز و الفلسبار أو من تركيب هش (فتاتي) مع مواد رابطة خلالية مختلفة ، متضمنة السليكا أو اكاسيد الحديد أو الكالسيات أو الطين .

أولاً : الأصناف

- أ- حجر رملي \ نسبة السليكا الحرة لا تقل عن ٦٠٪
- ب- حجر رملي كوارتزي ، نسبة السليكا الحرة لا تقل عن ٩٠٪
- ج- كوارتزايت ، نسبة السليكا الحرة لا تقل عن ٩٥٪

ثانياً : المتطلبات الفيزيائية

- ٢-١- الامتصاص (٪) بالكتلة: لا يتجاوز عن ٢٠٪ صنف أ
- ٣٪ صنف ب
- ١٪ صنف ج

- ٢-٢- الكثافة (كغم \ م^٣) : لا تقل عن ٢٢٥٠ صنف أ
- ٢٤٠٠ صنف ب
- ٢٥٥٠ صنف ج

- ٢-٣- تحمل الضغط (نيوتن \ م^٢) : لا يقل عن ١٤ صنف أ
- ٧٠ صنف ب
- ١٤٠ صنف ج

- ٢-٤- معايير الكسر (نيوتن \ م^٢) : لا يقل عن ٢ صنف أ
- ٧ صنف ب
- ١٤ صنف ج

- ٢-٥- مقاومة التآكل (مم) : لا تقل عن ١ لكافة الأصناف



الحجر الطبيعي لاستخدامات البناء

Natural Building Stone

م.ق. ع ٣٨٧ لسنة ١٩٨٩

الحجر الجيري :

حجر رسوبي يحتوي بصورة رئيسية على كاربونات الكالسيوم (معدن الكالسايت) أو ثنائي كاربونات الكالسيوم والمغنيسيوم (معدن الدولومايت) أو خليطها .

أولاً: الأصناف *

- أ- واطئ الكثافة (١٧٦٠ - ٢١٥٠ كغم / م^٣)
- ب- متوسط الكثافة (٢١٥٠ - ٢٥٠٠ كغم / م^٣)
- ج- عالي الكثافة (أكثر من ٢٥٠٠ كغم / م^٣)

ثانياً : المتطلبات الفيزيائية *

١-٢- الامتصاص (%) بالكتلة: لا يتجاوز ١٢ صنف أ
٧,٥ صنف ب
٣ صنف ج

٢-٢- الكثافة (كغم / م^٣) : لا تقل عن ١٧٥٠ صنف أ
٢١٥٠ صنف ب
٢٥٥٠ صنف ج

٢-٣- تحمل الضغط (نيوتن / م^٢) : لا يقل عن ١٢ صنف أ
٢٨ صنف ب
٥٥ صنف ج

٢-٤- معايير الكسر (نيوتن / م^٢) : لا يقل عن ٣ صنف أ
٣,٥ صنف ب
٧ صنف ج

٢-٥- مقاومة التآكل (مم) : لا يقل عن ١ لكافة الأصناف

* يكون الحجر الجيري ذو صلادة ومتانة جيدة وخالياً من العيوب المرئية أو تجمعات المواد التي تؤثر على المظهر أو المقاومة .



الحجر الطبيعي لاستخدامات البناء
Natural Building Stone
م.ق. ع ١٣٨٧ لسنة ١٩٨٩

الكرانيت :

صخور حبيبية نارية (بركانية) يتراوح لونها بين الوردي الى الرصاصي الفاتح أو الغامق وتتكون أساساً من الكوارتز والفلسبار مع واحد أو أكثر من المعادن الغامقة ، ويكون نسيجها متجانساً وقد يكون صخر كرانيتي متحول أو ذو نسيج بورفيرى ، تعتبر بعض الصخور النارية الغامقة ضمن هذا النوع مع أنها لا تعتبر من الكرانيت .

أولاً : الأصناف : لا توجد

ثانياً : المتطلبات الفيزيائية*

- ١-٢- الامتصاص (%) : لا يتجاوز عن ٠,٤
- ٢-٢- الكثافة (كغم م^٣) : لا تقل عن ٢٥٠٠
- ٣-٢- تحمل الضغط (نيوتن م^٢) : لا يقل عن ١٢٠
- ٤-٢- معايير الكسر (نيوتن م^٢) : لا يقل عن ١٠
- ٥-٢- مقاومة التآكل (مم) : لا تقل عن ١

* يكون الكرانيت خالياً من المعادن التي تؤدي إلى ظهور بقع في الأجواء الطبيعية ويكون خالياً من العيوب والتشققات والعروق وغيرها التي تؤثر سلباً على كفاءته الإنشائية أو ديمومته.



الفصل (٧) المواد المانعة للرطوبة

<u>العنوان</u>	<u>المواصفة</u>
- اللباد القيري المانع للرطوبة والماء	م.ق. ع ١٩٨٨/٤
- المعجون القيري المرن لإحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار	م.ق. ع ١٩٨٨/١١١٠
- مادة أحكام فواصل التبليط الخرساني والإسفلي للاستعمال على الحار	م.ق. ع ١٩٨٨/١١٣٦
- المعجون القيري المرن المقاوم لوقود الطائرات المستعمل لإحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار	م.ق. ع ١٩٨٨/١١٧٢
- المستحلب القيري المستخدم كطلاء واقى في السقوف	م.ق. ع ١٩٨٨/١١٧٣
- القير المستعمل في التسطیح	م.ق. ع ١٩٨٨/١١٩٦
- الحشوات الجاهزة لفواصل التمديد في خرسانة التبليط والهياكل الإنشائية	م.ق. ع ١٩٨٨/١٢٨٠
- المعجون القيري لإحكام الفواصل الخرسانية في أعمال التبليط والجسور والإنشاءات الأخرى للاستعمال على البارد	م.ق. ع ١٩٨٨/١٢٨٨



اللباد القيري المانع للرطوبة والماء
Bitumen Felts For Water Proofing and Damp Proofing
(م.ق. ع ٤ لسنة ١٩٨٨)

أولاً : متطلبات الكتلة والمكونات والأطوال
كما في الجدول (١)

جدول (١) : كتل ومكونات وأطوال لفات لباد النوع الأول

كتل المكونات لوحدة مساحة مستحصلة بالتحليل (غمم ^١)			الكتلة الاسمية للنسيج الاسمي غمم ^٢	الطول الاسمي للفة م	الكتلة الاسمية للفة كغمم ^٣ (م ^٢ سم ^٢)	صنف اللباد
مواد أكساء (الاسمي)	قير الإشباع والطلاء (حد أدنى)	النسيج الاسمي (حد أدنى)				
٤٥٠	٥٤٠	١٩٠	٢٢٠	٢٠ أو ١٠	١٤ (١٢,٦)	١-أ
٤٥٠	٦٣٠	٢٢٠	٢٦٠	٢٠ أو ١٠	١٦ (١٤,٤)	٢-أ
٤٥٠	٧٧٠	١٨٠	٣٣٠	٢٠ أو ١٠	١٨ (١٦,٢)	٣-أ
٤٥٠	١١٩٠	٤٠٠	٤٧٠	١٠	٢٥ (٢٢,٥)	٤-أ
١٣٥٠ حببيبات معدنية و ٢٥٠ رمل	١٢٨٠	٤٠٠	٤٧٠	١٠	٣٨ ٣٤,٢	ب

* إذا كان عرض اللفة القياسية ٩٠ سم



اللباد القيري المانع للرطوبة والماء
Bitumen Felts For Water Proofing and Damp Proofing
(م.ق. ع ٤ لسنة ١٩٨٨)

ثانياً : متطلبات النوعية
كما في الجدول (٢)

جدول (٢) : متطلبات النوعية

رقم الفقرة الخاصة بالفحص	المتطلبات	الفحص	ت
٢-٦-٢	لا تقل قوة القطع لعينات اللباد باتجاه عمودي على الألياف عن (٣,٤) كيلو نيوتن/م من عرض العينة أي (٨٥) نيوتن للعينة ولا تقل باتجاه الألياف عن ٦ كيلو نيوتن/م من عرض العينة أي ١٥ نيوتن للعينة	قوة القطع	١
٣-٦-٢	لا يحدث تشقق يزيد طوله على ٥ مم	المرونة	٢
٤-٦-٢	لا ينصهر القير	مقاومة الحرارة	٣
٥-٦-٢	لا يزيد مقدار الفقدان بالتسخين على ١,٥ %	الفقدان بالتسخين	٤
-	لا يحدث تشقق أو تمزق عند فتح اللفة على سطح مستوى وفي مكان لا تزيد درجة حرارته على ٢٥°س	التشقق	٥



المعجون القيري المرن لإحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار
Asphaltic Sealer For Concrete Joints , Hot Poured , Elastic Type
م.ق.ع ١١٠ السنة ١٩٨٨

أولاً : المجال

يستخدم في أعمال التبليط والجسور والتسطيح بالبلاطات والمنشآت المشابهة الأخرى ولا تشمل هذه المواصفة المعجون القيري الخاص بأعمال مدارج المطارات أو تبطين قنوات الري والبنزل .

ثانياً: التصنيف

تشمل هذه المواصفة صنفين من المعجون القيري يختلفان في متطلبات السيولة والارتباط ويتطابقان في بقية المتطلبات وهما : -
صنف (أ) : المستخدم في أعمال الطرق والجسور والأعمال المشابهة الأخرى .
صنف(ب): المستخدم في أعمال التسطيح بالبلاطات .

ثالثاً: متطلبات عامة

المعجون القيري مادة مرنة لها قابلية التصاق جيدة تعمل على إحكام الفواصل الخرسانية عبر دورات عديدة من تعاقب التمدد والتقلص بسبب تغير درجة الحرارة . كما ان المادة يجب أن لا تسيل من الفواصل أو تلتصق بالعجلات ويجب أن تكون قابلة للانصهار بالتسخين لتحويلها الى قوام سائل ملائم لملى الفواصل .

رابعاً : المتطلبات الفيزيائية

- ٤-١- درجة السكب: يجب أن تكون اقل بمقدار (١١) س° على الأقل من درجة حرارة التسخين الآمن (درجة حرارة التسخين الآمن هي درجة الحرارة القصوى التي يمكن ان تسخن إليها المادة بحيث لا تتجاوز حدود السيولة المسموح بها) .
- ٤-٢- الاختراق: لا يتجاوز الاختراق (٩) مم تحت ظروف (٢٥) س° ووزن (١٥٠) غم ولفترة (٥) ثواني .
- ٤-٣- السيولة: لا تتجاوز السيولة (٥) مم في درجة (٦٠) س° بالنسبة للصنف(أ) و لا تتجاوز (٥) مم في درجة (٧٠) س° بالنسبة للصنف ب .
- ٤-٤- الارتباط : يفحص المعجون في درجة حرارة (١٨-١٠) س° بالنسبة للصنف(أ) ودرجة صفر مئوي بالنسبة للصنف (ب) ولخمس دورات متعاقبة وتعتبر العينة فاشلة إذا ظهر شق عمقه أكثر من (٦) مم في أي مكان من العينة أو بين العينة والقطع الخرسانية الملتصقة بها ويقاس عمق الشق أو الانفصال عمودياً على جانب المعجون ويعتبر الفحص ناجحاً إذا طابق نموذجان على الأقل من أصل ثلاثة نماذج متطلبات الفحص إذا فشلت المجموعة الأولى من العينات في مطابقة متطلبات فحص الارتباط يعاد الفحص على مجموعة جديدة من العينات بدرجة حرارة أعلى بمقدار (١١) س° على الأقل من التي أخذت بها العينات الفاشلة على أن تكون أقل من درجة حرارة التسخين الآمن بمقدار (١١) س° على الأقل .



مادة أحكام فواصل التبليط الخرساني والإسفلتي للاستعمال على الحار
Joints Sealants , Hot Poured , For Concrete and Asphalt Pavements
(م.ق. ع ١٣٦ لسنة ١٩٨٨)

المتطلبات	الفحص
لا يزيد على (٩) مم تحت ظروف (٢٥) س° ، (١٥٠غم) ، (٥) ثواني	الاختراق
لا تزيد على (٣) مم بدرجة حرارة (٦٠) س°	السيولة
تفحص ثلاث عينات من مادة الإحكام بدرجة حرارة (-١٨) س° لثلاثة دورات كاملة وتعتبر فاشلة عند ظهور أي شق أو انفصال أو أية فتحة أخرى يزيد عمقها في أية نقطة على (٦مم) في العينة أو ما بين العينة والقطع الخرسانية الملتصقة بها أثناء عملية الفحص . يقاس عمق الشق أو الانفصال عمودياً على جانب المادة التي ظهر فيها العيب ويعتبر النموذج مقبولاً إذا كانت نتائج فحص العينات الثلاثة مطابقة لهذا الفحص .	الارتباط
لا تقل نسبة الرجوعية عن (٦٠٪) عند الفحص بدرجة حرارة (٢٥) س°	المرونة
تكون مادة الإحكام جيدة الالتصاق بالخرسانة الإسفلتية ولا تفرز مادة دهنية في السطح الفاصل بينهما ولا يحدث تلين أو تأثيرات أخرى مضرّة بالخرسانة الإسفلتية أو مادة الإحكام عند الفحص بدرجة حرارة (٦٠ س°)	التوافق مع الإسفلت



المعجون القيري المرن المقاوم لوقود الطائرات المستعمل لإحكام
الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار
Jet- Fuel - Resistant Concrete, Joint Sealer, Hot Poured, Elastic Type
(م.ق. ع ١٧٢ لسنة ١٩٨٨)

أولاً : المتطلبات الفيزيائية

كما في الجدول اللاحق

المتطلبات	الفحص
لا يتجاوز اختراق المخروط عند ٢٥ س° و ١٥ غم ولمدة ٥ ثانية (١٣٠)	الاختراق قبل الغمر (٠,١ ملم)
لا يتجاوز اختراق المخروط عند ٢٥ س° و ١٥ غم ولمدة ٥ ثانية (١٥٥)	الاختراق بعد الغمر (٠,١ ملم)
لا يتجاوز الفرق في الاختراق قبل وبعد الغمر بأكثر من (٢٥)	فرق الاختراق (٠,١ ملم)
لا تتجاوز الزيادة أو النقصان في الوزن عند الغمر في وقود الفحص المطابق للمواصفة الخاصة ب (طرق الفحص القياسية لخاصية المطاط – تأثير السوائل) $\pm 2\%$ ولا تظهر عيوباً ظاهرية على العينة خلال فترة الغمر تؤثر على المادة المستعملة للإحكام	قابلية الذوبان (%)
لا تتجاوز السيولة ٣٠ مم بعد ٥ ساعات في ٦٠ س°	السيولة (مم)
يفحص المعجون في درجة حرارة ١٨- س° ولثلاثة دورات متعاقبة وتعتبر العينة فاشلة إذا ظهر شق أو انفصال أو فتحات أخرى عمقها أكثر من ٦ مم في أي مكان من العينة أو بين العينة والقطع الخرسانية الملتصقة بها ويقاس هذا العمق عمودياً على جانب المعجون الذي حدثت فيه هذه العيوب ، يسمح بفشل عينة واحدة من أصل ثلاث	الارتباط قبل الغمر (مم)
بعد الغمر في وقود الفحص يجري فحص الارتباط في درجة حرارة ١٨ - س° ولثلاثة دورات متعاقبة وتعتبر العينة فاشلة إذا فشل الالتصاق بشكل كامل أو تجاوزت المساحة الخرسانية المكشوفة على وجه أي واحدة من الكتل الخرسانية ١,٦ سم ^٢ ، يسمح بفشل عينة واحدة من أصل ثلاث	الارتباط بعد الغمر (مم)



المعجون القيري المرن المقاوم لوقود الطائرات المستعمل لإحكام
الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار

Jet- Fuel - Resistant Concrete, Joint Sealer, Hot Poured, Elastic Type
(م.ق. ع ١١٧٢ لسنة ١٩٨٨)

ثانياً : إعادة فحوص الارتباط

إذا فشلت المجموعة الأولى من العينات المحضرة لأي من فحص الارتباط في مطابقة المتطلبات فبالإمكان إعادة فحص الارتباط على مجموعة جديدة من العينات محضرة عند درجة حرارة أعلى على أن تكون دون درجة حرارة التسخين الآمن .

ثالثاً : درجة حرارة التسخين الآمن

هي درجة الحرارة القصوى التي يمكن ان تسخن إليها المادة بحيث لا تتجاوز حدود السيولة المسموح بها على أن تكون على الأقل ١١ س° أعلى من درجة حرارة السكب المثبتة من قبل المنتج :

رابعاً : متطلبات الاوكتان

المتطلبات	الفحص
$0,1 \pm 100,00$	عدد الاوكتان
$0,01010 \pm 0,69193$	الكثافة عند ٢٠ س° (غم/سم ^٣)
$0,00015 \pm 1,39145$	معامل الانكسار عند ٢٠ س°
$107,422 -$	درجة الانجماد (س°) كحد أدنى
$0,025 \pm 99,238$ $0,02$	التقطير: يقطر ٥٠% منه (س°) الزيادة في التقطير من ٢٠% الى ٨٠% في فرق حراري (س°) حد أقصى



المستحلب القيري المستخدم كطلاء واقى في السقوف
Emulsified Asphalt Used As a Protective Coating For Built Up Roofs
(م.ق. ع ١٧٣ السنة ١٩٨٧)

أولاً : المتطلبات الفيزيائية
كما في الجدول اللاحق

الخواص الفيزيائية للمستحلب القيري

النوع الرابع		النوع الثالث		النوع الثاني		النوع الأول		الخواص
الحد الأدنى	الحد الأعلى	الحد الأدنى	الحد الأعلى	الحد الأدنى	الحد الأعلى	الحد الأدنى	الحد الأعلى	
١٠٨٠	٩٨٠	١٠٤٠	٩٨٠	١١٤٠	١١٠٠	١٠٤٠	٩٨٠	كتلة اللتر الواحد (غم)
٥٥	٤٥	٥٣	٤٧	٦٠	٤٠	٥٥	٤٥	المتبقي بعد التبخير (%)
٢٥	٥	٨	-	٥٠	٣٠	٢٠	٥	المواد غير المتطايرة المتبقية بعد الحرق (%)
٥٥	-	٥٣	-	٦٠	٤٠	٥٥	٤٥	محتوى الماء (%)
٢٤	-	٢٤	-	٢٤	-	٢٤	-	الجفاف \ الساعة
لا يميل إلى الاتقاد أو الاشتعال								الاتقاد
لا يحدث تبثر أو هبوط أو انزلاق								فحص التسخين بدرجة (١٠٠±٣) س°
لا يحدث تقشر أو تبثر								المرونة (صفر ± ٠,٥) س°
لا يحدث تقشر أو هبوط استحلاب								المقاومة للماء
تتفحم طبقة الطلاء في مكان اللهب								فحص اللهب المباشر



القيير المستعمل في التسطیح
Asphalt Used In Roofing
(م.ق.ع ١١٩٦ لسنة ١٩٨٨)

أولاً : المتطلبات الفيزيائية
يكون القير متجانساً وخالياً من الماء ، يطابق كل نوع من الأنواع الأربعة من القير
المتطلبات الواردة إزاء كل منها كما في الجدول اللاحق .

المتطلبات الفيزيائية للقيير المستعمل في التسطیح

الفحص	النوع الأول		النوع الثاني		النوع الثالث		النوع الرابع	
	الحد الأدنى	الحد الأعلى	الحد الأدنى	الحد الأعلى	الحد الأدنى	الحد الأعلى	الحد الأدنى	الحد الأعلى
نقطة الليونة س ^ه	٥٧	٦٦	٧٠	٨٠	٨٥	٩٦	٩٩	١٠٧
نقطة الوميض س ^ه	٢٤٦	-	٢٤٦	-	٢٤٦	-	٢٤٦	-
النفاذية (الاختراق) في صفر س ^ه في ٢٥ س ^ه في ٤٦ س ^ه	٣ ١٨ ٩٠	- ٦٠ ١٨٠	٦ ١٨ -	- ٤٠ ١٠٠	٦ ١٥ -	- ٣٥ ٩٠	٦ ١٢ -	- ٢٥ ٧٥
اللدونة (قابلية السحب) عند ٢٥ س ^ه (سم)	١٠	-	٣	-	٢,٥	-	١,٥	-
الذوبان في ثالث كلوريد الاثيلين %	٩٩	-	٩٩	-	٩٩	-	٩٩	-

ثانياً : حدود الانحدار المقترحة كدليل لاستعمال الأنواع الأربعة من القير
١-٢- النوع الأول: يمتاز هذا النوع بكونه لاصقاً جيداً وله خواص التنام ذاتي وتتأثر سيولته
نسبياً بدرجة حرارة السطح ويستعمل في السطوح المائلة التي لا يزيد
انحدارها عن ٤٪.
٢-٢- النوع الثاني: تتأثر سيولة هذا النوع بدرجة حرارة السطح تأثيراً معتدلاً، لذا يستعمل
للسطوح المائلة ذات انحدار (٤٪-١٢٪).
٣-٢- النوع الثالث: لا تتأثر سيولة هذا النوع بدرجة حرارة السطح نسبياً ، لذا يستعمل
للسطوح المائلة ذات انحدار (٨٪-٢٥٪).
٤-٢- النوع الرابع: لا تتأثر سيولة هذا النوع بدرجة حرارة السطح ، لذا يستعمل للسطوح
المائلة في المناطق التي تكون فيها درجات الحرارة عالية نسبياً طول
أيام السنة وبانحدار (١٦٪-٥٠٪).



الحشوات الجاهزة لفواصل التمدد في خرسانة التبليط والهياكل الإنشائية
(النوع القيري غير القابل للانبثاق المرن)

Preformed Expansion Joint Filler For Concrete Paving and structural
Construction (Non Extruding and Resilient Bituminous Types)

(م.ق.ع ١٢٨٠ لسنة ١٩٨٨)

أولاً : التعريف

عبارة عن شريحة من مادة قابلة للكبس ولها قابلية على استرجاع الشكل بعد رفع الضغط عنها ، تستعمل لمليء فواصل التمدد في الطرق الخرسانية والجسور والمنشآت الأخرى . تتألف من شرائح من القصب أو الخيزران أو البردي أو من ألياف أخرى ملائمة ذات طبيعة خلوية مرتبطة مع بعضها بأحكام ومشبعة بالقير أو من شرائح من حبيبات الفلين مرتبطة مع بعضها بشكل محكم برابط قيري ملائم وموضوعة بين طبقتين من اللباد المشبع أو من لباد الصوف الزجاجي .

ثانياً : المتطلبات

- ١-٢- المقاومة عند التداول بالاستعمال : لا يحدث أي تشوه أو كسر في الحشوة عند اللوي أو الانحناء أثناء النقل والاستعمال .
- ٢-٢- الانضغاط : لا يقل الثقل اللازم لضغط النموذج إلى (٥٠٪) من سمكه الأصلي عن (٧) كغم/سم^٢ ولا يزيد عن (٥٣) كغم/سم^٢ إذا كان سمك النموذج (١٣) مم أو أكثر، إذا كان سمك النموذج الأصلي اقل من (١٣) مم فيسمح بتسليط ضغط لا يقل عن (٧) كغم/سم^٢ ولا يزيد على (٨٧) كغم/سم^٢ ، لا يزيد مقدار الفقدان في كتلة النموذج بعد الانتهاء من الفحص عن (٣٪).
- ٢-٣- الرجوعية: يسترجع النموذج (٧٠٪) من سمكه الأصلي على الأقل بعد (١٠) دقائق من رفع الضغط .
- ٢-٤- الانبثاق: لا يزيد انبثاق النموذج على (٦,٥) مم عن سطح الخرسانة عندما يضغط النموذج إلى (٥٠٪) من سمكه الأصلي.
- ٢-٥- نسبة القير: لا تقل نسبة القير في الحشوة عن ٣٥٪ من وزنها ويكون موزعاً بشكل متجانس من خلال المقطع المستعرض للمادة .
- ٢-٦- نسبة امتصاص الماء: لا تزيد نسبة امتصاص الماء على (١٥٪) من حجم النموذج الذي سمكه (١٣) مم أو أكثر ولا تزيد على (٢٠٪) من حجم النموذج الذي سمكه أقل من (١٣) مم.
- ٢-٧- مقاومة العوامل الجوية : تمتاز الحشوة بالمتانة ومقاومة التفتت أو انفصال الألياف عند تعرضها للعوامل الجوية .

ثالثاً : المتطلبات الاسترشادية

- ١-٣- اختراق المادة القيرية: يتراوح اختراق المادة القيرية مقاساً بأعشار (الملم) بين (٢٥-١٠٠) عند درجة حرارة (٢٥)
- ٢-٣- الكثافة : لا تقل كثافة مادة الحشوة الجافة عن (٠,٣٠٤) غم/سم^٢



المعجون القيري لإحكام الفواصل الخرسانية في أعمال التبليط والجسور
والإنشاءات الأخرى للاستعمال على البارد
Concrete Joint Sealer, Cold Application Type
(م.ق.ع. ٢٨٨١ لسنة ١٩٨٩)

أولاً : المتطلبات العامة

- ١-١- يتكون المعجون القيري من مكون واحد أو أكثر يتم خلطها قبل الاستعمال بحيث يمكن الحصول على مزيج متجانس بدون تسخين أو بتسخين معتدل لا تزيد درجة حرارته على ٢٨ س° .
- ٢-١- يكون المعجون القيري بعد الاستخدام مرناً له قابلية التصاق جيدة تعمل على إحكام الفواصل الخرسانية وتحميها من تغلغل الرطوبة عبر دورات عديدة من تعاقب التمدد والتقلص كما يجب أن لا يسيل من المفاصل أو يلتصق بالعجلات أثناء موسم الحر .
- ٣-١- يكون المعجون القيري قابلاً للسكب عند درجة حرارة ٢١ س° مباشرة بعد تحضيره ويبقى صالحاً للاستعمال لمدة لا تقل عن ساعة واحدة .
- ٤-١- يكون المعجون القيري بعد الاستخدام قابلاً للتصاق بالخرسانة الجافة .

ثانياً : المتطلبات الفيزيائية

- ١-٢- الاختراق: لا يتجاوز اختراق المعجون بعد إنضاجه على ٢٣,٥ مم عند درجة حرارة ٢٥ س° ووزن (١٥٠) غم ولفترة (٥) ثواني .
- ٢-٢- السيولة: لا تتجاوز السيولة (٥) مم بعد الإنضاج في درجة حرارة ٦٠ س° .
- ٣-٢- الارتباط : يتكون فحص الارتباط من خمسة دورات متعاقبة من السحب والانضغاط في درجة حرارة (-١٨) س° وتعتبر العينة فاشلة إذا ظهر شق أو انفصال عمقه أكثر من (٦) مم في أي مكان من العينة، ويقاس عمق الشق عمودياً على جانب المعجون ، يجتاز المعجون فحص الارتباط إذا طابق نموذجان على الأقل من أصل ثلاثة متطلبات هذا الفحص .

ثالثاً: اخذ النماذج

يتم اختيار عدد من العبوات عشوائياً من كل شحنة على أن لا يقل عدد النماذج المأخوذة عن حاصل الجذر التكعيبي للعدد الكلي للعبوات .



الفصل (٨) السمنت الاسبستي

<u>المواصفة</u>	<u>العنوان</u>
م.ق.ع ٨٣ / ١٩٩٩	- ألواح السمنت الاسبستي المسطحة
م.ق.ع ٧٩ / ١٩٩٩	- ألواح السمنت الاسبستي المموجة وملحقاتها للتسقيف والتكسية
م.ق.ع ١٤٣ / ١٩٩٠	- أنابيب وصلات الضغط المصنوعة من السمنت الاسبستي



ألواح السمنت الاسبستي المسطحة
Asbestos Cement Flat Sheets
(م.ق. ع ٨٣ لسنة ١٩٩٩)

أولاً : التصنيف

تصنف إلى صنفين حسب الحد الأدنى لمقاومة الانحناء (لاحظ مقاومة الانحناء)

ثانياً : التفاوت في الأبعاد

١-٢- التفاوت في الطول والعرض : $\pm 0,4$ ولا يتجاوز (± 5 مم)

٢-٢- التفاوت في السمك

التفاوت (مم)	السمك (مم)
$\pm 5\%$	٣ - ٥
$\pm 10\%$	٦ - ٢٥

ملاحظة : لا يتجاوز الفرق بين أكبر وأقل سمك للوح الواحد على ١٠٪ من أكبر سمك مقاس لنفس اللوح

ثالثاً : الحافات

١-٣- استقامة الحافات : لا يتجاوز التفاوت على ٢ مم من الطول أو العرض

٢-٣- تعامد الحافات : لا يتجاوز التفاوت على ٣ مم

رابعاً : مقاومة الانحناء

كما في الجدول اللاحق

مقاومة الانحناء كحد أدنى (نيوتن/مم ^٢)		صنف اللوح
الحمل عمودي على الألياف الاسبستية	الحمل باتجاه الألياف الاسبستية	
٢٨	٢٠	١
١٦	١٣	٢

خامساً : الكثافة

الكثافة كحد أدنى (كغم/م ^٣)	صنف اللوح
١٦٠٠	١
١٢٠٠	٢



ألواح السمنت الاسبستي المموجة وملحقاتها للتسقيف والتكسية
Corrugated Sheets and Fittings For Roofing and Cladding
(م.ق.ع ٧٩ لسنة ١٩٩٩)

أولاً: التصنيف

١-١- حسب ارتفاع المموجة

الارتفاع الاسمي للمنتجات (مم)	الصف
١٥ - ٢٥	واطئ التموجات
٢٦ - ٤٥	متوسط التموجات
٤٦ - ٦٠	عميق التموجات
أكبر من ٦٠	عميق التموجات جداً

٢-١- حسب سمك اللوح

وصف السمك	النوع
سمك ثابت تقريبا خلال عرض المقطع الجانبي (عمودي على تموجات اللوح)	أ
متغير بانتظام بين أعلى التموج وأسفله من جهة وبين جوانب النموذج من جهة اخرى	ب

ثانياً : الأبعاد

١-٢- السمك

السمك كحد أدنى (مم) للنوعين أ ، ب	الصف
٣,٠	واطئ التموجات
٥,٠	متوسط وعميق التموجات
٦,٠	عميق التموجات جداً

٢-٢- التفاوت في الأبعاد

التفاوت في ارتفاع المموجة (مم)	التفاوت في طول المموجة (مم)	الصف
± ٢,٠	± ١,٥	واطئ التموجات
± ٢,٠	± ٢,٠	متوسط التموجات
± ٣,٠	± ٣,٠	عميق التموجات
± ٣,٠	± ٣,٠	عميق التموجات جداً



ألواح السمنت الاسبستي المموجة وملحقاتها للتسقيف والتكسية
Corrugated Sheets and Fittings For Roofing and Cladding
(م.ق. ع ٧٩ لسنة ١٩٩٩)

ثالثاً : حمل الكسر

الحد الأدنى لحمل الكسر (نيوتن لعرض واحد متر)	الصف
١٥٠٠	واطى التموجات
٢٠٠٠	متوسط التموجات
٤٢٥٠	عميق التموجات
٧٤٠٠	عميق التموجات جداً

رابعاً : الكثافة

لا تقل عن ١٤٠٠ كغم / م^٣

خامساً : نضوح الماء

يسمح بظهور رطوبة قليلة جداً على السطح السفلي للألواح ولا يسمح بتكون قطرات من الماء

ملاحظة : لا تطبق هذه المواصفة على مقاطع الألواح المموجة غير المتماثلة (غير المتناظرة) و لا تطبق كذلك على الألواح المموجة القصيرة والتي يقل طولها عن ٠,٦ م .



أنابيب ووصلات الضغط المصنوعة من السمنت الاسبستي
Asbestos –Cement Pressure Pipes and Joints
(م.ق. ع ١٤٣ لسنة ١٩٩٠)

أولاً: التصنيف
١-١- المجموعة الأولى

الصف	ضغط الفحص (ض.ف) كغم/سم ^٢
٢٠٠	٦
٤٠٠	١٢
٦٠٠	١٨
٨٠٠	٢٤
١٠٠٠	٣٠
١١٠٠	١٨ - ١٢
١٢٠٠	١٨ - ١٢
١٣٠٠	١٨ - ١٢
١٤٠٠	١٨ - ١٢
١٥٠٠	١٨ - ١٢

١-٢- المجموعة الثانية

الصف	ضغط الفحص (ض.ف)	
	كغم / سم ^٢	نيوتن / مم ^٢
٥	٥	٠,٥
١٠	١٠	١,٠
١٥	١٥	١,٥
٢٠	٢٠	٢,٠
٢٥	٢٥	٢,٥
٣٠	٣٠	٣,٠



أنابيب ووصلات الضغط المصنوعة من السمنت الاسبستي
Asbestos –Cement Pressure Pipes and Joints
(م.ق. ع ١٤٣ لسنة ١٩٩٠)

ثانياً : علاقات الضغوط

ض.أ. ض.ع.	ض.أ. ض.ف.	الأقطار الاسمية (مم)
٤	٢	١٠٠ - ٥٠
٣,٥	١,٧٥	٢٠٠ - ١٢٥
٣,٠	١,٥	٥٠٠ - ٢٥٠
٢,٥	١,٥	١٠٠٠ - ٦٠٠
٢,٥	١,٥	١٥٠٠ - ١١٠٠

- ملاحظة : ١- القيم في الجدول تمثل الحد الأدنى لعلاقات الضغوط
٢- ض.أ. = ضغط الانفجار
ض.ف. = ضغط فحص
ض.ع. = الضغط العامل

ثالثاً : الأبعاد

- ١-٣- القطر الاسمي : يكون مساوياً إلى القطر الداخلي للأنبوب
٢-٣- السمك : لا يقل السمك الفعلي عن ٨ مم لمختلف الاصناف
٣-٣- التفاوتات في القطر الخارجي : التفاوتات في القطر الخارجي للنهايات المعدة عند مواقع حلقات الربط لا تتجاوز القيم الواردة في الجدول لاحقاً .

التفاوتات (مم)	القطر الاسمي (مم)
± ٠,٦	٣٠٠ - ٥٠
± ٠,٨	٥٠٠ - ٣٥٠
± ١,٠٠	٧٠٠ - ٦٠٠
± ١,٢	١٠٠٠ - ٨٠٠

- ٣-٤- التفاوتات في الأطوال : بحدود + ٥ مم ، - ٢٠ مم
٣-٥- التفاوتات في السمك الاسمي

التفاوتات (مم)	السمك الاسمي (مم)
± ٠,٥	لحد ١٠
± ٢,٠	٢٠ - ١٠
± ٢,٥	٣٠ - ٢٠
± ٣,٠	أكثر من ٣٠



الفصل (٩) الايوكسي

المواصفة
ASTM C881-2002

العنوان
- الايوكسي الرابطة للخرسانة



الايوكسي الرابطة للخرسانة
Epoxy-Resin – Base Bonding Systems For Concrete
(أمريكية 2002-ASTM C881)

المتطلبات الفيزيائية :

يبين الجدول (1) أنواع ومتطلبات الايوكسي المستخدمة لربط الخرسانة
جدول (1) : المتطلبات الفيزيائية للايوكسي الرابطة للخرسانة

نوع الايوكسي							الخاصية
VII	VI	V	IV	III	II	I	
--	--	٢	٢	٢	٢	٢	١- اللزوجة (Pa.S) - درجة ١ الحد الأعلى - درجة ٢ الحد الأدنى الحد الأعلى
--	--	٢	٢	٢	٢	٢	
--	--	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	
--	--	٦	٦	٦	٦	٦	٢- القوام (مم) - درجة 3 نوع V-I - درجة 3 نوع VII-VI - السمك (٦, ١ مم) حد أعلى - السمك (٤, ٦ مم) حد أدنى
--	--	--	--	--	--	--	
صفر	صفر	--	--	--	--	--	
٢	٢	--	--	--	--	--	
٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣- زمن التصلب (min) حد أدنى
--	٧	--	٧	--	--	٧	٤- قوة الترابط ، حد أدنى (MPa) عمر ٢ يوم (أنضاج رطب) عمر ١٤ يوم (أنضاج رطب)
١٠	--	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	
--	--	١	١	١	١	١	٥- الامتصاص (٢٤ ساعة) حد أعلى %
--	--	٤٩	٤٩	--	--	--	٦- درجة حرارة الانعكاس الحراري (س٥) عمر ٧ يوم حد أدنى عمر ١٤ يوم حد أدنى
٤٩	٤٩	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	مطابق الفحص	--	--	٧- التطابق الحراري



الايبوكسي الرابطة للخرسانة
Epoxy-Resin – Base Bonding Systems For Concrete
(أمريكية 2002-ASTM C881)

نوع الايبوكسي							الخاصية
VII	VI	V	IV	III	II	I	
--	--	١,٠٠٥	١,٠٠٥	--	١,٠٠٥	١,٠٠٥	٨- معامل الانكماش الخطي عند الإنضاج ، حد أعلى (%).
--	--	--	--	مطابقة للفحص	--	--	٩- الانكماش الفعلي
--	١٤	--	--	--	--	--	١٠- مقاومة الخضوع بالضغط (MPa) - ٢٤ ساعة - ٣٦ ساعة - ٤٨ ساعة - ٧٢ ساعة - ٧ يوم
--	٧	--	--	--	--	--	٤- معامل الانضغاط (MPa) حد أدنى حد أعلى
--	٤٠	--	--	--	--	--	١٢- مقاومة الشد ٧ يوم (MPa) حد أدنى
١٤	--	--	--	--	--	--	١٣- الاستطالة عن الفشل (%) حد أدنى
--	--	٥٥	٧٠	--	٣٥	٥٥	١٤- مقاومة التلامس (MPa) حد أدنى ٢ يوم ١٤ يوم
--	--	١٠٠٠	١٤٠٠	--	٦٠٠	١٠٠٠	
--	--	--	--	٨٩٦	--	--	
--	--	٤٠	٥٠	--	١٤	٣٥	
--	--	١	١	٣٠	١	١	
--	٧	--	--	--	--	--	
٧	--	--	--	--	--	--	



الفصل (١٠) المواد المضافة للخرسانة

المواصفة
م.ق.ع ١٤٣١/١٩٨٩

العنوان
- مضافات الخرسانة



مضافات الخرسانة
Concrete Admixtures
(م.ق.ع ٤٣١ السنة ١٩٨٩)

أولاً : أنواع المضافات

- أ- النوع الأول : ويشمل خمسة أصناف من المضافات والتي تستخدم لتحسين واحدة أو أكثر من خواص خرسانة السمنت البورتلاندي كقابلية التشغيل وسرعة التجمد والتصلد والتحمل .
- ب- النوع الثاني : ويشمل المضافات المقفعة للهواء .

ثانياً : المتطلبات

أ- النوع الأول:

- ١- متطلبات الأداء: كما مبين في الجدول (١)
 - ٢- متطلبات التجانس: كما مبين في الجدول (٢)
- ب- النوع الثاني

- ١- متطلبات الأداء: كما مبين في الجدول (٣)
- ٢- متطلبات التجانس : كما مبين في الجدول (٢)



مضافات الخرسانة

Concrete Admixture

(م.ق.ع ٤٣١ لسنة ١٩٨٩)

جدول (١-أ) : متطلبات الأداء للنوع الأول من المضافات للخلطة الخرسانية*

صنف المضاف					الخاصية
مقلل الماء المبطن	مقلل الماء المعجل	مقلل الماء الاعتيادي	المبطن	المعجل	
الزيادة لا تقل عن ٠,٠٣	الزيادة لا تقل عن ٠,٠٣	الزيادة لا تقل عن ٠,٠٣	الانخفاض لا يزيد على ٠,٠٢	الانخفاض لا يزيد على ٠,٠٢	معامل الرص نسبة إلى الخلطة الخرسانية*** المرجعية
-	-	-	ساعة واحدة على الأقل أطول من الخلطة المرجعية	أكثر من ساعة*** واحدة	وقت التجمد الابتدائي (٠,٥ نيوتن/مم ^٢)
-	-	-	-	أو يقل بساعة واحدة عن الخلطة الخرسانية المرجعية على الأقل	النهائي (٣,٥ نيوتن/مم ^٢)
-	١٢٥	-	-	١٢٥	الحد الأدنى لتحمل الضغط كنسبة مئوية من الخلطة الخرسانية المرجعية بعمر يوم واحد بعمر سبعة أيام بعمر ٢٨ يوماً
٩٠	-	٩٠	٩٠	-	
٩٠	٩٠	٩٠	٩٥	٩٥	

* لتعريف كل من الخلطة الخرسانية (أ) والخلطة الخرسانية (ب) يرجى الرجوع إلى المواصفة

الخاصة بطرق الفحص للمضافات (حالياً بشكل مسودة برقم ٢٧٣٥)

** الخلطة الخرسانية المرجعية هي الخلطة المطلوبة التي لا تحوي مادة مضافة ومصنعة

بنفس ظروف الخلطة الحاوية على مضاف .

*** لا يقل وقت التجمد الابتدائي (تحت ضغط ٠,٥ نيوتن/مم^٢) عن ساعة واحدة دون الرجوع

إلى الخلطة المرجعية



مضافات الخرسانة
Concrete Admixture
(م.ق.ع ٤٣١ لسنة ١٩٨٩)

جدول ١ - ب : متطلبات الأداء للنوع الأول من المضافات للخلطة الخرسانية ب

صنف المضاف					الخاصية
مقلل الماء المبطن	مقلل الماء المعجل	مقلل الماء الاعتيادي	المبطن	المعجل	
الانخفاض لا يزيد على ٠,٠٢	الانخفاض لا يزيد على ٠,٠٢	الانخفاض لا يزيد على ٠,٠٢	--	--	معامل الرص نسبة إلى الخلطة الخرسانية المصدرية
على الأقل ساعة واحدة اطول من الخلطة المرجعية	أكثر من ساعة واحدة	لا يحيد بأكثر من ساعة عن الخلطة المرجعية	--	--	وقت التجمد الابتدائي (٠,٥ نيوتن/مم ^٢)
--	على الأقل ساعة واحدة اقل من الخلطة المرجعية	لا يحيد بأكثر من ساعة عن الخلطة المرجعية	--	--	ل (٣,٥ نيوتن/مم ^٢)
-- ١١٠ ١١٠	١٢٥ - ١١٠	-- ١١٠ ١١٠	-- -- --	-- -- --	الحد الأدنى لتحمل الضغط كنسبة مئوية من الخلطة الخرسانية المرجعية بعمر يوم واحد بعمر سبعة أيام بعمر ٢٨ يوماً

ملاحظة : أخذ بنظر الاعتبار التفاوت الاعتيادي في القوة لفحص المكعبات والزيادة المحدودة
لمحتوى الهواء للخلطات الخرسانية المستعملة في الفحص



مضافات الخرسانة
Concrete Admixture
(م.ق.ع ٤٣١ السنة ١٩٨٩)

جدول (٢): متطلبات التجانس لمضافات النوعين الأول والثاني

الخاصية	المتطلبات
محتوى المواد الجافة	للمضافات السائلة - لا تحيد عن ٣٠٪ ك\ك * من القيمة المحددة من قبل المنتج للمضافات الصلبة - لا تحيد عن ٥٪ ك\ك من القيمة المحددة من قبل المنتج
محتوى الرماد***	لا يحيد عن ١٪ ك\ك من القيمة المحددة من قبل المنتج
محتوى ايون الكلوريد	لا يحيد عن ٥٪ من القيمة المحددة من قبل المنتج أو لا يحيد عن ٠,٢ ك\ك أيهما أكبر
الكثافة النسبية	للمضافات السائلة - لا تحيد عن ٠,٠٢ من القيمة المحددة من قبل المنتج

* : تعني كتلة

***: بما إن المضافات الحاوية على الكلوريد تعطي نتائج متفاوتة جداً بالنسبة لمحتوى الرماد
فإن هذا الفحص والخاصية ممكن استبعادها للمضافات الحاوية على أكثر من ١٪ ك\ك
من أيون الكلوريد



مضافات الخرسانة
Concrete Admixture
(م.ق.ع ٤٣١ السنة ١٩٨٩)

جدول (٣): متطلبات الأداء للنوع الثاني

الخاصية	المتطلبات
محتوى الهواء	يتراوح محتوى الهواء لثلاث خلطات خرسانية متشابهة ومتعاقبة من ٤,٠ - ٦,٠٪ يجري الفحص من قبل فاحص واحد وبمجموعة واحدة من الأجهزة
وقت التجمد	يكون معدل زمن أكمال الخلط للوصول إلى مقاومة اختراق قدرها ٠,٥ نيوتن/م ^٢ و ٣,٥ نيوتن/م ^٢ ولخلطتين من خلطات الفحص الخرسانية ضمن ساعة واحدة من زمن وجبتي الخلطتين المرجعتين
الكثافة المشبعة	أ- يكون التفاوت في معدل الكثافة المشبعة للمكعبات الستة والمواشير الأربعة المأخوذة من خلطتي خرسانة الفحص عند الفحص بعمر (٣) أيام لا يتجاوز ٢٠ كغم/م ^٣ عن بعضهما ب- يكون معدل الكثافة المشبعة للمكعبات الستة من خلطتي خرسانة الفحص بعمر ٢٨ يوماً على الأقل ٥٠ كغم/م ^٣ أقل من تلك المكعبات الستة المأخوذة من خلطتي الخرسانة المرجعتين
تحمل الضغط	لا يقل معدل تحمل ضغط ستة مكعبات مأخوذة من خلطتي خرسانة الفحص عن ٧٠٪ من تحمل المكعبات الستة المأخوذة من خلطتي الخرسانة المرجعتين عند فحصها بعمر ٢٨ يوماً
مقاومة الانجماد والانصهار	لا يزيد تغير الطول النسبي لثلاثة مواشير على الأقل من أصل أربعة مأخوذة من خلطة خرسانة الفحص على ٠,٠٥ ٪ بعد ٥٠ دورة من الانجماد والانصهار

الفصل (١١) الطلاء والوارنيش

<u>المواصفة</u>	<u>العنوان</u>
م.ق.ع ١٩٨٧/٤٧٧	- المعجون المستعمل لتثبيت زجاج النوافذ
م.ق.ع ١٩٩٠/٨٧١	- طلاء أساس أكسيد الحديد الأحمر-زيت بذر الكتان
م.ق.ع ١٩٨٨/٨٧٧	- طلاء أساس أكسيد الحديد - أصفر الزنك
م.ق.ع ٢٠٠٠/٩٦٠	- طلاء الكيدي لماع للسطوح الداخلية والخارجية
م.ق.ع ١٩٩٤/٩٨٥	- طلاء مستحلب راتنجات صناعية
م.ق.ع ١٩٨٤/١٠٤٧	- طلاء الألمنيوم المحبب للسطوح المعدنية
م.ق.ع ١٩٨٤/١٠٥٦	- طلاء أكسيد الحديد الأحمر-أساس الكيدي
م.ق.ع ١٩٨٤/١٠٥٧	- طلاء الكيدي مطفأ اللمعة للاستعمال الداخلي
م.ق.ع ١٩٨٦/١١٠١	- طلاء تخطيط الطرق الأبيض والأصفر
م.ق.ع ١٩٨٨/١٢٥٧	- الطلاء القيري الأسود للاستعمال على البارد
م.ق.ع ١٩٨٩/١٥٠٦	- طلاء الكيدي شبه اللماع
م.ق.ع ١٩٩٢/١٧٤٤	- مواد تخطيط الطرق المستخدمة بالحرارة (ثرمو بلاستيك)



المعجون المستعمل لتثبيت زجاج النوافذ
Putty For Use On Window Glass
م.ق.ع ٧٧ لسنة ١٩٨٧

أولاً : المجال

تحدد هذه المواصفة متطلبات معجون تثبيت الزجاج على النوافذ الخشبية والمعدنية وفي
إملاء الشقوق والثقوب .

ثانياً : المتطلبات الأساسية
كما في الجدول الآتي

ت	المتطلبات	حدود المواصفة
١	المظهر العام	تكون المادة بشكل عجينة متجانسة خالية من المواد الخشنة ولا تحتوي على شوائب مرئية
٢	التركيب	يتكون المعجون من خليط متجانس من ممدات زيوت أو راتنجيات ملائمة وبنسب كافية لتكوين عجينة تطابق متطلبات هذه المواصفة وتكون المواد الصلبة المستعملة خالية من الشوائب التي يزيد حجمها الحبيبي على ٣٠٠ ميكرون
٣	خواص الاستعمال	يكون المعجون بعد دعه ذو مرونة جيدة عند الاستعمال وله خاصية عدم الالتصاق باليد مما يسهل استعماله تحت السكين بدون تكسر أو تشقق أو تجعد ويعطي أعلى درجة من الالتصاق على السطح المستعمل عليه
٤	درجة التصلب	النفاذية لفترة (٥) ثواني لا تقل عن ٢ مم ولا تزيد على ١٢ مم
٥	التكسر والتفشر *	
١-٥	تكسر وتفشر السطح	لا تظهر المادة تفشراً أو تكسراً أكثر من المبين على لوح رقم (١) نموذج (٥)
٢-٥	التكسر العميق للندب	لا تظهر المادة تكسراً عميقاً أكثر من المبين على لوح رقم (٢) نموذج رقم (٥)
٦	التجعد *	لا تظهر المادة تجعداً أكثر من المبين على لوح رقم (٣) نموذج رقم (٥)
٧	فقدان التلاصق *	لا تظهر المادة فقداناً للتلاصق أكثر من المبين على لوح رقم (٤) نموذج رقم (٥)



المعجون المستعمل لتثبيت زجاج النوافذ
Putty For Use On Window Glass
م.ق.ع ٤٧٧ لسنة ١٩٨٩

ت	المتطلبات	حدود المواصفة
٨	نضوح الزيت *	لا تظهر المادة نضوجاً للزيت أكثر من المبين على لوح رقم (٥) نموذج رقم (٥)
٩	ثبات الشكل *	لا يحدث للمادة ترهلاً أو سيلاناً
١٠	خصائص الحفظ وثبات الخزن	لا يتصلب أو يتكتل المعجون عند خزنه في أوعيته الأصلية غير المفتوحة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في ظروف حرارة المحيط الاعتيادية
١١	التعبئة	تعباً المادة في عبوات مناسبة أو حسب الاتفاق بين الأطراف المعنية

* يتم فحص الفقرات (٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩) عند درجة حرارة ٦٠س° ولمدة ١٤٤ ± ٤ ساعة

ثالثاً : المتطلبات الاختيارية

اللون : تستعمل أقل كمية من الخضاب وذلك بما يلائم المادة ويعطيها اللون المناسب أو حسب
الاتفاق بين الأطراف المعنية .



طلاء أساس أكسيد الحديد الأحمر – زيت بذر الكتان
Redoxide – Linseed oil Priming Paint
(م.ق.ع ٨٧١ لسنة ١٩٩٠)

أولاً : المجال

ويشمل طلاء اوكسيد الحديد الأحمر – زيت بذر الكتان المستعمل كطلاء أساس للمعادن الحديدية التي لا تتعرض لظروف جوية قاسية .

ثانياً : المتطلبات

كما في الجدول الآتي :

ت	المتطلبات	حدود المواصفة
١	حالة الطلاء في العلبة	يكون الطلاء خالياً من القشور ، الكتل أو أي تتخن غير طبيعي ولا يظهر ترسباً للخضاب أو تصلباً وان ظهر ذلك فيمكن مزجه إلى حالة متجانسة بسهولة ، وان يحتفظ الطلاء بالخواص لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الإنتاج
٢	الرائحة	تكون رائحة الطلاء في أي زمن من الجفاف مقبولة
٣	زمن الانسياب (اللزوجة)	لا يقل زمن الانسياب لسريان ٥٠ مل من الطلاء عن ٣٠ ثانية باستعمال كأس فوررد رقم ٤
٤	مظهر الطبقة الجافة	يكون مظهر طبقة الطلاء الرقيقة الجافة خالياً من عيوب السطح كالتجعد والتحبب
٥	زمن الجفاف ١- جفاف سطح ٢- جفاف نهائي	لا يقل عن ٦ ساعات لا يزيد على ٢٤ ساعة
٦	نعومة الطحن	لا تزيد عن ٥٠ مايكرون
٧	قابلية الانحناء	يكون الطلاء قابلاً للانحناء على قضيب قطره ٦ مم دون حدوث تشقق أو تكسر
٨	درجة الوميض	لا تقل عن ٣٥ س° عند قياسها بجهاز أبل المغلق
٩	التعبئة	يعبأ الطلاء في أوعية معدنية مناسبة لا تتأثر بمكونات الطلاء ولا تؤثر فيه وتكون نظيفة محكمة الغلق وتملأ بحوالي ٩٥٪ من حجمها بالطلاء

* يتكون الطلاء من خضاب أكسيد الحديد الأحمر (محتوى Fe_2O_3 ٧٥٪ كحد أدنى) بصورة أساسية وزيت بذر الكتان وممدات ومواد مساعدة لمذيبات بنسب وزنية معينة .



طلاء أساس أوكسيد الحديد – أصفر الزنك
Priming Coat Zinc – Yellow Iron Oxide Ready Mixed
(م.ق.ع ٨٧٧ لسنة ١٩٨٨)

أولاً : المجال

ويشمل طلاء أساس أوكسيد الحديد- أصفر الزنك * القابل للمزج والمناسب للاستعمال
لوقاية الهياكل الفولاذية من الصدأ

ثانياً : المتطلبات النوعية :
كما في الجدول الآتي :

جدول (١)

ت	المتطلبات	حدود المواصفات
١	اللون	يكون اللون أصفر شبيهاً بصفات مزيج من أوكسيد الحديد الأصفر الليموني واصفر الزنك
٢	حالة الطلاء في العبوة	لا يظهر الطلاء أي ترسب زائد ويكون قابلاً للمزج بسهولة الى حالة ناعمة متجانسة وخالياً من مجاميع خشنة ، دقائق عالقة ، قشور أو مواد غريبة
٣	ثبات التخفيف	يبقى الطلاء ثابتاً ومتجانساً لمدة ٤٨ ساعة عند تخفيفه بمذيب مناسب بنسبة خمسة حجورم من الطلاء الى حجم واحد من المذيب
٤	قابلية التفريش	يكون الطلاء قابلاً للطلاء بالفرشاة بسهولة مكوناً سطحاً مستوياً ومتجانساً ولا يظهر سيلاناً أو ارتخاء
٥	قابلية الرش	يكون الطلاء قابلاً للرش بعد تخفيفه بمذيب مناسب مكوناً سطحاً مستوياً خالياً من التحبب (مظهر قشرة البرتقال) أو السيلان
٦	المظهر	تكون طبقة الطلاء الجافة ناعمة ومنظمة وخالية من عيوب السطح
٧	المرونة والالتصاق	لا تظهر طبقة الطلاء أي تشقق أو انفصال عن السطح عند ثنيها على قضيب قطره ٦ مم



طلاء أساس أكسيد الحديد – أصفر الزنك
Priming Coat Zinc – Yellow Iron Oxide Ready Mixed
(م.ق.ع ٨٧٧ لسنة ١٩٨٨)

حدود المواصفة	المتطلبات	ت
	مقاومة الغمر (صنف ٢)	٨
لا تظهر طبقة الطلاء عند غمرها في الماء لمدة ١٨ ساعة أي تجعد أو انتفاخ بعد رفعها من الماء مباشرة وعند فحصها بعد ساعتين لا تظهر إلا قليلاً من العتمة (فقدان اللمعة) أو الليونة	مقاومة الماء البارد	١-٨
لا تظهر طبقة الطلاء أي تجعد أو تبثر عند غمرها في مذيبيات هيدروكربونية لمدة ٤ ساعات ولا تتأثر طبقة الطلاء المغمورة بعد تحفيفها في الهواء لمدة ٢٤ ساعة عند مقارنة الصلابة والالتصاق والمظهر العام لنموذج فحص غير مغمور	مقاومة المذيبيات الهيدروكربونية	٢-٨
لا يظهر الطلاء أي تقشر خلال ٤٨ ساعة عند تركه في علبة مغلقة ومملوءة إلى ثلاثة أرباعها	قابلية التقشر	٩
يحتفظ الطلاء بخواصه الأصلية إذا ما ترك في أوعيته المحكمة الغلق عند درجات الحرارة الاعتيادية لمدة لا تقل ٦ أشهر من تأريخ الإنتاج	قابلية الخزن	١٠

* يكون الطلاء حسب الأصناف الآتية

صنف (١) : طلاء أكسيد الحديد- أصفر الزنك (راتنج الكيدي- زيت بذر الكتان الخام ٥٠/٥٠ وزناً).

صنف (٢) : طلاء أكسيد الحديد- أصفر الزنك (راتنج الكيدي)



طلاء أساس أكسيد الحديد – أصفر الزنك
Priming Coat Zinc – Yellow Iron Oxide Ready Mixed
(م.ق.ع ٨٧٧ لسنة ١٩٨٨)

ثالثاً : المتطلبات الكيميائية والفيزيائية : كما في جدول (٢)

جدول (٢) : المتطلبات الكيميائية والفيزيائية

ت	المتطلبات	حدود المواصفات	
		صنف (١) ***	صنف (٢) ****
١	الخضاب (% وزناً من الطلاء) ويتكون من : ١- أصفر الزنك (حد أدنى) ٢- أكسيد الحديد Fe ₂ O ₃ (حد أدنى) ٣- ممدات سليكية (حد أعلى) ٤- أكسيد الزنك (حد أدنى) ٥- مجموع النسب من أصفر الزنك وأكسيد الزنك وأكسيد الحديد وممدات سليكية (حد أدنى)	٦١ – ٥٣ ٪ ٣٩ ٪ ١٨ ٪ ٢٩ ٪ ١٤ ٪ ٩٠	٤٥ – ٤٠ ٪ ٢٤ ٪ ٣٧ ٪ ٢٥ ٪ ١٤ ٪ ٩٠
٢	الحامل ****	يحتوي الحامل على كميات متساوية بالوزن لراتنج الكيدي طويل الزيت (محسوبة كمواضع صلبة غير طيارة) وزيت بذر الكتان الخام سوية مع المخففات والمجففات الضرورية	يحتوي الحامل على زيت بذر الكتان المحور متوسط الطول مع المخففات والمجففات الضرورية
١-٢	المواد الصلبة من الحامل ، % وزناً من الحامل (حد أدنى)	٥٥	٤٠
٣	ماء غير متحد ، % وزناً من الطلاء (حد أقصى)	١	١
٤	دقائق خشنة وقشور ، % للمخلف على غربيل ٤٤ مايكرون بالنسبة إلى الخضاب (حد أقصى)	١	١
٥	القوام ، بويز	١٠ – ٥,٥	٨,٥ – ٤

*** : يستعمل للجسور والهيكل الفولاذية الخشنة في المعامل قبل التركيب أو في موقع العمل عندما يتطلب مقاومة جيدة لتأثيرات التآكل.
**** : يستعمل على سطوح فولاذية ناعمة ونظيفة للأدوات المصنوعة في المعامل كعربات السكك الحديدية والسيارات كما يستعمل كطلاء عام للصيانة .



طلاء أساس أوكسيد الحديد – أصفر الزنك
Priming Coat Zinc – Yellow Iron Oxide Ready Mixed
(م.ق.ع ٨٧٧ لسنة ١٩٨٨)

ت	المتطلبات	حدود المواصفات	
		صنف (١) ***	صنف (٢) ****
٦	وزن لكل لتر ، كغم (حد أدنى)	١,٥	١,٢٥
٧	زمن الجفاف ، ساعة أ- باللمس ب- نهائي (حد أقصى)	١ - ٤ ٢٤	٠,٥ - ٢ ١٦
٨	لمعان مرآوي ٦٠ ° (حد أقصى)	٦٠	٤٠
٩	نعومة الطحن ، مايكرون (حد أدنى)	٤٠	٤٠
١٠	نقطة الوميض (بنسكي) ، س ° (حد أدنى)	٣٠	٣٠

**** : يكون الحامل للصنفين خالياً من المواد القلфонية ومشتقاتها ويمكن أن يحتوي على عوامل إضافية مثل مواد ضد التأكسد ومواد مساعدة للترطيب .



طلاء الكيدي لماع للسطوح الداخلية والخارجية
Enamel , Alkyd, Gloss Air Drying for Exterior and Interior Surfaces
(م.ق.ع ٩٦٠ لسنة ٢٠٠٠)

أولاً : المجال

وتشمل الطلاء الالكيدي للماع المناسب للاستعمال على السطوح الخشبية والمعدنية في الداخل والخارج المطلية بطلاء أساس مناسب .

ثانياً : المتطلبات

كما في الجدول الاتي :

ت	المتطلبات	حدود المواصفات
١	حالة الطلاء في العبوة	خالياً من القشور والكتل وأي تتخن غير طبيعي ولا يظهر ترسباً للخضاب أو تصلباً ويمكن مزجه بسهولة إلى حالة ناعمة متجانسة
٢	القوام	يعطي قواماً متجانساً سهل الاستعمال بالفرشاة أو الرشاش بعد تخفيفه بمخفف مناسب
٣	اللزوجة	(٤,٥ - ١٠) بوز عند درجة ٢٥س° باستعمال جهاز الروتوتز أو ما يعادلها
٤	العتامة عند الجفاف	لا تقل نسبة تباين الطبقة الجافة للطلاء عن ٠,٩٠ للأبيض و ٠,٩٥ للملون
٥	محتوى الرصاص	لا تزيد عن ٠,٠٦ ٪ (بالكتلة) للطلاء
٦	مقاومة الخدش	تقاوم طبقة الطلاء ثقل اختبار خدش بمقدار ١ كغم
٧	الثبات للضوء	لا يتغير لون طبقة الطلاء الرقيقة الجافة عند تعريضها لأشعة الشمس المباشرة لمدة ٧ أيام كما لا يتغير لونها عن لون طبقة الطلاء الرقيقة الجافة للعينة المتفق عليها
٨	محتوى الماء	لا يزيد على ٠,٥ ٪ (بالكتلة) للطلاء
٩	درجة الوميض	لا تقل عن ٢٥س° بجهاز أبيل المغلق
١٠	النعومة	لا تزيد على ٢٥ مايكرون
١١	الرائحة	مقبولة في أي فترة من فترات الجفاف
١٢	خاصية التفريش	قابلاً للتفريش بسهولة بواسطة فرشاة ناعمة ويجف إلى طبقة ناعمة ولماعة متجانسة خالية من السيلان و عيوب السطح الأخرى
١٣	خاصية الرش	قابلاً للرش بسهولة بعد تخفيفه بمخفف مناسب وتكون طبقة الطلاء الرقيقة الجافة خالية من التسيل والتترب والتجرش وطوفان اللون على السطح ومظهر قشرة البرتقال

طلاء الكيدي لماع للسطوح الداخلية والخارجية
Enamel , Alkyd, Gloss Air Drying for Exterior and Interior Surfaces
(م.ق.ع ٩٦٠ لسنة ٢٠٠٠)

ت	المتطلبات	حدود المواصفات
١٤	زمن الجفاف	(١ - ٥) ساعة حد أقصى
١-١٤	جفاف سطح	لا يزيد على ١٨ ساعة
٢-١٤	جفاف صلد	
١٥	المظهر	يكون مظهر طبقة الطلاء الجافة لماعاً ، خالياً من التسيل والتحبب والتجعد والتشقق والنقر أو أي عيوب أخرى ولا يقل مظهرها بأي حال عن طبقة طلاء لعينة متفق عليها
١٦	اللون	يكون اللون بعد ٤٨ ساعة من عملية الطلاء مطابقاً للون المطلوب أو لون طبقة الطلاء الرقيقة للعينة المتفق عليها
١٧	اللمعة (بزاوية ٦٠°)	لا تقل عن ٨٠ وحدة بعد ٧ أيام من طلائها
١٨	إعادة الطلي	قابلاً للطلي مرة ثانية بعد ٢٤ ساعة على طلاء الطبقة الرقيقة الأولى دون حدوث تشوه للطبقة الأولى
١٩	المرونة والالتصاق	تكون طبقة الطلاء قابلة للانتشاء على قضيب قطره ٣مم دون حدوث تشقق أو تكسر وجيدة الالتصاق على السطح
٢٠	مقاومة الماء المقطر	أ- يظهر الطلاء مقاومة جيدة من حيث الاحتفاظ باللون والمظهر العام وتأثر لون الماء ب- لا تقل اللمعة للطبقة الرقيقة عن ٩٠٪ بزاوية ٦٠° عن صفيحة المقارنة ج- لا تظهر طبقة الطلاء تجعداً أو تبثراً
٢١	خواص الخزن	يحتفظ الطلاء بخواصه الأصلية لمدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ الصنع
٢٢	التعبئة	يعبأ الطلاء في أوعية معدنية قياسية لا تتأثر بمحتويات الوعاء ولا تؤثر فيه وتكون نظيفة وسليمة ومحكمة الغلق وتملاً حوالي ٩٥٪ من حجمها بالطلاء



طلاء مستحلب راتنجات صناعية
Synthetic Resin Emulsion
(م.ق.ع ٩٨٥ لسنة ١٩٩٤)

أولاً : المجال

وتشمل طلاء مستحلب راتنجات صناعية المستعمل على السطوح الداخلية والخارجية للأبنية

ثانياً : المتطلبات

كما في الجدول ادناه :

ت	المتطلبات	حدود المواصفات	
		صنف (١)*	صنف (٢)**
١	حالة الطلاء في العلبه	يكون الطلاء متجانساً خالياً من الكتل الصلبة والقشور والروائح المهيجه أو الكريهة	
٢	سهولة الاستعمال	يكون الطلاء قابلاً للاستعمال بالفرشاة بسهولة عند طلي صفيحة مقصدرة للمرة الثانية بعد ٢٤ ساعة على بدء الطلية الأولى	
٣	الثبات للحرارة	يكون الطلاء خالياً من الكتل ، القشور ، الترسب أو أي تلف ظاهر ويكون قابلاً للتخفيف والطلاء	
٤	زمن الجفاف	خلال ساعتين	-
٥	مظهر طبقة الطلاء	ناعمة ومعتمة أو لها لمعة قشر البيض وتكون خالية من الصفات الأخرى غير المرغوبة	
٦	نسبة التباين (للأبيض والألوان الضعيفة)	٠,٩ حد أدنى	٠,٩٣ حد أدنى
٧	خاصية مقاومة الماء	عدم ظهور تغيرات غير طبيعية كالتجعد والتبثر عند الغمر في الماء لمدة ٩٦ ساعة	-
٨	قابلية الغسل	يتحمل ٥٠٠ دورة فرشاة	يتحمل ٣٠٠ دورة فرشاة
٩	المتطلبات الاسترشادية اللون	يكون اللون وفقاً لبطاقة ألوان المنتج أو حسب الاتفاق بين الأطراف المعنية .	
٩-١	مقاومة القلويات	لا يحدث تغير في طبقة الطلاء أو أي صفات غير مرغوبة كالتبثر، التكسر، التقشر، التلين أو الثقوب (رأس الدبوس) خلال	
٩-٢		٤٨ ساعة	١٨ ساعة
١٠	التعبئة	يعبأ الطلاء في أوعية معدنية لا تتأثر بمكونات الطلاء ولا تؤثر فيه وتملاً إلى ٩٥٪ من حجمها بالطلاء	

* : يصنف الطلاء إلى صنفين

أولهما صنف (١) للاستعمال الخارجي وثانيهما صنف (٢) للاستعمال الداخلي



طلاء الألمنيوم المحبب للسطوح المعدنية*

Paints and Varnishes Hammer Finish

(م.ق.ع ١٠٤٧ لسنة ١٩٨٤)

أولاً : المجال

يشمل طلاء الألمنيوم المحبب اللامع المستعمل لطلي السطوح المعدنية والمطلية سابقاً
بطلاء أساس مناسب

ثانياً : المتطلبات

كما في الجدول ادناه :

ت	المتطلبات	حدود المواصفات
١	حالة الطلاء في العلبة	يكون خالياً من القشور ، الكتل أو أي تشخّن غير طبيعي ولا يظهر أي ترسب لمعجون الألمنيوم أو تصلباً حيث يمكن مزجه بسهولة الى حالة ناعمة متجانسة
٢	الرائحة	مقبولة
٣	المظهر	يكون مظهر الطبقة الجافة لامعاً ومحبباً (مظهر ضربة المطرقة)
٤	اللون	حسب الاتفاق بين الأطراف المعنية
٥	مدة الجفاف أ- جفاف سطح ب- جفاف صلب	٣٠ دقيقة (حد أقصى) ساعة واحدة (حد أقصى)
٦	ثبات التخفيف	عند التخفيف يبقى الطلاء متجانساً ولا يظهر أي تخثر أو ترسب أو انفصال
٧	اللزوجة	٩٥ - ١١٠ ثانية عند درجة ٢٥س°
٨	درجة الوميض	لا تقل عن ٣٠ س°
٩	قدرة التغطية (قوة الإخفاء)	تكون قدرة التغطية للطلاء جيدة ، أو لا تقل قوة الإخفاء الرطبة للطلاء عن ٩٠٪ من النموذج المتفق عليه بين الأطراف المعنية
١٠	قابلية الانحناء	قابلاً للانحناء على قضيب قطره ٦ مم دون حدوث تشقق أو تكسر
١١	عيوب السطح	تكون طبقة الطلاء الرقيقة الجافة خالية من عيوب السطح كالتجمد والتبثر والنقر

* تظهر ضربة المطرقة



طلاء أكسيد الحديد الأحمر – أساس الكيدي
Red Oxide Primer-Alkyd Resin
(م.ق.ع ١٠٥٦ لسنة ١٩٨٤)

أولاً : المجال

يشمل طلاء أكسيد الحديد الأحمر – أساس الكيدي المستعمل كطلاء أولي للمعادن الحديدية التي لا تتعرض لظروف جوية قاسية

ثانياً : المتطلبات

كما في الجدول ادناه:

ت	المتطلبات	حدود المواصفات
١	حالة الطلاء في العبوة	يكون خالياً من القشور ، الكتل أو أي تتخن غير طبيعي ولا يظهر أي ترسباً للخضاب أو تصلباً وان ظهر ذلك فيمكن مزجه بسهولة إلى حالة ناعمة متجانسة
٢	الرائحة	مقبولة في أي وقت من الجفاف
٣	خواص الطلاء والرش	يكون الطلاء قابلاً للاستعمال بالفرشاة ، وفي حالة طلائه بالرش فيجب أن يكون قابلاً للرش بسهولة بعد تخفيفه بمذيب مناسب
٤	مظهر الطبقة الجافة	خالياً من عيوب السطح كالتحبيب والتجعد ولا يقل مظهرها من مظهر طبقة الطلاء الرقيقة المحضرة في الوقت والأسلوب نفسه من النموذج المتفق عليه
٥	الطبقة الرقيقة	ناعمة الملمس ولها مظهر غير لامعاً أو شبه لامع وان تكون جيدة الالتصاق على السطح خالية من عيوب التحبيب والتجعد والسيلان ويمكن طلائها بعد فترة ٢٤ ساعة بطلاء مناسب كامل اللمعة بحيث لا يسبب رفعها أو نضح لونها
٦	وقت الجفاف أ- جفاف سطح ب- جفاف صلد	ساعتان (حد أقصى) ٢٤ ساعة (حد أقصى)
٧	نعومة الطحن	لا تزيد على ٥٠ مايكرون
٨	قابلية الانحناء	يكون الطلاء قابلاً للانحناء على قضيب قطره ٦ مم دون حدوث تشقق أو تكسر
٩	مقاومة الماء البارد	لا يتأثر الطلاء عند غمره بالماء لفترة ١٨ ساعة ولا يظهر ابيضاضاً لطبقة الطلاء



طلاء أكسيد الحديد الأحمر – أساس الكيدي
Red Oxide Primer-Alkyd Resin
(م.ق.ع ١٠٥٦ لسنة ١٩٨٤)

ت	المتطلبات	حدود المواصفات
١٠	اللزوجة	٣,٥ - ٥ بوز عند درجة ٢٥° س° باستعمال جهاز الروتوتز
١١	درجة الوميض	لا تقل عن ٣٥° س° عند قياسها بجهاز أبيل المغلق
١٢	المواد الطيارة	٤٠ - ٤٥٪ وزناً
١٣	خضاب أكسيد الحديد الأحمر	لا تقل عن ٢٥٪
١٤	قابلية التغطية	تكون قوة الإخفاء للطلاء جيدة
١٥	القوام	يعطي الطلاء بالتقليب اليدوي قواماً مناسباً ومتجانساً وسهل الاستعمال بالفرشاة
١٦	التعبئة	يعبأ الطلاء في أوعية معدنية مناسبة لا تتأثر بمكونات الطلاء ولا تؤثر فيه وتكون الأوعية نظيفة محكمة الغلق وتملاً بحوالي ٩٥٪ من حجمها



طلاء الكيدي مطفاً لللمعة للاستعمال الداخلي
Decorative Paint for Interior Use (flat)
(م.ق.ع ١٠٥٧ لسنة ١٩٨٤)

أولاً : المجال

يشمل الطلاء الجاهز مطفاً لللمعة الذي يجف في الهواء (عدا المستحلبات المائية)
للاستعمال الداخلي كطلاء نهائي على المعدن ، الخشب ، جدران الجبس المختومة
والمواد المشابهة المطلية بطلاء أساس أو مطلية سابقاً .

ثانياً : المتطلبات الكيميائية

الجدول (١) : المتطلبات الكيميائية

ت	المتطلبات	حدود المواصفات
١	المواد المتطايرة	لا تزيد عن ٤٠٪ (ك \ ك)
٢	الماء غير المتحد	لا يزيد عن ٢٪ (ك \ ك)



طلاء الكيدي مطفاً للমেة للاستعمال الداخلي
Decorative Paint for Interior Use (flat)
(م.ق.ع ١٠٥٧ لسنة ١٩٨٤)

ثالثاً : المتطلبات الفيزيائية

جدول (٢) : المتطلبات الفيزيائية

ت	المتطلبات	حدود المواصفات
١	حالة الطلاء في العلبه	لا يظهر الطلاء تكثلاً أو تكبداً أو مواداً مترسبة جافة وان يكون خالياً من التكتل والقشور ويمكن مزجه بسهولة إلى حالة متجانسة
٢	الثبات عند الخزن	عند خزن وعائين مغلقين عند حرارة 25 ± 2 °س أحدهما لمدة ٣٠ يوماً بعد الاستلام والآخر لمدة ١٢ شهراً بعد الاستلام يجب أن لا يظهر الطلاء في كلتا الحالتين أي قشرة لا يمكن إزالتها بسهولة أو تكبداً أو ترسبات صلبة أو تكلساً وان يكون بحالة بحيث يمكن تبديده بواسطة الشفرة بسهولة الى حالة التجانس
٣	اللون والمظهر	يطابق لون ومظهر طبقة الطلاء الجافة اللون والمظهر المحددين من قبل المشتري
٤	مظهر الطبقة الجافة	يجب الطلاء الى طبقة ملساء منتظمة خالية من التحبب ، انفصال اللون أو أي عيوب أخرى على السطح
٥	فترة الجفاف أ- جفاف سطح ب- جفاف صلد	٢ ساعة حد أقصى ١٦ ساعة حد أقصى
٦	نعومة الطحن	لا تزيد عن ٦٥ مايكرون
٧	المرونة	طبقة الطلاء يجب أن لا تنكسر عند ثنيها على قضيب قطره ١٣ مم بعد ترك الطبقة : أ- للجفاف ، هواء (٤٨ ساعة) ب- تعتيق صناعي : ٧٠°س (٢٤ ساعة)
٨	مقاومة تبدل اللون	لا يتبدل لون طبقة الطلاء عند تعريضها باستمرار إلى الأشعة فوق البنفسجية لفترة ٩٦ ساعة
٩	انعكاس الطلاء الأبيض	يكون للطلاء انعكاس اتجاهي مضيء (نسبة إلى أوكسيد المغنيسيوم) لا يقل عن ٨٠٪ عند زاويتي صفر ° ، ٤٥ ° ضوء النهار
١٠	اصفرار الطلاء الأبيض	لا يظهر الطلاء اصفراراً متزايداً
١١	لمعان مرآوي عند ٦٠° ، ٨٥°	لا يزيد على ١٠ وحدات
١٢	مقاومة تغير اللمعان	أ- لا تظهر عيوب على طبقة الطلاء ب- لا تختلف قيم اللمعان المرآوي بأكثر من ٤ وحدات وضمن حدود اللمعان المرآوي
١٣	قوة التغطية للطلاء	له قوة التغطية الرطبة (م ^٢ لتر) وفق ألوان الطلاء المشار إليها في المواصفة كحد أدنى (جدول رقم ٥)



طلاء الكيدي مطفاً لللمعة للاستعمال الداخلي
Decorative Paint for Interior Use (flat)
(م.ق.ع ١٠٥٧ لسنة ١٩٨٤)

رابعاً : خواص الاستعمال

جدول (٣) : خواص الاستعمال

ت	المتطلبات	حدود المواصفات
١	التخفيف بالصفوة المعدنية	يكون الطلاء قابلاً للامتزاج عند تخفيف (٤) أحجام منه مع (١) حجم من الصفوة المعدنية (نسبة المركبات العطرية له ١٢-١٨٪)
٢	خواص التفريش	يظهر الطلاء انسياباً وانتشاراً جيدين وسهل التفريش وبعد الجفاف تكون طبقة الطلاء خالية من السيالان والارتخاء ولا يظهر طوفاناً للخضاب أو ألواناً بلون مغاير أو خواص أخرى غير مرغوب فيها
٣	خواص الرش	يكون له خواص رش جيدة ولا يظهر الطلاء أي ميل للارتخاء أو السيالان ولا يظهر تأثير قشرة البرتقال (عند استخدام النسبة المقررة من قبل المنتج)

جدول (٤) : متطلبات استرشادية

ت	المتطلبات	حدود المواصفات
١	مقاومة التقشر	لا يظهر أي أثر للقشرة
٢	القشور والجزيئات الخشنة	لا تزيد نسبة المتبقي على منخل ذو فتحة أسمية ١٥٠ مايكرون عن ٠,١ ٪ (ك\ك)
٣	القوام	تكون لزوجة الطلاء (٤ - ٦) بوز
٤	خواص الطلي بأسطوانة تسوية (حادلة)	جيد الاستعمال والانسياب والالتصاق ولا يظهر طوفاناً أو أي صفات أخرى غير مرغوبة بالنسبة لطبقة الطلاء الجافة أو الرطبة



طلاء الكيدي مطفاً لللمعة للاستعمال الداخلي
Decorative Paint for Interior Use (flat)
(م.ق.ع ١٠٥٧ لسنة ١٩٨٤)

خامساً : متطلبات استرشادية
جدول (٥) : متطلبات الانعكاس وقوة التغطية الرطبة لكل لون

٣	٢	١	٣	٢	١
قوة التغطية الرطبة م ^٢ لتر حد أدنى	الانعكاس %	اللون	قوة التغطية الرطبة م ^٢ لتر حد أدنى	الانعكاس %	اللون
		بنفسجي :	٧,٢	-	أبيض
٨,٢	أكثر من ٦٠	فاتح جداً	٢٨,٦	-	أسود
١٥,٣	٦٠-٢٠	فاتح ومتوسط الغمق			أزرق
١٥,٣	أقل من ٢٠	غامق	٨,٢	أكثر من ٦٠	فاتح جداً
		رصاصي :	١٠,٢	٦٠-١٥	فاتح
١٠,٢	أكثر من ٦٠	فاتح جداً	١٠,٢	١٤-٥	متوسط الغمق
١٢,٣	٦٠-٣٥	فاتح	١٢,٣	أقل من ٥	غامق
١٦,٤	٣٤-١٥	متوسط الغمق			أخضر:
٢٠,٤	أقل من ١٥	غامق	٨,٢	أكثر من ٦٠	فاتح جداً
		تبني :	١٢,٣	٦٠-٢٠	فاتح
٨,٢	٦٥ وأكثر	فاتح	١٤,٣	١٩-٥	متوسط الغمق
٩,٢	أقل من ٦٥	غامق	١٨,٤	أقل من ٥	غامق
		بيجي :			أصفر :
٨,٢	أكثر من ٥٠	أصفر فاتح والألوان المشابهة		أكبر من ٧٠	فاتح جداً
١٠,٢	٥٠-٣٥	بيجي ، لحمي ، صخري والألوان المشابهة		٧٠-٦٠	فاتح
١٤,٣	٣٤-١٠	قهواني فاتح ، لحمي ، صخري		٥٩-٥٠	متوسط الغمق
٢٠,٤	أقل من ١٠	قهواني		أقل من ٥٠	غامق
٢٠,٤	أقل من ١٠	أوكسيد الحديد			برتقالي :
		وردي	٧,٢	٢٥ وأكثر	فاتح
٧,٢	٥٠ وأكثر	فاتح	٦,١	أقل من ٢٥	غامق
٨,٢	أقل من ٥٠	غامق			أحمر:
			٦,١	١٠ وأكثر	فاتح
			٧,٢	أقل من ١٠	غامق
			٤,١	أقل من ٥	أحمر رماني



طلاء تخطيط الطرق الأبيض والأصفر
Traffic, Highway, White & Yellow Paint
(م.ق.ع ١١٠١ لسنة ١٩٨٦)

أولاً : المجال

يشمل أنواع طلاء تخطيط الطرق * الملائمة لسير المركبات والتي تستعمل على السطوح المصنوعة من السمنت والخرسانة والإسفلت والطابوق غير المزجج وطرق المرور الخارجية والجسور والأنفاق وساحات الوقوف .

ثانياً : المتطلبات العامة

جدول (١) : المتطلبات العامة

ت	المتطلبات	نوع (١)	نوع (٢)	نوع (٣)
١	الخصاب (% من الطلاء) - الأبيض (حد أدنى) - الأصفر (حد أدنى)	٦٠	٥٠	٥٧
٢	المواد غير المتطايرة للحامل (% من الحامل) حد أدنى	٤٢	٣١	٤١
٣	القوام (بوز) عند درجة ٢٥ س°	٧,٨-٥	٧,٨-٥	٧,٨-٥
٤	الوزن النوعي (حد أدنى)	١,٥	١,٥	١,٥
٥	مدة الجفاف (دقيقة) حد أقصى	٦٠	٣٠	١٥
٦	التعومة (مايكرون) حد أقصى	٦٥	٦٥	٦٥
٧	الماء غير المتحد (% من الطلاء) حد أقصى	١	١	١
٨	العتامة*** - الأبيض (حد أدنى) - الأصفر (حد أدنى)	٠,٨٦ ٠,٩	٠,٨٦ ٠,٩	٠,٨٦ ٠,٩
٩	الجزئيات الخشنة*** (% للخصاب) حد أقصى	١	١	١

* نوع (١) : الكيدي ، نوع (٢) : فنيل توليون- بيوتاديين، نوع (٣) : المطاط الكلور- الالكيدي
*** تجري الفحوصات حسب الاتفاق بين الأطراف المعنية



طلاء تخطيط الطرق الأبيض والأصفر
Traffic , Highway , White & Yellow Paint
(م.ق.ع ١١٠١ لسنة ١٩٨٦)

ثالثاً : متطلبات النوعية

جدول (٢) : متطلبات النوعية

ت	المتطلبات	نوع (١)	نوع (٢)	نوع (٣)
١	الظروف عند فتح العلبة	لا يظهر الطلاء ترسباً شديداً في عبواته الأصلية ويمكن إعادة تبديده بسهولة بواسطة أداة تحريك الى حالة متجانسة ولا يظهر أي أثر للتخثر ، التكبد ، التجلد أو انفصال اللون		
٢	التجلد	لا يظهر الطلاء تجلداً خلال فترة ٤٨ ساعة في عبواته الأصلية المحكمة السد		
٣	الثبات عند التخفيف	لا يظهر الطلاء أي أثر للانفصال ، التثثر أو الترسيب عند تخفيف (٨) أجزاء بالحجم منه مع (١) جزء بالحجم من مذيب مناسب		
٤	خواص الرش	له خواص رش جيدة عند استعماله بعد تخفيفه بمذيب مناسب		
٥	المظهر	أ- يكون لطبقة الطلاء الرقيقة مظهر ناعم وخالي من الخشونة ، الحبيبات ، التشوه و عيوب السطح الأخرى ب- لا يظهر الطلاء خطوطاً بلون مغاير أو انفصال عند وضعه على زجاجة نظيفة وجافة		
٦	المظهر بعد التعتيق	تحتفظ طبقة الطلاء بلونها الأصلي باستثناء تبدل طفيف في اللون عند تعتيقها لمدة ٣٠٠ ساعة		
٧	المرونة والالتصاق	لا يظهر الطلاء أي أثر للتكسر أو الانفصال من السطح		
٨	مقاومة الماء	لا يظهر الطلاء أي أثر للتثثر وفقدان الالتصاق أو أي اثر للتلف باستثناء فقدان طفيف في اللمعان		
٩	مقاومة الحك (البري) للطبقات المشوية - الأبيض - الأصفر	لا يمكن إزالة الطلاء بأقل من ٣٥ لتر من الرمل ٣٠ لتر من الرمل		
٩-٢	للطبقات المعجلة	لا يمكن إزالة الطلاء بأقل من ٧٥٪ من الرمل المستعمل لإزالة الطبقات المشوية بالنسبة للطلاء الأبيض أو الأصفر		
١٠	التعبئة	يجباً الطلاء في أوعية مناسبة لا تتأثر بمحتويات الوعاء ولا تؤثر فيه وتكون نظيفة وسليمة ومحكمة الغلق وتملاً بحوالي ٩٥ ٪ من حجمها بالطلاء		



الطلاء القيري الأسود للاستعمال على البارد *

Black Bitumen's Coatings For Cold Application Type

(م.ق.ع ٢٥٧ السنة ١٩٨٨)

أولاً : المجال

يشمل الطلاء القيري الأسود للاستعمال على البارد الخالي من الخضاب أو أي مادة مالئة والذي يمكن استعماله للطلاء بسهولة بالفرشاة أو الرش أو بطريقة التغطيس بحيث يصبح طلاء فعالاً واثقاً للحديد والفولاذ . من الممكن استعمال هذه المادة لطلاء سطوح مكونة من مواد أخرى غير الحديد والفولاذ لوقايتها من الماء والرطوبة والظروف الجوية الأخرى.

ثانياً : المتطلبات

كما في الجدول الآتي

ت	المتطلبات	حدود المواصفة
١	القوام أ- النوع الأول ب- النوع الثاني	يكون ملائماً للاستعمال بالفرشاة أو الرش بعد مجانسته بالتحريك الخفيف أو استعماله بطريقة التغطيس بعد تخفيفه عند الضرورة وحسب تعليمات المنتج يكون ملائماً للاستعمال بالفرشاة أو الرش بعد مجانسته بالتحريك الخفيف وإذا تطلب تخفيفه فيجب استعمال الصفوة البيضاء فقط
٢	فترة الجفاف	يكون سطح الطلاء جافاً بعد مدة لا تزيد على ٢٤ ساعة
٣	الحماية من التآكل	يبقى الطلاء ملتصقاً تماماً على لوحة الفحص وخالياً من الفقاعات وكذلك لاتصدأ اللوحة ولا تظهر علامات التآكل عليها عند إزالة الطلاء باستعمال مادة مزيلة
٤	الانحناء	لا تظهر علامات تشقق أو انفصال لطبقة الطلاء باستعمال قضيب قطره ٦ مم
٥	المادة المتطايرة	لا يحتوي الطلاء على أكثر من ٥٠% من كتلته على مواد متطايرة

* يكون بنوعين: أ- النوع الأول: للإغراض العامة

ب- النوع الثاني: لخزانات مياه الشرب



الطلاء القيري الأسود للاستعمال على البارد ❖

Black Bitumen's Coatings For Cold Application Type

(م.ق.ع ٢٥٧ لسنة ١٩٨٨)

ت	المتطلبات	حدود المواصفة
٦	تصنيف الخطورة حسب نقطة الوميض أ- النوع الأول ❖❖❖ ب- النوع الثاني	- لا يشتعل الطلاء بأي درجة حرارة دون ٣٢°س° لاصنف أ - لا يشتعل الطلاء بأي درجة حرارة دون ٢٢°س° لاصنف ب لا يشتعل الطلاء بأي درجة حرارة دون ٣٢°س°
٧	الإنهاء	يكون سطح الطبقة الناتجة (بطبقة أو طبقتين) ناعماً ومعتماً واسود لماًعاً وبدون هطول أو سيلان أو أي عيوب أخرى
٨	التأثير على الماء	يجب أن لا يكتسب الماء المتلامس مع طبقة جافة من الطلاء مذاقاً غير مرغوب فيه ولا يظهر وجود الفينول المذاب ولا يكتسب أكثر من (٥) هازن من وحدات اللون . يكون تقويم المذاق بالمقارنة مع نموذج متفق عليه بين المشتري والمنتج
٩	الخزن	عند خزن الطلاء في عبواته الأصلية المختومة وفي درجات الحرارة الاعتيادية يجب أن يحتفظ بخواصه لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ التجهيز

❖❖❖ يقسم النوع الأول من الطلاء الى صنفين هما أ ، ب يختلف احدهما عن الآخر بنقطة الوميض



طلاء الكيدي شبه لامع
Decorative Paint Semigloss
(م.ق.ع ١٥٠٦ السنة ١٩٨٩)

أولاً : المجال

يشمل الطلاء الالكيدي شبه اللامع أو ذو لمعة قشرة البيض للاستعمال على السطوح الخشبية والمعدنية في الداخل والخارج المطلية بطلاء أساس مناسب

ثانياً : المتطلبات
كما في الجدول الآتي

ت	المتطلبات	حدود المواصفة
١	حالة الطلاء في العبوة	خالياً من القشور والكتل وأي تتخن غير طبيعي ولا يظهر ترسباً للخضاب أو تصلباً ويمكن مزجه بسهولة الى حالة ناعمة ومتجانسة
٢	القوام	يعطي قواماً متجانساً سهل الاستعمال بالفرشاة أو الرش بعد تخفيفه بمخفف مناسب
٣	اللزوجة	(٦-٨) بوز عند درجة ٢٥° س° باستعمال جهاز الروتوتز أو ما يعادله
٤	نعومة الطحن	لا تزيد عن ٤٠ مايكروميتر
٥	الرائحة	مقبولة في أي فترة من فترات الجفاف
٦	خاصية التفريش	قابلاً للتفريش بسهولة بواسطة فرشاة ناعمة ويجف الى طبقة ناعمة متجانسة خالية من السيلان وعيوب السطح الأخرى
٧	خاصية الرش	قابلاً للرش بسهولة بعد تخفيفه بمخفف مناسب وتكون طبقة الطلاء الجافة خالية من السيلان وطوفان اللون على السطح
٨	زمن الجفاف - جفاف سطح - جفاف صلد	٢ ساعة حد أقصى ١٨ ساعة حد أقصى
٩	أعادة الطلي	قابلاً للطلي مرة ثانية بعد ٢٤ ساعة على طلاء الطبقة الرقيقة الأولى دون حدوث تشوه للطبقة الأولى



طلاء الكيدي شبه لامع
Decorative Paint Semigloss
(م.ق.ع ١٥٠٦ لسنة ١٩٨٩)

ت	المتطلبات	حدود المواصفة
١٠	المرونة والالتصاق	طبقة الطلاء الرقيقة الجافة قابلة للانتشاء على قضيب قطره ٣ مم دون حدوث تشقق أو تكسر وجيدة الالتصاق على السطح
١١	التغطية الجافة	لا تقل نسبة التباين للطبقة الجافة عن ٠,٩٥ باستعمال طبقة طلاء بسمك ٧٥ مايكروميتر على ورق موريسست للتغطية باستخدام جهاز العتامة
١٢	لمعان مرأوي (بزاوية ٦٠°)	أ- (٧٠-٤٠) وحدة ، بعد ٤٨ ساعة ب- (٤٠ حد أدنى) وحدة ، بعد ١٦٨ ساعة ج- (٤٠-١٥) وحدة ، بالنسبة للطلاء نو لمعة قشرة البيض
١٣	خواص الخزن	يحتفظ الطلاء بخواصه الأصلية لمدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ الصنع
١٤	التعبئة	يعبأ الطلاء في عبوات مناسبة لا تتأثر بالطلاء ولا تؤثر فيه وتكون محكمة وسليمة وتملاً حوالي ٩٥% من حجمها بالطلاء



مواد تخطيط الطرق المستخدمة بالحرارة (ثرموبلاستيك)
Hot -Applied Thermoplastic Road Marking Materials)
(م.ق.ع ١٧٤٤ لسنة ١٩٩٢)

أولاً : المجال

يشمل مواد تخطيط الطرق ذات الألوان الأبيض والأصفر والأسود والمستعملة بالتثخين أو الرش كطبقة مضافة للخطوط المركزية وخطوط الحافات وما شابه .

ثانياً : المتطلبات

كما في الجدول الآتي

ت	المتطلبات	حدود المواصفة
١	الرابط (راتنج وزيت)	٢٠±٢ (% بالكتلة من المزيج الكلي)
٢	كرات زجاجية صلبة (حد أدنى)	٢٠ (% بالكتلة من المزيج الكلي) عند الاستخدام
٣	ركام مع خضاب وممدات وكرات زجاجية صلبة	٨٠±٢ (% بالكتلة من المزيج الكلي)
٤	نقطة التلين	لا تقل عن ٦٥ س°
٥	عامل الاستضاءة أ- الأبيض ب- الأصفر ج- الأسود	كما مستلمة بعد إعادة صهرها ٧٠ (حد أدنى) ٥٠ (حد أدنى) ١٠ (حد أقصى) ٦٥ (حد أدنى) ٤٥ (حد أدنى)
٦	الاستقرارية للحرارة أ- الأبيض ب- الأصفر	لا يقل عامل الاستضاءة كما مستلمة أو بعد إعادة صهرها للاستعمال عن ٦٥ بعد إجراء فحص الاستقرارية للحرارة لا يقل عامل الاستضاءة كما مستلمة أو بعد إعادة صهرها للاستعمال عن ٤٥ بعد إجراء فحص الاستقرارية للحرارة
٧	مقاومة الجريان	لا تزيد على ٢٥ % معبراً عنها كمعدل لهبوط المادة (الأبيض أو الأصفر) كما مستلمة أو بعد إعادة صهرها للاستعمال
٨	مقاومة الانزلاق	لا تقل عن ٤٥ لمادة تخطيط الطرق (الأبيض أو الأصفر) كما مستلمة أو بعد إعادة صهرها للاستعمال ولا تقل عن ٥٥ للمادة السوداء
٩	التعبئة	تعبأ المادة في أوعية مناسبة لا تتأثر بمحتويات الوعاء ولا تؤثر فيها وتكون نظيفة ومحكمة الغلق ولا يقل وزن المادة في العبوة عن ٢٠ كغم ولا يزيد عن ١١٠ كغم



الفصل (١٢) حديد التسليح

المواصفة

ASTM A615\A615M-01b
B.S 4449-1997

العنوان

متطلبات قضبان حديد التسليح
متطلبات قضبان حديد التسليح للخرسانة



متطلبات قضبان حديد التسليح
Deformed and Plain Billet-Steel Bar for Concrete Reinforcement
ASTM A615\A615M-01b

أولاً : المظهر العام والكثافة والأقطار والاستطالة
كما مثبت في الجدول رقم (١)

الجدول (١) : متطلبات المظهر العام ، الكثافة ، الأقطار والاستطالة لقضبان حديد التسليح

Deformed Bar Designation No. Nominal Masses , Nominal Dimensions , and Deformation Requirements							
Nominal Dimensions					متطلبات النتوعات		
مقاس القضبان*	الكتلة الاسمية كغم/م	القطر مم	مساحة المقطع مم ²	المحيط مم	الحد الأعلى للمسافة بين النتوعات مم	الحد الأدنى لمتوسط ارتفاع النتوعات مم	أقصى فجوة لـ ١٢,٥% (القاطع للمحيط الاسمي)
١٠	٠,٥٦٠	٩,٥	٧١	٢٩,٩	٦,٧	٠,٣٨	٣,٦
١٣	٠,٩٩٤	١٢,٧	١٢٩	٣٩,٩	٨,٩	٠,٥١	٤,٩
١٦	١,٥٥٢	١٥,٩	١٩٩	٤٩,٩	١١,١	٠,٧١	٦,١
١٩	٢,٢٣٥	١٩,١	٢٨٤	٥٩,٨	١٣,٣	٠,٩٧	٧,٣
٢٢	٣,٠٤٢	٢٢,٢	٣٨٧	٦٩,٨	١٥,٥	١,١٢	٨,٥
٢٥	٣,٩٧٣	٢٥,٤	٥١٠	٧٩,٨	١٧,٨	١,٢٧	٩,٧
٢٩	٥,٠٦٠	٢٨,٧	٦٤٥	٩٠,٠	٢٠,١	١,٤٢	١٠,٩
٣٢	٦,٤٠٤	٣٢,٣	٨١٩	١٠١,٣	٢٢,٦	١,٦٣	١٢,٤
٣٦	٧,٩٠٧	٣٥,٨	١٠٠٦	١١٢,٥	٢٥,١	١,٨	١٣,٧
٤٣	١١,٣٨	٤٣	١٤٥٢	١٣٥,١	٣٠,١	٢,١٦	١٦,٥
٥٧	٢٠,٢٤	٥٧,٣	٢٥٨١	١٨٠,١	٤٠,١	٢,٥٩	٢١,٩

* المقاس الاسمي يعطي قطر القضبان التقريبي الاسمي بالمليمتر
*** يتم مقارنة الأبعاد الاسمية للقضبان المحززة المكافئة للقضبان الملساء باعتماد الكتلة المتساوية لنوعي
القضبان



قضبان حديد التسليح
Deformed and Plain Billet-Steel Bar for Concrete Reinforcement
ASTM A615\A615M-01b

ثانياً : الشد
كما مثبت في الجدول (٢)

جدول (٢) : متطلبات الشد لقضبان حديد التسليح

الصف			Tensile Requirement
Grade 75	Grade 60	Grade 40*	
٦٩٠	٦٢٠	٤٢٠	مقاومة الشد الحد الأدنى (MPa)
٥٢٠	٤٢٠	٢٨٠	مقاومة الخضوع الحد الأدنى (MPa)
			الاستطالة لطول قياس ٢٠٠ مم الحد الأدنى (%)
-	٩	١١	قطر القضبان
-	٩	١٢	١٠
٧	٩	١٢	١٦ ، ١٣
٧	٨	-	١٩
٦	٧	-	٢٥ ، ٢٢
٦	٧	-	٣٦ ، ٣٢ ، ٢٩
٦	٧	-	٥٧ ، ٤٣

* قضبان الصف ٤٠ تصنع فقط للأقطار من ١٠-٢٠ مم



قضبان حديد التسليح
Deformed and Plain Billet-Steel Bar for Concrete Reinforcement
ASTM A615\A615M-01b

ثالثاً : الانثناء
كما مثبت في الجدول (٣)

جدول (٣) : متطلبات الانثناء لقضبان حديد التسليح

قطر القضبان (مم) Bar Diameter mm	قطر المسند لفحص الانثناء**		
	Grade 40	Grade 60	Grade 75
١٦ ، ١٣ ، ١٠	٣,٥ ق***	٣,٥ ق	-
١٩	٥ ق	٥ ق	٥ ق
٢٥ ، ٢٢	-	٥ ق	٥ ق
٣٦ ، ٣٢ ، ٢٩	-	٧ ق	٧ ق
٩٠ (٥٧ ، ٤٣) °	-	٩ ق	٩ ق

ق*** : القطر الاسمي للنموذج
* : فحص الانثناء ١٨٠ ° عدا ما يدرج بخلاف ذلك



قضبان حديد التسليح للخرسانة
Carbon Steel Bar for Reinforcement of Concrete
(بريطانية 1997\4449 B.S)

أولاً : المقاسات

كما مبين في الجدول

جدول (١) : المقاسات الاسمية لقضبان حديد التسليح

المنصف (نيوتن\مم ^٢)	المقاس الاسمي (مم)
٢٥٠	١٦، ١٢، ١٠، ٨
٤٦٠	٤٠، ٣٢، ٢٥، ٢٠، ١٦، ١٢، ١٠، ٨

- في حالة استخدام قضبان أصغر من ٨ مم فإن المقاس يفضل ان يكون ٦ مم
- في حالة استخدام قضبان أكبر من ٤٠ مم فإن المقاس يفضل ان يكون ٥٠ مم

ثانياً : مساحة المقطع والكتلة : كما مبين في جدول (٢)
جدول (٢) : مساحة مقطع وكثافة القضبان

المقطع الاسمي (مم)	مساحة المقطع (مم ^٢)	الكتلة لوحدة الطول (كغم)
٦	٢٨,٣	٠,٢٢٢
٨	٥٠,٣	٠,٣٩٥
١٠	٧٨,٣	٠,٦١٦
١٢	١١٣,١	٠,٨٨٨
١٦	٢٠١,١	١,٥٧٩
٢٠	٣١٤,٢	٢,٤٦٦
٢٥	٤٩٠,٩	٣,٨٥٤
٣٢	٨٠٤,٢	٦,٣١٣
٤٠	١٢٥٦,٦	٩,٨٦٤
٥٠	١٩٦٣,٥	١٥,٤١٣



قضبان حديد التسليح للخرسانة
Carbon Steel Bar for Reinforcement of Concrete
(B.S 4449\1997 بريطانية)

يكون التفاوت في الكتلة كما مبين في جدول (٣)

جدول (٣) : التفاوت في الكتلة

المقاس الاسمي (مم)	التفاوت في الكتلة لوحدية الطول (%)
٦	$9 \pm$
٨ - ١٠	$6,5 \pm$
١٢ فما فوق	$4,5 \pm$

ثالثاً : التركيب الكيميائي

يكون كما مبين في جدول (٤)

جدول (٤) : التركيب الكيميائي لأصناف الحديد

المقطع الاسمي (مم)	صنف ٢٥٠ حد أعلى %	صنف ٤٦٠ حد أعلى %
الكاربون	٠,٢٥	٠,٢٥
الكبريت	٠,٠٦	٠,٠٥
الفسفور	٠,٠٦	٠,٠٥
النتروجين	٠,٠١٢	٠,٠١٢



قضبان حديد التسليح للخرسانة
Carbon Steel Bar for Reinforcement of Concrete
(B.S 4449\1997 بريطانية)

رابعاً : متطلبات الشد

تكون متطلبات مقاومة الشد للقضبان كما مبين في جدول (٥)

جدول (٥) : متطلبات الشد لقضبان حديد التسليح

الحد الأدنى للاستطالة %	مقاومة الشد المميزة نيوتن/مم ²	الصف
٢٢	٢٥٠	٢٥٠
١٢	٤٦٠	A ٤٦٠
١٤	٤٦٠	B ٤٦٠

* لطول قياسي قدره خمسة مرات بقدر قطر القضيب

خامساً : الترابط والتحرز Bond and Deformations

يكون تصنيف متطلبات التحرز في القضبان كما يأتي :

النوع I : حديد أملس مربع المقطع مبروم ، على أن لا تتجاوز المسافة بين دورات البرم على ١٤ مرة بقدر المقاس الاسمي للقضيب .

النوع II: حديد محرز بنتوءات مستعرضة وبمسافات لا تتجاوز ٠,٨ مرة بقدر المقاس الاسمي للقضيب، بالنسبة للحديد المسحوب على الساخن و ١,٢ مرة بقدر المقاس الاسمي للقضيب ، للحديد المسحوب على البارد .

على أن تكون الزيادة في مساحة النتوءات لا تقل عن ٠,١٥ مرة بقدر المقاس الاسمي للقضيب (مم² امم) .

سادساً : الانثناء

القضبان يجب أن تقاوم فحص الانثناء بزاوية ١٨٠ ° وفحص إعادة الانثناء

الفصل (١٣) أعمال الطرق بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

<u>المواصفة</u>	<u>العنوان</u>
SORB\R5	- الأعمال الترابية
SORB\R6E	- تثبيت التربة وطبقات تحت الأساس والأساس بالسمنت
SORB\R6F	- تثبيت التربة وطبقات تحت الأساس بالكلس (الجير)
SORB\R6G	- تثبيت التربة أو تحت الأساس بالإسفلت
SORB\R6	- طبقة تحت الأساس من الرمل والحصى
SORB\R7	- طبقة تحت الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر وحجر المكادام المحدول بالاهتزاز
SORB\R8A	- طبقة البرايم القيرية
SORB\R8B	- طبقة التاك كوت القيرية
SORB\R9	- التبايط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة
	- ملحق



الأعمال الترابية
(Earth Works)
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB\R5)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

أولاً : تعاريف

- أ- الأعمال الترابية :يشمل تعبير الأعمال الترابية جميع أصناف التعديل والتسوية وحفر السواقي وجميع أنواع الحفريات (القطوعات) والاملاءات الترابية .
- ب- سطح الأعمال الترابية Formation Level: يقصد به منسوب سطح أسفل طبقة تحت الأساس في حالة الاملاءات والقطوعات .
- ج- أصناف الأعمال الترابية: تكون الأعمال الترابية أما من صنف التعلية الترابية أو من صنف القطوعات العامة وتعتبر الحفريات صخرية عندما لا يمكن قطعها أو حفرها بواسطة ماكينة البلدوز ذات قوة (٣٥٠) حصان , لايسمح باستعمال الحجر في التعلية الترابية بعمق (٤٠) سم عن السطح النهائي للتعلية .

ثانياً : المواد الصالحة Suitable Material

تشمل جميع أنواع التربة القابلة للحدل بموجب المواصفات لتكون أملاءات ثابتة وذات ميول جانبية مقبولة .

ثالثاً : المواد غير الصالحة Unsuitable material

تشمل المواد غير الصالحة مايلي :

- أ- التربة الحاوية على أكثر من (١٢%) من المواد العضوية وزناً .
- ب- الأغصان والجذور وجميع المواد النباتية القابلة للتحلل .
- ج- المواد سريعة الاشتعال .
- د- التربة الملحية أو الجبسية الحاوية على أكثر من (١٠%) وزناً من الأملاح القابلة للذوبان عند استعمالها في الطبقة الترابية الأخيرة التي بعمق ٣٠سم ، أو (٢٠%) عند استعمالها في بقية التعلية الترابية .
- هـ- التربة الطينية التي يتجاوز فيها حد السيولة عن (٧٠%) أو يتجاوز فيها دليل اللدونة (٤٥) .



الأعمال الترابية
(Earth Works)
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB\R5)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

رابعاً : تهيئة سطح الأرض

قبل التعلية الترابية :-

- أ- قبل المباشرة بالتعلية الترابية والاملاءات يجب قشط وتنظيف سطح الأرض ورفع المواد غير الصالحة .
- ب- حدل سطح الأرض لتصبح الكثافة الجافة للأرض الطبيعية (٨٨٪) كحد أدنى وذلك لعمق ٢٥ سم .
- ج - إذا تضمن سطح الأرض حفر وسواقي ومجاري وجب مليء تلك المنخفضات وحذلها .
- د- إذا كانت الاملاءات فوق تبليط سابق وجب تخديشها الى عمق لا يقل عن ١٥ سم وتفتيتها لكي يتم ربط وتداخل مواد الإملاء مع السطح القديم .
أما إذا كان عمق التعلية الترابية الجديدة أقل من متر واحد وجب رفع التبليط السابق كلياً وأبعاده عن الطريق .

خامساً : حدل الأعمال الترابية

- أ- لا يتم حدل مواد التعلية الترابية إلا عندما تكون نسبة الرطوبة فيها ضمن الحدود المقررة .
- ب- تقاس درجة الحدل لكل طبقة نقطتين على الأقل لكل (٢٠٠٠) متر مربع أو بتردد أكبر بموجب طلب المهندس المقيم .
- ج- يجب أن لا تقل درجة الحدل عن ٩٥٪ من الكثافة العظمى الجافة للاملاءات الترابية للحفريات الإنشائية وحفريات سواقي تصريف المياه .
- د- لا تقل درجة الحدل عن ٩٥٪ من الكثافة العظمى الجافة للطبقة الترابية الأخيرة والأكتاف التي يعمق ٣٠ سم عن السطح النهائي ولا تقل نسبة (CBR) عن ٤٪ ويجب أن لا يقل حد السيولة عن ٥٥٪ ودليل اللدونة عن ٣٠٪ .
وتعتبر التربة التي تكون كثافتها أقل من ١,٧ غم/سم^٣ غير مقبولة للاستعمال في الطبقة العليا النهائية بسمك ٣٠ سم ويجب استبداله بمواد صالحة .
- هـ- تحدل التعلية الترابية ذات الارتفاع أقل من ٢ متر (عدا الطبقة النهائية) الى نسبة ٩٤٪ من الكثافة الجافة العظمى كحد أدنى .
- و- يحدل جزء التعلية الترابية ذات الارتفاع الذي يزيد على ٢ متر الى نسبة ٩٣٪ من الكثافة الجافة العظمى كحد أدنى .



الأعمال الترابية
(Earth Works)
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB\R5)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

سادساً : الانحرافات في منسوب السطوح النهائية
تقاس الانحرافات للسطوح الترابية باستخدام مسطرة بطول ٣ م ويجب أن لا يتجاوز
قياس أعرق نقاط الانحراف عن المسطرة ما يأتي :
٣ سم للسطح النهائي
١٠ سم للميول الجانبية
٣ سم للأكتاف



تثبيت التربة النهائية وطبقات تحت الأساس والأساس بالسمنت
Soil Cement Stabilised Subgrade , SUB-Base Or Base
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB\R6E)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

أولاً : المواد Materials

تقتصر طريقة المزج في الموقع (Mix in Place) عند توفر الرمل والحصى أو مزيج الحصى والرمل في نفس الموقع . أما بالنسبة لاستعمال جهاز المزج الثابت فيجب أن تكون المواد مطابقة للمواصفات كما يأتي :

١- التربة : وتقسم الى نوعين :

١-١- التربة الغينية والطينية : يجب أن تحقق المتطلبات الآتية :

أ- الحد الأعلى للسيولة (LL) ٤٥٪

ب- الحد الأعلى لدليل اللدونة (PI) ٢٠٪

ج - قيمة (PH) للتربة لا تقل عن ١,٢ ٪

د- الحد الأعلى للأملاح القابلة للذوبان ٤٪ للكبريتات و ٨٪ للكلوريدات . إذا

كانت التربة الموقعية غير مستوفية للشرط (ج) يمكن تحسين التربة هذه

بإضافة كلوريد الكالسيوم الى حد ٢٪ من الوزن الجاف للتربة .

هـ- لا تزيد نسبة المواد الطينية الأقل نعومة من ٠,٠٠٢ مم عن ٣٥٪ .

٢-١- التربة الرملية والحصى : يجب أن تحقق المتطلبات الآتية :

أ- العابر من منخل حجم ٥٠ مم ١٠٠٪

ب- العابر من منخل ٥ مم (رقم ٤) أكثر من ٥٠٪ .

ج- العابر من منخل ٠,٤ مم (رقم ٣٦) أكثر من ١٥٪ .

د- العابر من منخل ٠,٠٧٥ مم (رقم ٢٠٠) أقل من ٥٪

هـ- الطين الأقل نعومة من ٠,٠٠٢ مم أقل من ٣٪

٢- السمنت :

يجب أن يكون السمنت المستخدم في التثبيت من النوع البورتلندي أو من المقاوم للأملاح . يكون السمنت البورتلندي العادي بموجب المواصفة (B.S 12 Part 2\1996) والمواصفة (B.S 4027 Part 2\1996) ويكون السمنت البورتلندي المقاوم للأملاح الكبريتات بموجب المواصفة (AASHTO M85-2006 type 5) يجب أن يكون السمنت عند الاستعمال انسيابياً وخالياً من الكتل ولا تزيد مدة خزنه على ٤ أشهر .

٣- الماء :

يجب أن يكون الماء المستخدم في التثبيت بالسمنت نظيفاً وخالياً من المواد الضارة



تثبيت التربة النهائية وطبقات تحت الأساس والأساس بالسمنت
Soil Cement Stabilised Subgrade , SUB-Base Or Base
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB\R6E)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

ثانياً : معادلة المزج

يجب أن تبين معادلة المزج النسب المنوية بدقة لكل من السمنت والماء المنوي استعمالهما في المزج للحصول على الخصائص المطلوبة بموجب المواصفة (AASHTO T134-2005) وكما يلي :

أ- مقاومة الانضغاط Compressive Strength (٢٥-٥٠) كغم\سم^٢ كمعدل لثلاثة نماذج بعد وضعها في مكان لا تقل نسبة الرطوبة فيه عن ٩٥% ولمدة ٧ أيام يجري الفحص بموجب (AASHTO T22\2006) .

ب- لا تزيد نسبة الانتفاخ الحجمي على ٢% ولا تزيد نسبة فقدان الوزن عن ٨% يجري الفحص بموجب (AASHTO T135\2005) .

ج- الانحرافات المسموح بها عن معادلة المزج في الموقع كما يلي :
نسبة السمنت (١- الى ٢+) % من معادلة المزج
نسبة الماء (صفر الى ٢+) % من معادلة المزج

ثالثاً : مكونات المزيج

يتم تحديد نسبة السمنت مختبرياً بحيث لا تقل مقاومة الانضغاط عن ٢٥ كغم\سم^٢ ولا يقل المعدل عن ٣٥ كغم\سم^٢ لعمر ٧ أيام . أما نسبة الرطوبة لمزيج السمنت والمادة المثبتة فيجب أن لا تقل عن النسبة المثلى ولا تزيد عن ٢% من النسبة المثلى المحددة بالفحص (B.S 1924) .

رابعاً : أسلوب التثبيت

يجب أن لا يقل سمك الطبقة المثبتة عن ٨ سم ولا يزيد على ٢٠ سم بعد الحدل ، أما إذا زاد السمك عن ٢٠ سم بعد الحدل فيمكن الإنشاء بطبقتين أو أكثر إذا كانت الطبقات المثبتة اثنتين أو أكثر فإن أسلوب المزج في الموقع لا يسمح به الا للطبقة السفلى فقط فيمكن إجراء التثبيت عندما تكون درجة الحرارة أكثر من ٤س° والجو غير ممطر .

خامساً : الحدل

بعد فرش المزيج وإعطاءه الشكل المطلوب ، يجب المباشرة بحدله فوراً ويستمر الحدل حتى يتم ضغط طبقات التربة أو تحت الأساس إلى كثافة لا تقل عن ٩٥% من الكثافة العظمى بموجب الفحص AASHTO T134-2005 ويجب إكمال الحدل خلال ساعتين .



تثبيت التربة النهائية وطبقات تحت الأساس والأساس بالسمنت
Soil Cement Stabilised Subgrade , SUB-Base Or Base
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB\R6E)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

سادساً : السمك والإنهاء

يجب أن يحقق السمك المتطلبات الآتية :

أ- لا يتجاوز الانحراف عن المنسوب المقرر للأعمال الترابية ٣ سم للسطح النهائي و ٣ سم للأكتاف و ١٠ سم للميول الجانبية وذلك بموجب الفقرة (2) R5\12 من الفصل الخامس ، كما لا يتجاوز انحراف كل من طبقة تحت الأساس وطبقة الأساس (+١٠ سم ، -٢٠ سم) وذلك بموجب الجدول R9\6 من الفصل التاسع .

ب- لا تقل الكثافة الموقعية للطبقات المحدولة عن ٩٥٪ من الكثافة العظمى وبموجب الفحص AASHTO T134-2005 .

ج- لا يزيد انحراف استوائية السطح النهائي عن ٢ سم عند الفحص بمسطرة طول ٤ م .

د- لا يزيد انحراف الميل الجانبي (Cross Fall) عن $\pm 0,5\%$.

سابعاً : المعالجة والصيانة

بعد أكمل الحدل يجب الحفاظ على التربة أو تحت الأساس أو الأساس المثبتة من الجفاف وذلك بإبقائها رطبة لمدة لا تقل عن ٣ أيام أو بتغليفها بمادة معالجة مقبولة . ولا يسمح بفتحها لحركة المرور قبل انتهاء مدة المعالجة التي لا تقل عن ٧ أيام . يجب إضافة يوم واحد الى هذه المدة عندما تنخفض درجة حرارة سطح الطبقة المثبتة الى الصفر المئوي أو دونه .



تثبيت طبقة التربة النهائية وتحت الأساس بالكلس (الجير)
Line Stabilised Sub grade or SUB- BASE
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R6F)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

أولاً : المواد

يقتصر عمل التثبيت موقِعياً فقط للاماكن التي تحتوي على نسبة عالية من التربة الطينية أو الحصى الممزوج بالطين أو الطين الغريني . ويكون التثبيت بالكلس ناجحاً في الترب الطينية والغرينية التي يزيد فيها دليل اللدونة عن ٨ . أما بالنسبة الى أسلوب الجهاز الثابت للتثبيت بالكلس فيجب أن تكون المواد مطابقة للمواصفات .

١-١- الكلس

يكون الكلس المستعمل في التثبيت أما هايدروكسيد الكالسيوم صلباً أو نورة مطفاة أو أوكسيد الكالسيوم (النورة) وكما مبين في الجدول (١) الآتي :

جدول (١) : المواصفات المطلوبة للكلس

الكلس LIME		النوع والخواص
النورة المطفأة Hydrated Lime , Ca(OH) ₂	النورة Quick Lime ,(CaO)	
لا تقل عن ٩٥%	لا تقل عن ٩٢%	- أكاسيد الكالسيوم والمغنيسيوم
لا تزيد على ٥%	لا تزيد على ٣%	- أكاسيد الكربون- في الفرن
لا تزيد على ٧%		- أو في مكان آخر

تكون خواص الكلس بموجب المواصفة AASHTO M216\2005 وتجري الفحوص بموجب AASHTO T219 \2004

٢-١- الماء

يجب أن يكون الماء نظيفاً وخالياً من المواد العضوية والمواد الضارة الأخرى ، ويفضل استعمال الماء الصالح للشرب ، يفحص الماء المشكوك به بموجب الفحص AASHTO T26-2004



تثبيت طبقة التربة النهائية وتحت الأساس بالكلس (الجير)

Lime Stabilised Sub grade or SUB- BASE

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R6F)

وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

ثانياً : مكونات المزيج

تمزج التربة الطينية مع كمية كافية من الكلس للحصول على قوة السحق (Crushing Strength) المطلوبة . تكون نسبة الكلس (٣-٨) % وتحدد النسبة مختبرياً بحيث يكون معدل مقاومة الانضغاط (Compressive Strength) لعشرة فحوص متتالية من الموقع لا تقل عن ١ نيوتن/مم^٢ (1 N/mm²) ولا تقل أكثر من نتيجتين عن هذه القيمة كما ولا تقل أي نتيجة عن (٠,٧ نيوتن/مم^٢) وذلك عندما يكون العمر (٧) أيام .

ثالثاً : الفحوص

تجري الفحوص الآتية على التربة لمعرفة مدى ملاءمتها للاستعمال في المزيج:

AASHTO T88-2004

AASHTO T89-2002& AASHTO T90-2004

B.S 1377 , Test No.11

AASHTO T99-2004

AASHTO T93

أ- فحص التدرج

ب- فحص حدود أتربرك

ج- فحص الحامضية

د- فحص الحدل

هـ- محتوى الماء الطبيعي

رابعاً : تصميم معادلة المزج

تصمم معادلة المزج مختبرياً بموجب المواصفة (AASHTO T220-2004) لتحديد الآتي :

- النسب المثالية للكلس والماء وحدود الانحرافات .
- كثافة المزيج المثبت بالكلس التي يجب أن لا تقل عن ٩٥% من الكثافة العظمى المعدلة
- نتائج فحص مقاومة الانضغاط لعمر ٧ أيام والتي يجب أن لا تقل عن (١ نيوتن / مم^٢)
- العدد الأدنى من الفحوص الواجبة التنفيذ .

خامساً : الحدل

بعد إكمال الفرش وإعطائه الشكل المطلوب يباشر بالحدل ويستمر به لحين إكمال حدل طبقة التربة النهائية أو تحت الأساس أو الأساس بصورة منتظمة ولعمق الطبقة للحصول على مالا يقل عن ٩٥% من الكثافة المعدلة بموجب الفحص AASHTO T220 -2004 . يجب أن لا تقل الكثافة الجافة للطبقات المحدولة عن ٩٥% من الكثافة المختبرية العظمى الجافة .

سادساً : السمك والإنهاء

يجب أن يكون السطح المثبت للتربة أو تحت الأساس أو الأساس وسمك الطبقة بعد انجاز الحدل خلال ١:٣٠ ساعة بعد المزج بموجب المخططات والمواصفات وضمن حدود الانحرافات الآتية:

أ- الانحراف عن المنسوب المقرر للتربة يكون (+٠٠ سم ، -٢٠ سم) لطبقة تحت الأساس

بموجب الجدول R9 \ 6

ب- لا يزيد انحراف استوائية السطح النهائي عن ٣ سم باستعمال مسطرة طول ٤ م .

ج- لا يزيد أقصى انحراف للميل الجانبي (Cross Fall) عن $\pm 0,5\%$.

تثبيت طبقة التربة النهائية أو تحت الأساس بالإسفلت
Bitumen Stabilised Sub grade or SUB -BASE
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R6G)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

أولاً : المواد

يقتصر استعمال أسلوب المزج موقِعياً فقط في الأماكن التي يتوفر فيها الرمل أو مزيج الرمل والحصى بصورة طبيعية ، أما بالنسبة لأسلوب المزج في الجهاز الثابت فيجب أن تكون المواد مطابقة للمواصفات كما يلي :

- أ- لا تزيد نسبة المواد العابرة من منخل (رقم ٢٠٠) $0,075$ مم على 30% .
ب- لا يتجاوز حد السيولة (LL) 30% .
ج- لا يزيد دليل اللدونة (PI) على 15% .

يتكون العامل المثبت من الإسفلت المخفف (Cutback Bitumen) نوع RC70 أو RC250 أو RC800 مطابقاً لمواصفات (AASHTO M81-2004) أو الإسفلت المخفف نوع MC70 , MC250, MC800 بموجب (AASHTO M82-2004) . كما يمكن استخدام المستحلب القيرى من نوع Cationic SS مطابقاً لمواصفات (AASHTO M208-2005) ، يعتمد اختيار العامل المثبت على التجارب المختبرية مع الأخذ بنظر الاعتبار نوع التربة والأحوال المناخية للموقع .

ثانياً مكونات المزيج

يتم تعيين مكونات مزيج الإسفلت والتربة مختبرياً متبعين أسلوب تعيين مقاومة الانضغاط للمزيج الإسفلتي بموجب مواصفات (AASHTO T167- 2005) بهدف الحصول على المزيج المثالي للمكونات وتحديد النسبة المئوية للمادة المثبتة وكذلك درجة حرارتها يجب أن يكون الحد الأدنى لمقدار قيمة الانضغاط ومقدار ثبات مارشال بموجب الجدول الآتي وذلك بعد المعالجة لمدة ٧ أيام .

خواص المزيج الإسفلتي

تحت الأساس SUB- BASE	التربة SUB - GRADE	الخواص
٢ نيوتن\مم ^٢ 2N\mm ²	١ نيوتن\مم ^٢ 1N\mm ²	مقاومة الانضغاط في درجة حرارة ٢٥س° Compressive Strength
٢ كيلو نيوتن 2kN	١ كيلو نيوتن 1kN	قوة ثبات مارشال في درجة حرارة ٦٠س° Marshall stability

لا يقل دليل القوة المتبقية عن 70% عند الفحص بموجب (AASHTO T165-2005)



تثبيت طبقة التربة النهائية أو تحت الأساس بالإسفلت
Bitumen Stabilised Sub grade or SUB –BASE
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R6G)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

ثالثاً : الحدل

بعد أكمل فرش المزيج وإعطائه الشكل المقرر بياشر بالحدل باستعمال الحادلات المطاطية إلى أن يتم حدل الأساس بصورة منتظمة والحصول على مقاومة الانضغاط غير المحصور المطلوبة بموجب المواصفات لتتناسب مع الإثقال المرورية المتوقعة . يمكن إزالة اثر الإطارات من السطح النهائي باستخدام حالة حديدية مزدوجة (Tandem) .

رابعاً : المعالجة

تعتمد الحاجة إلى المعالجة على نوع المادة الرابطة الإسفلتية المستخدمة ، ففي حالة الإنشاء بأسلوب المزج الموقعي وبعد عملية المزج تترك التربة المثبتة بدون حدل لفترة محددة حتى يتم تبخر المواد المتطايرة ، ان هذه التهوية قبل الحدل تزيد من الثبات وتقلل من امتصاص الماء خاصة بالنسبة للرمال الناعم عندما تكون درجة الحرارة قليلة كما ان المعالجة بعد الحدل تساعد على تبخر المواد المتطايرة ويعتمد ذلك على نوع المادة الإسفلتية الرابطة المستخدمة ، يرش سطح الطبقة النهائية بمادة البرايم كوت (Prime Coat) للتحسين ضد الخدش قبل فرش طبقات المزيج الإسفلتي أو الأكساء .

خامساً : الفحوص

تؤخذ النماذج من جهاز المزج ومن موقع العمل لتدقيق مدى مطابقة المزيج لمتطلبات معادلة المزج وكذلك تدقيق درجات الحرارة .

أ- فحوص المواد الإسفلتية الرابطة : يتم فحص الإسفلت المخفف (Cut Back Bitumen) بموجب المواصفات الآتية :

AASHTO T40-2002

AASHTO T78-2005

AASHTO T79-2004

AASHTO T72-2001

AASHTO T201-2003

AASHTO T202-2003

AASHTO T59-2001

أخذ النموذج

التقطير

درجة الاتقاد

اللزوجة Saybolt –Furol

اللزوجة Kinematic Viscosity

اللزوجة المطلقة Absolute Viscosity

المستحلب القيري نوع Cationic يفحص بموجب



تثبيت طبقة التربة النهائية أو تحت الأساس بالإسفلت
Bitumen Stabilised Sub grade or SUB –BASE
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R6G)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

ب- النمذجة

- ان تهيئة العينات الرئيسية لمزيج التربة المثبت بالإسفلت يتم بموجب المواصفات ASTM D4223 عند استخدام حبيبات التربة الناعمة والإسفلت المستحلب أو المخفف .
- ١- سيت واحد على الأقل مكون من ثلاث نماذج يجب أن تؤخذ لكل ٢٥٠٠ م^٢ مباشرة بعد انتهاء الحدل .
 - ٢- يتم إجراء الفحوصات التالية لكل ٥٠٠٠ م^٢ أو لكل يوم عمل :
- أ- تفحص مكونات المزيج بطريقة الاستخراج (Extraction) بموجب المواصفة AASHTO T164-2004
 - ب- لغرض فحوص مقاومة الانضغاط وقوة ثبات مارشال ، تؤخذ النماذج قبل الحدل .
 - ج- تفحص الطبقة المثبتة بعد إكمال الحدل لتدقيق الكثافة الموقعية والسمك بموجب المواصفة AASHTO T 191-2002 ويجب أن لا تقل الكثافة الموقعية عن ٩٥٪ من الكثافة الكلية (Bulk Density) المختبرية .
 - د- جميع الخصائص يجب أن تخضع للمتطلبات الواردة ضمن فقرة (ثانياً) (مكونات المزيج)



طبقة تحت الأساس من الرمل والحصى
SUB-BASE Course
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R6)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

أولاً : المواد

تكون المواد من مزيج الرمل والحصى المتدرج والمطابق لما يأتي:

١-١- المواد الخشنة (المتبقية على منخل رقم ١٠ (٢مم)
أ- يجب أن تكون المواد الخشنة متكونة من جزيئات صلبة ، متينة ، خالية من المواد الغريبة .

ب- لا تتجاوز نسبة التآكل ٤٥% عند فحصها بموجب (AASHTO T96-2002) .

٢-١- المواد الناعمة (العابرة من منخل ٢مم)

أ- لا تزيد نسبة المواد العضوية على ٢% عند فحصها بموجب فحص رقم ٣ من المواصفة B.S.1377-1990 ولا تزيد نسبة الكتل الطينية على ٢٥,٠% بموجب AASHTO T112-2004

ب- يجب أن تحقق المواد العابرة من منخل رقم ٤٠ (٠,٤٢٥ مم) عند تهيئتها بموجب AASHTO T146-2004 المتطلبات الآتية :

الخاصية	طريقة الفحص	الحد الأعلى	للأكتاف (الحد الأعلى)
حد السيولة LL	AASHTO T89-2002	٢٥%	٣٥%
دليل اللدونة PI	AASHTO T90-2004	٦%	(٩-٤)%

ت- يجب أن لا تزيد نسبة العابر من منخل رقم ٢٠٠ (٠,٠٧٥ مم) على ٣/٢ الجزء العابر من منخل رقم ٤٠ (٠,٤٢٥ مم) .

٣-١- الأملاح القابلة للذوبان : يجب أن لا تزيد نسبة الأملاح القابلة للذوبان على ١٠% .

٤-١- الكبريتات : يجب أن لا تزيد نسبة الكبريتات (SO₃) عن ٥% وزناً عند فحصها بموجب

فحص رقم ٥ من المواصفة B.S.1377-1990 (أي ان محتوى الجبس يساوي ١٠,٧٥%)

٥-١- التدرج : يكون تدرج المواد لما تحت الأساس بموجب الجدول (١) الآتي :



طبقة تحت الأساس من الرمل والحصى
SUB-BASE Course
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R6)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

جدول (١) : تدرج مواد طبقة تحت الأساس

النسبة المئوية للمواد العابرة (وزناً)				حجم المنخل الأمريكي	
النوع D	النوع C	النوع B	النوع A	أنج	مم
			١٠٠	٣	٧٥
		١٠٠	١٠٠-٩٥	٢	٥٠
١٠٠	١٠٠	٩٥-٧٥		١	٢٥
١٠٠-٦٠	٨٥-٥٠	٧٥-٤٠	٦٥-٣٠	٨١٣	٩,٥
٨٥-٥٠	٦٥-٣٥	٦٠-٣٠	٥٥-٢٥	رقم ٤	٤,٧٥
٧٢-٤٢	٥٢-٢٦	٤٧-٢١	٤٢-١٦	رقم ٨	٢,٣٦
٤٢-٢٣	٢٨-١٤	٢٨-١٤	١٨-٧	رقم ٥٠	٠,٣٠
٢٠-٥	١٥-٥	١٥-٥	٨-٢	رقم ٢٠٠	٠,٠٧٥

تدرج الركام المستخدم في العمل يجب إن لا يتراوح بين الحد الأدنى لمنخل والحد الأعلى للمنخل المجاور بل يجب إن يكون بتدرج متناسق

١-٦- نسبة التحمل الكاليفورني: لا تقل نسبة التحمل الكاليفورني (CBR) عن ٣٥٪ للنوع B و ٣٠٪ للنوع C و ٢٠٪ للنوع D عند كثافة قدرها ٩٥٪ من الكثافة العظمى الجافة وبموجب الفحص ASTM D1883 والفحص AASHTO T180 و ASTM D 1557

ثانياً : الحدود المناخية

يجب أن لا تفرش المواد عندما تكون درجة الحرارة منخفضة إلى ٣°س أو أقل .

ثالثاً : الفرش

يجب أن لا يزيد سمك طبقة تحت الأساس على ٢٠سم وينشأ على طبقتين أو أكثر بسمك متساوي لكل طبقة واعتماداً على حجم الحادلة المتوفرة .

رابعاً : الحدل

يجب حدل كل طبقة بحيث لا تقل كثافتها عن ٩٥٪ من الكثافة العظمى الجافة بموجب الفحص AASHTO T180-2004

خامساً : الانحراف في منسوب السطح

يجب أن يكون سطح كل طبقة من طبقات تحت الأساس صقيلاً ومنتظماً وموازيًا للسطح النهائي للطريق . ولا يزيد الانحراف عن ٢ سم عند الفحص بمسطرة طول ٤ م .



طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر وحجر المكادام المحدول بالاهتزاز
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R7)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر
أولاً : الركام

ان الركام المكون للطبقة يجب أن يكون

a. سليماً وصلداً

b. ذا ديمومة عالية

c. خالياً من المواد الرقيقة والمستطيلة والرخوة والمتآكلة أو أية مواد أخرى غير مقبولة .

ثانياً : التدرج

الفحص بموجب المواصفة AASHTO T27 -2006

النسبة المئوية العابرة وزناً	Imperial	فتحة المنخل (مم)
١٠٠	١,٥	٣٧,٥
١٠٠ - ٨٠	١	٢٥
٨٠ - ٥٠	٠,٥	١٢,٥
٦٠ - ٣٠	رقم ٤	٤,٧٥
٣٠ - ١٠	رقم ٤٠	٠,٤٢٥
١٥ - ٥*	رقم ٢٠٠	٠,٠٧٥

* (١) يجب أن لا يتجاوز الجزء العابر من منخل فتحته ٠,٠٧٥ مم أكثر من ٦٠٪ من

الجزء العابر من منخل فتحته ٠,٤٢٥ مم .

* (٢) عند استخدام حصى مكسر يجب أن تكون حدود العابر من المنخل فتحته ٠,٠٧٥ مم

٥-١٢)٪ .

ثالثاً : نسبة التكسير

يجب أن تحتوي المواد المتبقية على منخل فتحته ٤,٧٥ مم على نسبة من الركام المكسر لأكثر

من وجه واحد وبنسبة لا تقل عن ٧٥٪ وزناً .



طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر وحجر المكادام المحدول بالاهتزاز
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R7)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

رابعاً : نسبة التآكل الميكانيكي
الفحص يتم بموجب AASHTO T96-2002 يجب أن لا تتجاوز ٤٥٪

خامساً : المواد الناعمة

- المواد العابرة من منخل فتحته ٢مم يجب أن تكون من الحجر الجيري أو الحصى المكسر وخالية من المواد الطينية أو المواد الغريبة أو العضوية .
- المواد العابرة من منخل فتحته ٤٢٥ , ٠ مم والتي يتم تهيئتها بموجب المواصفة AASHTO T146-2004 وفحصها حسب ما هو ملائم أدناه يجب أن توافق ما يلي:

الحد الأعلى	مواصفة الفحص AASHTO	الفحص
٢٥٪	T89-2002	حد السيولة
٤٪	T90-2004	دليل اللدونة

سادساً : محتوى الجبس
الفحص يتم بموجب المواصفة B.S 1377 Test No.9 ويجب أن لا يزيد محتوى الجبس في الحصى المكسر بدلالة SO_3 عن ٥٪ وزناً .

سابعاً : نسبة التحمل الكاليفورني
الفحص يتم بموجب المواصفة ASTM D1883- 2005 لنسبة ٩٥٪ من الحد المعدل Modified Proctor يجب أن لا تقل قيمة المعامل عن ٨٠٪ .

ثامناً فحص الثبات Soundness Tests

الفحص يتم بموجب المواصفة AASHTO T104-2003 يجب أن لا يكون مقدار فقدان وزناً أكثر من ١٢٪ عندما يتم تعريض الركام إلى ٥ دورات مع محلول كبريتات الصوديوم ولا يزيد مقدار فقدان أيضاً عن ١٨٪ عندما يتم تعريض الركام إلى ٥ دورات مع محلول كبريتات المغنيسيوم .



طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر وحجر المكادام المحدول بالاهتزاز
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R7)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

طبقة الأساس من حجر مكادام المحدول بالاهتزاز
المتطلبات لحجر مكادام هي نفس المتطلبات للحجر والحصى المكسر مع الاختلافات المدرجة
لاحقاً :

الركام المكون لحجر مكادام

المواد المكونة لحجر مكادام يجب أن تشمل ما يلي :

أ- ركام خشن : ويتكون من الحجر الجيري المكسر أو الحصى المكسر أو أي نوع من
الركام المكسر بحيث يكون هذا الركام :

١- نظيفاً

٢- خشن الملمس

٣- ذا ديمومة عالية

٤- خالياً من قطع الركام المستطيلة والنحيفة والرخوة والمتآكلة

٥- خالياً من المواد العضوية

٦- إذا تم استخدام حصى مكسر فيجب أن لا تقل نسبة التكسير فيه عن ٧٥٪

ب- ركام ناعم : ويتكون من المواد الناتجة عن تكسير الحجر الجيري

يكون هذا الركام :

١- نظيفاً

٢- خشن الملمس

٣- ذا ديمومة عالية

٤- خالياً من الأوساخ والمواد الغريبة



طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر وحجر المكادام المحدول بالاهتزاز
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R7)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

الركام الخشن والناعم يجب أن يحقق المتطلبات التالية :

أولاً : التدرج

الفحص يتم بموجب المواصفة AASHTO T27-2006 ومطابقاً لمتطلبات الجدول لاحقاً :

النسبة المئوية العابرة وزناً		حجم المنخل (مم)
الركام الخشن	الركام الناعم	
١٠٠		٦٣
١٠٠ - ٩٠		٥٠
٧٠ - ٣٥		٣٧,٥
١٥ - صفر		٢٥
٥ - صفر		١٢,٥
	١٠٠	٩,٥
	١٠٠ - ٨٥	٤,٧٥
	٣٠ - ١٠	٠,١٥

ثانياً : فحص التآكل الميكانيكي

الفحص يتم بموجب المواصفة AASHTO T96-2002 والتآكل يجب أن لا يزيد عن ٤٥٪

ثالثاً : فحص الثبات (Soundness Test)

الفحص يتم بموجب المواصفة AASHTO T104-2003 يجب أن لا يكون مقدار فقدان وزناً أكثر من ١٢٪ عندما يتم تعريض الركام إلى ٥ دورات مع محلول كبريتات الصوديوم . ولا يزيد مقدار فقدان أيضاً عن ١٨٪ عندما يتم تعريض الركام إلى ٥ دورات مع محلول كبريتات المغنيسيوم .



طبقة البرايم القيرية

Bituminous Prime Coat

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R8A) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

أولاً : المواد الرابطة القيرية Bituminous binder

تكون مما يأتي :

١- قير مخفف متوسط الإنضاج نوع MC 30

٢- قير مخفف متوسط الإنضاج نوع MC 70

٣- قير مخفف متوسط الإنضاج نوع MC 250

وفق المواصفة AASHTO M82-2004 المعروضة في الجدول (١) في الملحق ، يتم انتاج

المواد أعلاه بمزج قير من صنف ١٠٠\٨٥ مع نפט كورا (GORA Kerosene)

ثانياً : خواص المواد الرابطة القيرية

١- خالية من الماء

٢- عدم حصول انفصال في المكونات قبل الاستعمال

ثالثاً : تجري الفحوص بموجب مواصفات AASHTO القياسية وكما يلي :

T40-2002	١- النمذجة
T55-2002	٢- محتوى الماء
T72-2001	٣- اللزوجة (سايبولت)
T78-2005	٤- التقطير
T79-2004	٥- نقطة الوميض
T49-2006	٦- الفحوصات على المتبقي بعد التقطير
T51-2006	النفاذية
T44-2003	السحب
T201-2003	الذوبان
T102-2004	٧- اللزوجة الكينماتية
	٨- التبقع

رابعاً : نسب المزج

إن المكونات التقريبية للقير المخفف هي جزء واحد من النفط الأبيض إلى واحد ونصف من الاسمنت الإسفلتي مقاسة بالحجم . كما يمكن أن تكون المواد الرابطة القيرية من المستحلب القيري موجب الشحنة Cationic Bituminous Emulsion بموجب المواصفة AASHTO M208-2005 ومن صنف CSS-I أو CSS-1h والمعروضة في الجدول رقم (٣) من الملحق .



طبقة البرايم القيرية

Bituminous Prime Coat

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R8A) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

خامساً : النمذجة والفحوص للمستحلب القيري

يتم أخذ النماذج للمستحلب القيري بموجب المواصفة AASHTO T40-2002 وتجري الفحوص وفق المواصفة AASHTO T59-2001 وكذلك AASHTO M208-2005

سادساً : الكميات المستعملة

كمية المواد المستعملة يجب أن ترش بمعدل لا يقل عن ٠,٥ لترام^٢ ولا يزيد على ١,٢ لترام^٢ من طبقة الأساس ، ان الكميات الحقيقية المستعملة يمكن ان تتغير لتناسب حالات الموقع ويجري إقرار ذلك من قبل ممثل المهندس المقيم ، أن المستحلب القيري موجب الشحنة يجب أن يستعمل بحيث يؤمن وجود قير فوق سطح طبقة الأساس بما لا يقل عن ٠,٦٠ لترام^٢ ولا يزيد عن ١,٢٠ لترام^٢ .

سابعاً : محددات الطقس

عند فرش طبقة البرايم يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار ما يلي :

- ١- لا يمكن وضع طبقة البرايم القيرية الا عندما يكون السطح جافاً أو يحتوي على رطوبة قليلة بحيث يضمن توزيع منتظم واختراق (تغلغل) داخل الطبقة .
- ٢- لا يمكن وضع طبقة البرايم اذا كانت درجة حرارة الجو أقل من ١٥°س

ثامناً : تهيئة السطح

- ١- يتم إزالة كافة الأوساخ والمواد العالقة والغبار من على السطح قبل وضع طبقة البرايم باستخدام الهواء المضغوط والمكانس التي تعمل بطاقة المكانس واليدوية أيضاً .
- ٢- اذا كان السطح جافاً بشكل كبير أو يحمل غباراً فيجب رش كمية قليلة من الماء على السطح ثم يمكن بعد ذلك وضع الطبقة القيرية ولكن ليس قبل اختفاء (تبخر) هذا الماء من على السطح .

تاسعاً : وضع المواد الرابطة القيرية

- ١- بعد فرش طبقة البرايم القيرية يتم ترك السطح بدون تأثيرات خارجية لفترة من الزمن لغرض الانضاج لا تقل عن ٢٤ ساعة .
- ٢- يمكن زيادة هذه الفترة لضمان الاختراق داخل طبقة الأساس وتهوية المواد المتطايرة من طبقة البرايم .
- ٣- في المناطق التي وضع عليها مواد رابطة قيرية فائضة عن الحاجة ، يتم فرش رمل نظيف على تلك البقع لغرض تنشيف السطح .

عاشراً : صيانة السطح المفروش

يتم صيانة السطح الذي وضع عليه طبقة البرايم قبل وضع طبقة الخرسانة الإسفلتية التالية فوقه .



طبقة التآكل القيرية

Bituminous Tack Coat

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R8B) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

أولاً : المواد الرابطة القيرية

تتكون المواد الرابطة القيرية مما يأتي :

a. قير مخفف سريع الإنضاج نوع RC70

b. قير مخفف سريع الإنضاج نوع RC250

ووفق المواصفة (AASHTO M81-2004) المعروضة في جدول (٢) من الملحق ويتم إنتاج المواد أعلاه بمزج قير من صنف ١٠٠\٨٥ مع البنزين Motor Spirit –Cora Standard

ثانياً : خواص المواد الرابطة القيرية

١- خالية من الماء

٢- عدم حصول انفصال في المكونات قبل الاستعمال

ثالثاً : الفحوص

تجري الفحوص بموجب مواصفات AASHTO القياسية وكما يلي :

T40-2002	١ - النمذجة
T55-2002	٢- محتوى الماء
T72-2001	٣- اللزوجة(سايبولت)
T78-2005	٤- التقطير
T79-2004	٥- نقطة الوميض
	٦- الفحوصات على المتبقي بعد التقطير
T49-2006	النفاذية
T51-2006	السحب
T44-2003	الذوبان
T201-2003	٧- اللزوجة الكينماتية
T102-2004	٨- فحص التبقع

رابعاً : نسبة المزج

ان المكونات التقريبية للقير المخفف هي جزء واحد من البنزين إلى جزئين من الاسمنت الإسفلتي مقاسة بالحجم . كما يمكن ان تكون المواد الرابطة القيرية من المستحلب القيري موجب الشحنة Cationic Bituminous Emulsion وبموجب المواصفة AASHTO M208-2005 ومن صنف CSS-1h أو CSS-1 المعروضة في جدول (٣) من الملحق .



طبقة التاك القيرية

Bituminous Tack Coat

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R8B) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

خامساً : النمذجة والفحوص للمستحلب القيري

يتم أخذ النماذج للمستحلب القيري بموجب المواصفة AASHTO T40-2002 وتجري الفحوص وفق المواصفة AASHTO M208-2005 و AASHTO T59-2001

سادساً : الكميات المستعملة

كمية المواد المستعملة يجب أن ترش بمعدل لا يقل عن ٠,١٥ لترام^٢ ولا يزيد عن ٠,٥ لترام^٢ من السطح ويمكن ان تتغير الكميات المستعملة لتناسب حالة الموقع ان المستحلب القيري موجب الشحنة يجب أن يستعمل بحيث يؤمن وجود قير فوق سطح الطبقة بما لا يقل عن ٠,١ لترام^٢ ولا يزيد عن ٠,٣٥ لترام^٢.

سابعاً : محددات الطقس

عند فرش طبقة التاك يجب الأخذ بنظر الاعتبار مايلي :-
a. لا يمكن وضع طبقة التاك القيرية على سطح الطبقة الرابطة أو الأساس إلا إذا كان السطح جافاً وخالياً من الغبار .
b. لا يمكن وضع طبقة التاك إذا كانت درجة حرارة الجو أقل من ١٥ س° .

ثامناً : تهيئة السطح

يجب إزالة كافة الأوساخ والمواد العالقة والغبار من على السطح قبل وضع طبقة التاك باستخدام المنافخ والمكانس التي تعمل بطاقة المكانس واليدوية أيضا .

تاسعاً : وضع المواد الرابطة القيرية

- ١- مباشرة بعد تهيئة السطح يتم وضع طبقة المواد الرابطة القيرية باستخدام المرشات اليدوية بدرجة حرارة ٦٥-٨٥ س° وبالضغط والكمية المناسبة بحيث يضمن توزيع المواد الرابطة على السطح بشكل منتظم ومتجانس .
- ٢- يجب وضع طبقة التاك على مسافات صغيرة على الطبقة الرابطة أو السطحية بفترة لا تزيد عن ساعتين قبل فرش الخرسانة الإسفلتية .
- ٣- يجب التأكد من تبخر المادة المذيبة قبل فرش طبقة الخرسانة الإسفلتية فوق المادة اللاصقة .
- ٤- المحافظة على السطح المعامل بطبقة التاك في حالة جيدة لحين وضع طبقة الخرسانة الإسفلتية وعدم السماح بحركة مرور وسائط النقل عليه قبل فرش طبقة الخرسانة الإسفلتية .



التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة

Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB IR9) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

أولاً المواد

١-١- الركام : يكون الركام من نوعية متجانسة مكسر إلى الحجم المطلوب وتكون مواده بالخواص التالية :

(١) سليمة ، (٢) صلبة ، (٣) ذا ديمومة ، (٤) نظيفة ، (٥) خالية من كرات طينية ومن مواد الركام المغلف بالطين والجبس ، (٦) خالية من المواد العضوية ومن أية مواد ضارة أخرى، وتخضع للمتطلبات الواردة في الجدول (١).

جدول (١) : متطلبات الركام

الفحص حسب المواصفة AASHTO T96-2002 للطبقة السطحية ٣٠ حد أعلى للطبقة الرابطة ٣٥ حد أعلى لطبقة الأساس ٤٠ حد أعلى	النسبة المئوية للتآكل الميكانيكي للركام ذو مقاس الأكبر من ٢,٣٦ ملم
الفحص حسب المواصفة AASHTO T90-2004 و AASHTO T89-2002 ومهيأ بموجب AASHTO T146-2004 ٤ حد أعلى	معامل اللدونة
الفحص بموجب AASHTO T112 لا تزيد على ٣٪ وزناً	المواد الضارة

٢-١- الركام الخشن : هو الركام المتبقي على منخل حجم ٤,٧٥ مم ويتكون من الحجر أو الحصى المكسر ويستخدم للطبقة الرابطة أو السطحية أو من الحجر أو الحصى الغير المكسر أو المركب من الاثنين معاً للطبقة الأساس وتدرج معين بحيث عندما تمرزج مع أجزاء الركام المطلوبة الأخرى والمادة الملائمة بنسب ملائمة ينتج مزيج مطابق للتدرج المحدد في الجدول رقم (٥) ويخضع للمتطلبات الواردة في الجدول رقم (٢).

جدول (٢) : متطلبات الركام الخشن

يجب أن يكون ٩٠٪ على الأقل من المواد المتبقية على المنخل حجم ٤,٧٥ مم من النوع المكسر بحيث ان كل قطعة ركام تحتوي على وجه واحد مكسر على الأقل .	درجة التكسير
الفحص حسب المواصفة ASTM D4791-2005 يجب أن لا تزيد نسبة الجزيئات المسطحة والمستطالة عن ١٠٪ بنسبة (٥) إلى (١) للبعد الكبير إلى البعد الصغير	معامل الاستطالة والتسطح
الفحص بموجب المواصفة ASTM C88-1999 الركام الخشن عندما يخضع إلى (٥) دورات في فحص (التآكل الكيماوي) يجب أن لا يكون الوزن المفقود أكثر من ١٢٪ عند استخدام كبريتات الصوديوم أو ١٨٪ عند استخدام كبريتات المغنيسيوم	تآكل كيميائي Soundness test
الفحص حسب المواصفة AASHTO T 182-2002 أو المواصفة ASTM D1664 تكون القيمة أكبر من ٩٥٪	التغطية والتفتيش



التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة

Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R9) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

٣-١- الركام الناعم : هو الجزء العابر من منخل حجم (٤,٧٥ مم) ويجب أن يكون :
(١) نظيفاً ، (٢) خشن الملمس ، (٣) ذا أركان حادة ، (٤) ذا ديمومة ، (٥) صلباً (٦)
خالياً من المواد العضوية أو المواد الغريبة الضارة ، (٧) عندما يفحص بموجب
AASHTO T176 يجب أن يكون مكافئ الرمل لا يقل عن (٤٥٪) ، (٨) في الطبقة
السطحية والرابطة يجب أن لا يزيد الرمل الطبيعي المستخدم عن ٢٥٪ من الأجزاء
الناعمة المارة من منخل (٢,٣٦ ملم) .

٤-١- المادة المالئة : تتكون من أية مادة من المواد التالية

(١) الحجر الجيري أو أي غبار حجر

(٢) سمنت بورتلاند

(٣) نورة مطفأة أو أية مادة خاملة

الخواص (١) نظيفة ، (٢) خالية من تكتل للأجزاء الناعمة ، (٣) جافة وتخضع لمتطلبات
التدرج في جدول (٣) ، (٤) كمية المادة المالئة يجب أن تكون الكمية الضرورية لتكملة
متطلبات التدرج في الخلطة المفترضة .

جدول (٣) : متطلبات المادة المالئة

٤ حد أعلى ، الفحص حسب المواصفة AASHTO T90-2004		معامل اللدونة
النسبة المئوية العابرة وزناً	حجم المنخل مم	التدرج
١٠٠	٠,٦٠٠	
١٠٠ - ٩٥	٠,٣٠٠	
١٠٠ - ٧٠	٠,٠٧٥	



التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة

Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R9) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

٥-١- السمنت الإسفلتي : يجب أن يكون متجانساً ، خالياً من الماء ، لا يرغو عند التسخين بدرجة حرارة ١٨٠س° مطابقاً للجداول (٤ ، ٥) ويكون ناتج من تكرير النفط الخام

جدول رقم (٤) متطلبات الإسفلت السمنتي المصنف حسب اللزوجة

صنف اللزوجة			الخاصية
AC-20	AC-30	AC-40	
٤٠٠±٢٠٠٠	٦٠٠±٣٠٠٠	٨٠٠±٤٠٠٠	اللزوجة في ٦٠س° (بوز)
٣٠٠	٣٥٠	٤٠٠	-اللزوجة في ١٣٥س° ، سنتي ستوك (حد أدنى)
٦٠	٥٠	٤٠	- الاختراق (١٠/١) ملم عند ٢٥س° ، ١٠٠غم ، ٥ثا
٢٣٢	٢٣٢	٢٣٢	(حد أدنى) - درجة الاتقاد ، COC ، س° (حد أدنى)
٩٩	٩٩	٩٩	- الذوبان في محلول ترائي كلورو أثيلين % (حد أدنى)
			الفحص على المتبقي من فحص الصفيحة الرقيقة (بالفرن)
١٠٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٠٠٠	- اللزوجة في ٦٠س° ، بوز (حد أعلى)
٥٠	٤٠	٢٥	- الاستطالة (سم) عند ٢٥س° ، ٥سم دقيقة (حد أدنى)

جدول رقم (٥) متطلبات الإسفلت السمنتي المصنف حسب الاختراق

صنف الاختراق			الخاصية
٧٠-٦٠	٦٠-٥٠	٥٠-٤٠	
٧٠-٦٠	٦٠-٥٠	٥٠-٤٠	١- الاختراق (١٠/١) ملم عند ٢٥س° ، ١٠٠غم ، ٥ثا
١٠٠<	١٠٠<	١٠٠<	٢- الاستطالة في درجة ٢٥س° ، ٥سم دقيقة (سم)
٢٣٢<	٢٣٢<	٢٣٢<	٣- درجة الاتقاد ، س°
٩٩<	٩٩<	٩٩<	٤- الذوبان في محلول ترائي كلورو أثيلين (%)
			٥- المتبقي من فحص الصفيحة الرقيقة في الفرن
٥٥<	٥٣<	٥٥<	- الاختراق المتبقي (% من الأصل)
٥٠<	٤٠<	٢٥<	- الاستطالة في درجة ٢٥س° ، ٥سم دقيقة (سم)

٦-١- المضافات : يمكن استعمال النورة المطفأة أو أية مواد كيميائية مضافة (مثبتة علمياً) كمادة مانعة للتقشر

النورة المطفأة : يجب أن تكون مطابقة للمواصفة AASHTO M 216-2005 الاستعمال :

- ١- تضاف بشكل جاف بنسبة ١,٥ % من وزن الركام
- ٢- النظام الذي يضيف النورة المطفأة الى الركام في معمل الإسفلت يجب أن يضمن حصول خبط متجانس بحيث لا تضاف كميات كبيرة أو متقطعة



التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة
Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R9) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و٢٠٠٣

ثانياً : تركيب المزيج

١-٢- مكونات المزيج: يتكون المزيج من (الركام الخشن- الركام الناعم- المادة المالئة - الاسمنت الإسفلتي - المواد المضافة).

٢-٢- التدرج : يكون المزيج مطابقاً للجدول لاحقاً بحيث لا يتذبذب تدرج الركام على الحد الأدنى لمنخل معين وعلى الحد الأعلى للمنخل التالي.

جدول (٦) : متطلبات تدرج مزيج الركام

III B	III A	II	I	صنف الخرسانة الإسفلتية
الطبقة السطحية	الطبقة الرابطة	طبقة الأساس	طبقة الأساس	استعمال الخلطة
% نسبة العابر بالنسبة للوزن الكلي للركام + المادة المالئة				حجم المنخل أنج مم
			١٠٠	١,٥ ٣٧,٥
		١٠٠	١٠٠-٩٠	١ ٢٥
	١٠٠	١٠٠-٩٠	٩٠-٧٦	٤١٣ ١٩
١٠٠	١٠٠-٩٠	٩٠-٧٠	٨٠-٥٦	٢١١ ١٢,٥
١٠٠-٩٠	٩٠-٧٦	٨٠-٥٦	٧٤-٤٨	٨١٣ ٩,٥
٨٥-٥٥	٧٤-٤٤	٦٥-٣٥	٥٩-٢٩	رقم ٤ ٤,٧٥
٦٧-٣٢	٥٨-٢٨	٤٩-٢٣	٤٥-١٩	رقم ٨ ٢,٣٦
٢٣-٧	٢١-٥	١٩-٥	١٧-٥	رقم ٥٠ ٠,٣
١٠-٤	١٠-٤	٩-٣	٨-٢	رقم ٢٠٠ ٠,٠٧٥
٦-٤	٦-٤	٦-٤	٥,٥-٣	الاسمنت الإسفلتي % (من الوزن الكلي)



التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة

Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB 1R9) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و٢٠٠٣

ثالثاً : معادلة المزج (J.M.F) Job Mix Formula

١-٣ - التغيرات المسموحة في المعادلة : التغيرات المسموحة في المعادلة تكون حسب الجدول (٧) :

جدول (٧) : التغيرات المسموحة في معادلة المزج

التغيرات %	حجم الركام أو مكونات الخليط
$\pm 6\%$	الركام العابر من منخل ٤,٧٥ مم أو أكبر
$\pm 4\%$	الركام العابر من منخل ٢,٣٦ ملم - ٠,٣ ملم
$\pm 2\%$	المادة المالئة العابرة من منخل ٠,٠٧٥ ملم (رقم ٢٠٠)
$\pm 0,3\%$	نسبة الإسفلت
$\pm 15^\circ$	درجة حرارة المزج

٢-٣ - فحص الخلطة الإسفلتية بموجب معادلة المزج : الخلطة الإسفلتية يجب أن تطابق الخصائص الموجودة في الجدول (٨) عندما يتم رصها بـ ٧٥ ضربة على كل وجه باستخدام مطرقة مارشال القياسية .

جدول (٨) : خصائص الخلطة الإسفلتية

الخاصية	طبقة الأساس	الطبقة الرابطة	الطبقة السطحية
المقاومة ضد الزحف اللدن (ASTM D1559) ٧٥ ضربة لكل وجه - قوة ثبات مارشال (KN) (حد أدنى) - زحف مارشال (مم)	٥ ٤-٢	٧ ٤-٢	٨ ٤-٢
نسبة الفراغات في نماذج مارشال %	٦-٣	٥-٣	٥-٣
نسبة الفراغات في الركام المعدني % (حد أدنى)	١٢	١٣	١٤
الضغط في حالة الغمر في الماء بموجب (ASTM D 1075 \2000) - دليل القوة المتبقية % (حد أدنى)	٧٠	٧٠	٧٠



التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة

Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R9) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و٢٠٠٣

رابعاً : المعدات المستخدمة

٤-١- المعدات بشكل عام : يجب أن تكون كافة المعدات والمكانن المستخدمة في انجاز العمل أما جديدة أو مستعملة وبحالة جيدة .

٤-٢- معمل مزج الإسفلت Asphalt Mixing Plant : يجب أن يطابق معمل المزج للمواصفتين ASTM D995, ASTM D290 وينتج مزيج إسفلتي ضمن معادلة المزج ويكون إما من النوع الوزني أو من النوع الحجمي ذي المزج المستمر .

٤-٣- معدات الحدل Compaction Equipment : يتم استخدام الحالات التالية :

١- حادلات ذات الإطارات الفولاذية الملساء (Smooth- Steel Wheeled Rollers)

٢- الحادلات ذات الإطارات المطاطية المزدوجة

(Multi-Wheeled Pneumatic Tyred Rollers)

٣- الحادلات الهزازة Vibrating Rollers

خامساً - تهيئة سطح التبليط

٥-١- التهيئة : قبل وضع طبقة الإسفلت على السطح المراد تبليطه يجب أن يكون استوائه عند فحصه بمسطرة بطول ٤ م يطابق الجدول لاحقاً :

الطبقة	أقصى فرق في الاستواء
السطحية	٦ ملم
الرابطة	١٠ ملم

٥-٢- حالات أخرى : في حالة وجود مناطق موضعية غير منتظمة (مستوية) بفرق استواء أكثر من ٢٠ ملم يتم وضع مزيج من الخرسانة الإسفلتية في تلك المناطق وبعد الحدل يتم فحص السطح بواسطة المسطرة (٤ م) بحيث يطابق الجدول السابق الذكر .

٥-٣- السطوح الخرسانية : عند أكساء سطح خرساني يتم ملئ مفاصل التمدد والشقوق فيه باستخدام مركب إسفلتي خاص بمليء المفاصل . والذي يجب أن

يطابق المواصفة B.S.2499 Class A , Grade I and II



التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB\ R9) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

سادساً : الفرش والإنهاء
درجة حرارة المزيج الإسفلتي : درجة حرارة المزيج الإسفلتي عند وضعه في الفارشة يجب أن تكون وفق الجدول لاحقاً

درجة الحرارة	الطبقة
١٣٠ س° (حد أدنى)	السطحية
١٢٠ س° (حد أدنى)	الرابطة والأساس

سابعاً – الحدل الموقعي
١-٧- نوع الحادلة : يتم حدل كل من الرابطة والسطحية باستخدام حادلات من النوع الموجود في الجدول لاحقاً :

الوزن	نوع الحادلة	عرض الاسطوانة
٨٠٠٠-١٠٠٠٠ كغم	حادلات فولاذية Smooth Steel Wheeled Roller	لا يقل عن ٤٥ سم
٨٠٠٠-١٠٠٠٠ كغم	Multi- Wheeled Pneumatic-Tyred Roller	-

على أن يتم حدل الوجه النهائي للتبليط بواسطة حادلات فولاذية Smooth Steel Wheeled Roller

٢-٧- درجة الحرارة : لا يسمح للحادلة بالتوقف أو المرور على سطح التبليط التي درجة حرارته ما زالت أكثر عن ٧٠ س°

٣-٧- فحص نسبة الحدل : يتم قياس كثافة التبليط الإسفلتي بواسطة :

١- قياس كثافة اللباب المأخوذ من الخرسانة الإسفلتية للتبليط وحسب المواصفة AASHTO T166-2005

٢- الطريقة النووية وحسب ASTM D2950-2005
ويتم مقارنة هذه الكثافة مع الكثافة المختبرية لنماذج مارشال محضرة بواسطة دق كل وجه من قالب مارشال ٧٥ طرقة وحسب مايلي :

نوع العمل	نسبة الحدل
١- للطرق الاعتيادية	< ٩٧ %
٢- لطرق المرور السريع والجسور ومقترباتهم على مسافة ٢٠٠ م من كل جهة	< ٩٨ %



التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB\ R9) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و٢٠٠٣

ثامناً – محددات الطقس Weather Limitations

حالة السطح ودرجة حرارة الهواء :

أ – يتم توقف فرش طبقات التبليط بالخرسانة الإسفلتية في الحالات التالية :-

١- وجود مياه متجمعة فوق السطح

٢- السطح متجمد

٣- السطح مغطى بالجليد او الثلج

٤- درجة حرارة الهواء (٥ س°) وتميل الى الانخفاض

٥- يكون الجو رطباً ويهدد بالاستمرار بذلك لفترة طويلة

ب – يتم الاستمرار بفرش طبقات التبليط بالخرسانة الإسفلتية عندما تكون درجة حرارة الهواء

(٥ س°) وتميل الى الصعود

ج- عند هبوط درجة حرارة الهواء عن (١٥ س°) يجب اتخاذ إجراءات مناسبة للحفاظ على

درجة حرارة مزيج الخرسانة الإسفلتية ابتداءً من نقلها من معمل الإسفلت ولحين فرشها على

سطح الطريق بحيث تكون درجة حرارة المزيج الإسفلتي ثلاثم عملية الحدل.

تاسعاً – نعومة سطح التبليط .

بعد إكمال الحدل النهائي للتبليط يجب أن يكون سطح التبليط ناعماً وان أية تغيرات في

السطح تزيد عن الحدود المسموح بها وتؤدي إلى تجمع المياه يجب أن تـزال وتفرش

طبقة تبليط جديدة محلها على حساب المقاول الحد الأعلى المسموح به لتغاير المقطع

العرض (± ٠,٤) %



التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB\ R9) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و٢٠٠٣

عاشراً – سمك طبقات التبليط

يجب اتخاذ الإجراءات التالية في حالة وجود نقص في سمك التبليط وكالتالي :

الإجراءات	النقص في السمك
مقبول	أقل من ٣ مم
غير مقبول (بشكل عام)	أكثر من ٣ مم
يمكن قبوله مع خصم سعر	٣ - ١٠ مم
يتم استبدال الطبقة	أكثر من ١٠ مم

حادي عشر – حالة سطح التبليط

يجب أن يتصف سطح التبليط بالخصائص التالية :-

- ١- متجانس وخشن الملمس
- ٢- غير منفذ للماء
- ٣- المفاصل محدولة بشكل جيد واتصالها بالتبليط القديم يجب أن يكون بشكل جيد أيضا
- ٤- لا يحوي السطح على نرف إسفلتي
- ٥- سطح التبليط يكون مستقراً وخالياً من الأخاديد والفطور والتفتت

ثاني عشر – استوائية سطح التبليط

عمق التبليط : العمق العمودي للتبليط بين أي سطحين للتبليط يجب أن يخضع للجدول التالي

الطبقة	التفاوت المسموح به
السطحية	± 4 مم
الرابطة	± 6 مم
الأساس	$+ 8 - 20$ مم
تحت الأساس	$+ 10 - 20$ مم



التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB\ R9) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

ثالث عشر - انتظام سطح التبليط

١٣-١- أن انتظام سطح التبليط بالاتجاه الطولي للطبقة السطحية والرابطة يجب أن يكون خاضعاً للجدول التالي ولمسافة ٣٠٠ م

الانتظامية*	٥,٩-٤ ملم	١٠-٦ ملم
الطبقة		
الطبقة السطحية	٢٠	٢
الطبقة الرابطة والأساس	٤٠	٣

* المقصود بعدم الانتظامية هو التغير في مستوى سطح التبليط مقاساً بواسطة مسطرة مستقيمة الحافة والمتدرجة على عجلات. أن عدم الانتظامية التي تزيد عن ١٠ مم لا يسمح بها.

١٣-٢- انتظام تناسق السطح بالاتجاه العرضي : يقاس انتظام السطح بالاتجاه العرضي بواسطة مسطرة بطول ٤ م بشكل عمودي على الخط الوسطي للطريق. ويجب أن لا يزيد أقصى تغير لسطح التبليط تحت حافة المسطرة على ٣ مم.



التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB\ R9) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

رابع عشر - النمذجة

المواصفة	الفقرة
وتكون حسب المواصفة AASHTO T168-2003 بحيث تطابق النتائج معادلة المزج	النمذجة في المعمل
عدد النماذج تكون نموذج واحد من المعمل الواحد في اليوم الواحد كحد أدنى	العدد
ويكون حسب المواصفة AASHTO T168-2003	النمذجة في الطريق
عدد النماذج هو اثنان لكل يوم عمل كحد أدنى. حجم كل نموذج يكون محددًا بمساحة ٣٠ سم × ٣٠ سم أي (٩٠٠ سم ^٢) كحد أدنى ويؤخذ بعد الفارشة. أما في حالة أخذ لباب اسطواني فيجب أن يكون طول القطر الأدنى هو ١٠ سم ويجب أن لا يقل عدد اللباب عن اثنين للكيلومتر الواحد من الطريق ويؤخذ معدل السمك للكيلومتر الواحد لغرض قياس سمك التبليط	العدد والحجم
يجب عدم تأخير فحص النماذج وذلك لتأثير خواص المزيج الإسفلتي لدى حفظه لفترة طويلة	العمر



ملحق الفصل (٣) أعمال الطرق

المواصفة

AASHTO M82-2004
AASHTO M81-2004
AASHTO M208-2005

العنوان

Cut Back Asphalt(Medium-Curing Type)
Cut Back Asphalt(Rapid-Curing Type)
Cationic Emulsified Asphalt



جدول (١) : متطلبات أصناف مادة البرايم كوت القيرية بموجب المواصفة الأمريكية (AASHTO M 82-2004)

TABLE 1

	Mc-30		Mc-70		MC-250		MC-800		MC-3000	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Kinematic Viscosity at 60c (140F) (See Note 1) centistokes	30	60	70	140	250	500	800	1600	3000	6000
Flash Point (Tag , open-cup), Degrees C (F)	38 (100)	...	38 (100)	...	66 (150)	...	66 (150)	...	66 (150)	...
Water , Percent	...	0.2	...	0.2	...	0.2	...	0.2	...	0.2
Distillation test :										
Distillate Percentage by volume of total distillate to 360 C(680 F)										
to 225 C (437 F)	...	25	0	20	0	10
to 260 C (500 F)	40	70	20	60	15	55	0	35	0	15
to 315 C (600F)	75	93	65	90	60	87	45	80	15	75
Residue from distillation to 360 C (680 F) volume percentage of										
Sample by difference	50	...	55	...	67	...	75	...	80	...
Test on residue from distillation :										
Absolute viscosity at 60 C (140 F) (See Note 4) poises	300	1200	300	1200	300	1200	300	1200	300	1200
Ductility , 5 cm/cm. ,cm (See Note 2)	100	...	100	...	100	...	100	...	100	...
Solubility in Trichlorethylene , Percent	99.0	...	99.0	...	99.0	...	99.0	...	99.0	...
Spot test (See Note 3) with :										
Standard naphtha	Negative for all grades									
Naphtha – xylene solvent - Percent xylene	Negative for all grades									
Heptane – xylene solvent , - percent xylene	Negative for all grades									

NOTE 1 . As an alternate , Saybolt – Furol viscosities may be specified as follows :

Grade MC-70 – Furol viscosity at 50 C (122 F) – 60 to 120 sec .

Grade MC-30 – Furol viscosity at 25 C (77 F) – 75 to 150 sec .

Grade MC-250 – Furol viscosity at 60 C (140 F) – 125 to 250 sec .

Grade MC-800 – Furol viscosity at 82.2 C (180 F) – 100 to 200 sec .

Grade MC-3000 – Furol viscosity at 82.2 C (180 F) – 300 to 600 sec .

NOTE 2 . If the ductility at 25 C (77F) is less than 100 , the material will be acceptable if its ductility at 15.5 C (60F) is more than 100 .

NOTE 3 . The use of the spot test is optional . When specified , the Engineer shall indicate whether the standard naphtha solvent , the naphtha xylene solvent or the heptane xylene solvent will be used in determining compliance with the requirement , and also , in the case of the xylene solvents , the percentage of xylene to be used .

NOTE 4 . In lieu of viscosity of the residue , the specifying agency , at its option , can specify penetration 100 g ; 5g at 25 C(77F) of 120 to 250 for Grades MC-30 ,MC – 70 , MC-250 , MC-800 , and MC-3000 , However , in no case will both be required .



جدول (٢) : متطلبات أصناف مادة التاك كوت القيرية بموجب المواصفة الأمريكية (AASHTO M 81-2004)

TABLE 2

	Rc-70		RC-250		RC-800		RC-3000	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Kinematic Viscosity at 60 (140F) (See Note 1) centistokes	70	140	250	500	800	1600	3000	6000
Flash Point (Tag , open-cup), Degrees C (F)	27 (80)	...	27 (80)	...	27 (80)	...
Water , Percent	...	0.2	...	0.2	...	0.2	...	0.2
Distillation test :								
Distillate , Percentage by volume of total distillate to 360 C (680 F)								
to 190 C (374 F)	10
to 225 C (437 F)	50	...	35	...	15
to 260 C (500 F)	70	...	60	...	45	...	25	...
to 315 C (600F)	85	...	80	...	75	...	70	...
Residue from distillation to 360 C (680 F) volume percentage of Sample by difference	55	...	65	...	75	...	80	...
Test on residue from distillation :								
Absolute viscosity at 60 C (140 F) (See Note 3) poises	600	2400	600	2400	600	2400	600	2400
Ductility , 5 cm\min. at 25 C (77 F) cm	100	...	100	...	100	...	100	...
Solubility in Trichlorethylene , Percent	99.0	...	99.0	...	99.0	...	99.0	...
Spot test (See Note 2) with :								
Standard naphtha								Negative for all grades
Naphtha – xylene solvent - Percent xylene								Negative for all grades
Heptane – xylene solvent , - percent xylene								Negative for all grades

NOTE 1 , As an alternate , Saybolt – Furol viscosities may be specified as follows :

Grade RC-70 – Furol viscosity at 50 C (122 F) – 60 t0 120 sec .

Grade RC-250 – Furol viscosity at 60 C (140 F) – 125 t0 250 sec .

Grade RC-800 – Furol viscosity at 82.2 C (180 F) – 100 t0 200 sec .

Grade RC-3000 – Furol viscosity at 82.2 C (180 F) – 300 t0 600 sec .

NOTE 2 . The use of the spot test is optional . When specified , the Engineer shall indicate whether the standard naphtha solvent , the naphtha xylene solvent or the heptane xylene solvent will be used in determining compliance with the requirement , and also , in the case of the xylene solvents , the percentage of xylene to be used .

NOTE 3 . In lieu of viscosity of the residue , the specifying agency , at its option , can specify penetration at 100 g ; 5s at 25 C(77F) of 80-120 for Grades RC-70 , RC-250 , RC-800 , and RC-3000 , However , in no case will both be required .



جدول (٣) : متطلبات أصناف مادة المستحلب الإسفلتي بموجب المواصفة الأمريكية (AASHTO M 208-2005)

TABLE 3

Type Grade	Rapid-Setting		Medium-Setting				Slow-Setting				Quick-Setting			
	CRS-1		CRS-2		CMS-2		CMS-2h		CSS-1		CSS-1h		COS-1h	
	Min	Max	Min	Mix	Min	Max	Min	Mix	Min	Max	Min	Mix	Min	Max
Test on emulsion														
Viscosity, Saybolt Fural at 25°C (77°F), S									20	100	20	100	20	100
Viscosity, Saybolt Fural at 50°C (122°F), S	20	100	100	400	50	450	50	450						
Storage stability test, 24 h, percent ^b		1		1		1		1		1		1		
Demulsibility, 35 ml, 0,8 percent														
Sodium dioctyl 1 sulfosucianate, percent	40		40											
Coating, ability and water resistance														
Coating, dry aggregate					good		good							
Coating, after spraying					fair		fair							
Coating, wet aggregate					fair		fair							
Coating, after spraying					fair		fair							
Particle charge test	positive		positive		positive		positive		positive		positive		positive	
Sieve test, percent ^b		0.10		0.10		0.10		0.10		0.10		0.10		0.10
Cement mixing test, percent									2.0		2.0			
Distillation:														
Oil distillate, by volume of emulsion, Percent		3		3		12		12						
Residue, Percent	60		65		65		65		57		57		57	
Tests on residue from distillation test:														
Penetration, 25°C (77°F), 100 g, 5,	100	250	100	250	100	250	40	90	100	250	40	90	40	90
Ductility, 25°C (77°F), 5cm/min, cm	40		40		40		40		40		40		40	
Solubility in trichloroethylene, percent	97.5		97.5		97.5		97.5		97.5		97.5		97.5	

a Refer to R 5 for typical applications .

b This test requirement on representative samples may be waived if successful application of the material has been achieved in the field



الفصل (١٤) الخصائص الهندسية للتربة (الجيو تكنيك)

Contents

- Soil Particle Size Limits
- Specific Gravity of Some Soils
- Typical Void Ratio , Moisture Content and Dry Unit Weight for Some Soils
- Denseness of a Granular Soil
- Typical Liquid & Plastic Limits for Clay Minerals
- Unified Soil Classification System (USCS)
- Hydraulic conductivity for Various Soils
- Consistency of Clay
- Correction for Standard Penetration Number ,N
- Relation between the Corrected N-Values and the Relative Density in Sands and silty sand and gravel
- Correlation between N_f ∂_v and ϕ for Granular Soils
- Correlation of Cone Resistance with ∂_v ϕ and D_r for N.C Sands

Reference

- Principles of Foundation Engineering by Braja Das-1999
Principles of Geotechnical Engineering by Braja Das 2002



Some Geotechnical Properties of Soils

1- Soil Particle Size Limits

Name of organization	Grain size (mm)			
	Gravel	Sand	Silt	Clay
Massachusetts Institute of Technology (MIT)	>2	2 to 0.06	0.06 to 0.002	<0.002
U.S. Department of Agriculture (USDA)	>2	2 to 0.05	0.05 to 0.002	<0.002
American Association Of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)	76.2 to 2	2 to 0.075	0.075 to 0.002	<0.002
Unified Soil Classification System (U.S.Army Corps of Engineers , U.S. Bureau of Reclamation)	76.2 to 4.75	4.75 to 0.075	Fines (i.e., silts and clays) <0.075	

2- Specific Gravity of Some Soils

Soil Type	G_s
Quartz sand	2.64-2.66
Silt	2.64-2.73
Clay	2.70-2.9
Chalk	2.60-2.75
Loess	2.65-2.73
Peat	1.30-1.9

3- Typical Void Ratio , Moisture Content and Dry Unit Weight for Some Soils

Type of soil	Void ratio e	Natural moisture Content in Saturated condition (%)	Dry unit weight , γ_d	
			(lb/ft ³)	(kN/m ³)
Loose uniform sand	0.8	30	92	14.5
Dense uniform sand	0.45	16	115	18
Loose angular – grained silty sand	0.65	25	102	16
Dense angular – grained silty sand	0.4	15	120	19
Stiff clay	0.6	21	108	17
Soft clay	0.9-104	30-50	73-92	11.5-14.5
Loess	0.9	25	86	13.5
Soft organic clay	2.5-3.2	90-120	38-51	6-8
Glacial till	0.3	10	134	21



Some Geotechnical Properties of Soils

4- Denseness of a Granular Soil

Relative density, D_r (%)	Description of soil deposit
0-15	Very loose
15-50	Loose
50-70	Medium
70-85	Dense
85-100	Very dense

$$D_r = \frac{e_{\max} - e}{e_{\max} - e_{\min}} = \frac{(1 - n_{\min})(n_{\max} - n)}{(n_{\max} - n_{\min})(1 - n)}$$

Where : D_r = relative density , usually given as apercentage

e = in situ void ratio of the soil

e_{\max} = void ratio of the soil in the loosest state

e_{\min} = void ratio of the soil in the densest state

n_{\max} and n_{\min} = Porosity of the soil in the loosest and densest conditions

5- Typical Liquid & Plastic limits for some Clay Minerals

Description	Liquid limit ,LL	Plastic limits ,PL
Kaolinite	35-100	20-40
Illite	60-120	35-60
Montmorillonite	100-900	50-100

6- Unified Soil Classification System (USCS)

U.S Standard Sieve Size

Sieve no.	Opening (mm)
4	4.750
6	3.350
8	2.360
10	2.000
16	1.180
20	0.850
30	0.600
40	0.425
50	0.300
60	0.250
80	0.180
100	0.150
140	0.106
170	0.088
200	0.075
270	0.053




Some Geotechnical Properties of Soils

Symbols for Identification

Symbol Description	G	S	M	C	O	Pt	H	L	W	P
	Gravel	Sand	Silt	Clay	Organic silts and clay	Peat and highly organic soils	High plasticity	Low plasticity	Well graded	Poorly graded

Plasticity Chart





Some Geotechnical Properties of Soils

Group Symbols

Major division	Group Symbol	Criteria	
$F_{200} < 50$ Gravels	GW	$F_{200} < 5; C_u \geq 4; 1 \leq C \leq 3$	
	GP	$F_{200} < 5$; Not meeting the GW criteria of C_u and C_z	
	$\frac{R_4}{R_{200}} > 0.5$	GM	$F_{200} > 12; PI < 4$ or plots below A-Line
		GC	$F_{200} > 12; PI > 7$ and plots on or above A-Line
		GM-GC	$F_{200} > 12; PI$ plots in the hatched area
		GW-GM	$5 \leq F_{200} \leq 12$; Satisfies C_u and C_z criteria of GW and meets the PI Criteria for GM
		GW-GC	$5 \leq F_{200} \leq 12$; Satisfies C_u and C_z criteria of GW and meets the PI Criteria for GC
		GP-GM	$5 \leq F_{200} \leq 12$; does not satisfy C_u and C_z criteria of GW and meets the PI Criteria for GM
	Sand	GP-GC	$5 \leq F_{200} \leq 12$; does not satisfy C_u and C_z criteria of GW and meets the PI Criteria for GC
		SW	$F_{200} < 5; C_u \geq 6; 1 \leq C \leq 3$
$\frac{R_4}{R_{200}} \leq 0.5$	SP	$F_{200} < 5$; Not meeting the SW criteria of C_u and C_z	
	$\frac{R_4}{R_{200}} \leq 0.5$	SM	$F_{200} > 12; PI < 4$ or plots below A-Line
		SC	$F_{200} > 12; PI > 7$ and plots on or above A-Line
		SM-SC	$F_{200} > 12; PI$ plots in the hatched area
		SW-SM	$5 \leq F_{200} \leq 12$; Satisfies C_u and C_z criteria of SW and meets the PI Criteria for SM
		SW-SC	$5 \leq F_{200} \leq 12$; Satisfies C_u and C_z criteria of SW and meets the PI Criteria for SC
		SP-SM	$5 \leq F_{200} \leq 12$; does not satisfy C_u and C_z criteria of SW and meets the PI Criteria for SM
		SP-SC	$5 \leq F_{200} \leq 12$; does not satisfy C_u and C_z criteria of SW and meets the PI Criteria for SC
		$F_{200} \geq 50$ Silts and Clays	ML
	CL		$PI > 7$ or plots on or above A-Line
LL < 50	CL-ML		PI plots in the hatched area
Silts and Clays	OL	$\frac{LL_{(ovendried)}}{LL_{(notdried)}} < 0.75$; PI Plots in the OL area	
	MH	CH	PI plots below A-Line
		CH	PI plots on or above A-Line
LL ≥ 50	OH	$\frac{LL_{(ovendried)}}{LL_{(notdried)}} < 0.75$; PI Plots in the OH area	
Highly Organic Matter	Pt	Peat	

Note : C_u = uniformity coefficient = $\frac{D_{60}}{D_{10}}$; C_z = Coefficient of gradation = $\frac{D_{30}^2}{D_{60} \times D_{10}}$

LL = liquid limit on minus 40 sieve fraction

PL = Plasticity index on minus 40 sieve fraction

7- Hydraulic Conductivity for Various Soils

Type of soil	Hydraulic conductivity, k (cm/sec)
Medium to coarse gravel	Greater than 10^{-1}
Coarse to fine sand	10^{-1} to 10^{-3}
Fine sand, silty sand	10^{-3} to 10^{-5}
Silt, clayey, silty clay	10^{-4} to 10^{-6}
Clays	10^{-7} or less



Some Geotechnical Properties of Soils

8- Consistency of clay

Consistency	Standard Penetration number, N ₆₀	Unconfined compression strength, q _u	
		(kN/m ²)	ton/ft ²
Very soft	0-2	0-25	0-2.25
Soft	2-5	25-50	0.25-0.5
Medium stiff	5-10	50-100	0.5-1
Stiff	10-20	100-200	1-2
Very stiff	20-30	200-400	2-4
Hard	> 30	>400	>4

9- Corrosion for Standard Penetration Number, N

$$N_c = C_N N_f$$

Where N_c = Value of corrected N_f to a standard value of σ_o^- . [$100 \text{ kN/m}^2 \approx (2000 \text{ lb/ft}^2)$]

C_N = correction factor

N_f = N value obtained from the field

σ_o^- = Effective over pressure

P_a = Atmospheric pressure [$\approx 100 \text{ kN/m}^2 \approx (2000 \text{ lb/ft}^2)$]

Empirical Relationships for C_N

Source	C_N
Liao and Whitman (1986) :	$C_N = \left[\frac{1}{\left(\frac{\sigma_o^-}{P_a} \right)} \right]^{0.5}$
Skempton's (1986) :	$C_N = \frac{2}{1 + \left(\frac{\sigma_o^-}{P_a} \right)}$
Seed et al (1975)	$C_N = 1 - 1.25 \text{ Log} \left(\frac{\sigma_o^-}{P_a} \right)$
Peck et al.(1974)	$C_N = 0.77 \text{ Log} \left[\frac{20}{\left(\frac{\sigma_o^-}{P_a} \right)} \right]$
For $\sigma_o^- \geq 25 \text{ KN/m}^2 (\approx 500 \text{ lb/ft}^2)$	

Note : σ_o^- U.S. ton/ft²




Some Geotechnical Properties of Soils

10- Relations between the Corrected N- values and the Relative Density in Sands and silty sand and Gravel

Relative density	N-value
Very -Loose	>4
Loose	4-10
Medium	10-30
Dense	30-60
Very- Dense	>50



11- Correlation between N_F , σ_v^- and f for Granular Soils





Some Geotechnical Properties of Soils

12- Correlation of Cone Resistance with σ_o , f and D_r for N.C Sands





فريق التحديث :

- خبير مهندس | بريئة محمد عبد اللطيف
- ر. مهندسين | سلام جاسم محمد
- كيمياوي أقدم | اسناء سلمان
- مهندس أقدم | غادة جرجيس
- مهندس | سحر أسامة

طباعة وإخراج :

- م. ملاحظ فني | حسناء جاسم محمد



Materials Specification & Construction Works

**Baghdad– Iraq
October-2009**